

## Fugning i frostvejr

Generelt anbefales det ikke at fuge ved temperaturer under +5°C. Ved lavere temperaturer er der risiko for dannelse af kondensvand eller is på fugernes hæfteflader og dette kan medføre utilsigtede fugeslip, som kan forekomme straks eller på et senere tidspunkt.

Der er imidlertid intet i vejen for, at man kan fuge i frostvejr med Sika's fugemasser – undtagen Sikacryl-S, når blot man sikrer sig at der ikke er fugt eller is i fugesiderne.

Ved fugning i frostvejr gælder endvidere følgende for alle fugemasser uanset fabrikat:

- Hærdningen foregår meget langsommere, men standser aldrig fuldstændig
- Hindedannelsen tager længere tid, hvilket øger risikoen for, at snavs sætter sig i overfladen
- Det tager længere tid før fugen bliver pillesikker, hvilket øger risikoen for ødelæggelse inden fugemassen er hærdet.

Ved fugning under +5°C kan følgende fremgangsmåde anbefales:

- Opbevar fugemassen ved +15°C - +25°C
- Opvarm og udtør fugesiderne
- Foretag – hvis muligt – afdækning, således at støv, blade, sne, etc. ikke kan sætte sig i fugemassen
- Foretag afspærring, hvis der er risiko for, at nogen berører fugemassen, før den er pillesikker
- Husk at evt. primers opløsningsmidler er længere tid om at fordampe

Følges disse anvisninger, kan Sika's kendte kvalitetsprodukter anvendes året rundt med stor sikkerhed.

### Bemærk:

"Enhver oplysning om eller forslag til brug af Sika's produkter, som vi enten skriftligt eller mundtligt har givet til købere eller slutbrugere af produktet er afgivet i god tro efter vore egne erfaringer og baseret på godkendt praksis og det teknologiske og videnskabelige erkendelsesniveau på tidspunktet for meddelelse af sådanne forslag eller oplysninger, som er afgivet uden garanti af nogen art, og som ikke medfører noget yderligere ansvar for Sika Danmark A/S ud over, hvad der måtte fremgå af den til grund liggende salgsaftale. Det er købers eller slutbrugers ansvar selv at undersøge eller på anden måde at fastslå, at vore produkter er egnede til den påtænkte brug og i øvrigt at sørge for, at produkterne opbevares og anvendes på korrekt måde i overensstemmelse med meddelte forskrifter og under hensyn til konkrete forhold, således at skader eller mindre tilfredsstillende resultater undgås. Enhver ordre er alene accepteret og enhver leverance alene effektueret i henhold til Sika Danmark A/S's generelle salgs- og leveringsbetingelser, som forudsættes bekendt og accepteret, men i øvrigt udleveres på forlangende. Vore udsendte kataloger opdateres ikke systematisk. Nærværende datablad er udelukkende til brug i Danmark. Værdier angivet i nærværende datablad skal betragtes som vejledende, med mindre andet er angivet."



Sika Danmark A/S  
Præstemosevej 2-4  
DK-3480 Fredensborg  
Danmark

Tel. +45 48 18 85 85  
Fax +45 48 18 84 96  
e-mail: sika@dk.sika.com  
www.sika.dk