

PRODUKTDATABLAD

Skalflex Silikonepuds

Indfarvet strukturpuds til indendørs og udendørs brug

PRODUKTBESKRIVELSE

Skalflex Silikonepuds er en vandafvisende slutpuds baseret på silikoneharpiks, sorterede mineralske tilslagsmaterialer og pigmenter. Leveres indfarvet og færdigblandet i spanden, klar til brug. Skalflex Silikonepuds er let bearbejdelig og med en god vedhæftnings- og dækkeevne, og er desuden vejrbestandig og diffusionsåben. Skalflex Silikonepuds har smuds- og vandafvisende egenskaber, som beskytter facaden mod vejrliget. Produktet fremstår med en robust og slidstærk overflade. Den færdige overflade på pudsen bearbejdes til en diskret og ensartet struktur, fremkaldt af kornstørrelsen på omkring 1,5 mm.

ANVENDELSE

Skalflex Silikonepuds er velegnet som slutpuds indendørs og udendørs over sokkelniveau. Anvendes, når der er ønske om en struktureret og indfarvet slutpuds. Velegnet som afsluttende pudslag på isoleringssystemer, armerede pladeunderlag, beton og puds.

- Armeret pudslag skal være min. 2 døgn og tørt

EGENSKABER

- Slutpuds/tyndpuds med diskret struktur
- Færdigblandet i spanden – klar til brug
- Smuds- og vandafvisende
- God vedhæftnings- og dækkeevne
- Vejrbestanding
- Til indendørs og udendørs brug over sokkelniveau

PRODUKTINFORMATION

Emballage	25 kg spand
Farve	Hvid som standard og specialfarver efter forespørgsel
Holdbarhed	36 måneder efter produktionsdato
Opbevaringsforhold	Tørt, frostfrit og beskyttet mod sollys, i tæt lukket emballage
Kornstørrelse	Ca. 1,5 mm

ANVENDELSE

Blandingsforhold	Ingen. Produktet leveres færdigblandet
Forbrug	2,3-2,5 kg/m ² ved 1,5 mm lagtykkelse 2,6-2,8 kg/m ² ved 2,0 mm lagtykkelse
Lagtykkelse	1,5-2,0 mm
Arbejdstemperatur	Mellem +5°C og +25°C hele døgnet
Hærdetid	Ca. 2 døgn ved +20°C og max. 75% RF

BEMÆRK

Alle tekniske data på dette produkt er baseret på laboratorietests. De faktiske forhold varierer og er udenfor vores kontrol.

SUPPLERENDE OPLYSNINGER

- Undgå påføring i direkte solskin, stærk vind eller regnvejr
- Påfør kun på sunde og forbehandlede overflader
- Tilsæt ikke ekstra vand når overfladen bearbejdes, da det kan medføre misfarvninger og revner
- Uhærdet puds tåler ikke frost, og skal beskyttes mod vejrliget i afbindingsperioden de første 2-5 døgn
- Arbejd vådt-i-vådt og anvend ikke fugtigt værktøj, da det kan give nuanceforskelle
- Undgå at viderebearbejde afbundne flader og skift ikke værktøj undervejs
- Hold værktøjet rent for overskydende puds
- Ikke velegnet til vandrette flader samt sokler eller andre terrænnære flader

MILJØ, SUNDHED OG SIKKERHED

Brugeren skal læse det senest sikkerhedsdatablad (SDS) for produktet, før de bruger det. Sikkerhedsdatabladet indeholder oplysninger og råd om sikker håndtering, opbevaring og bortskaffelse af kemiske produkter og indeholder fysiske, miljømæssige, toksikologiske og andre sikkerhedsrelaterede data.

INSTRUKTION

UNDERLAGETS KVALITET / FORBEHANDLING

Bemærk!

Inden murværk kan overfladebehandles, skal en vis udtørring finde sted. Fugtindholdet i udvendigt murværk anbefales således at være max. 3% i vægtprocent, og fugtindholdet skal være endnu lavere hvis murværket skal males. Kilde; MURO – Murerfagets Oplysningsråd.

Underlaget skal være jævnt, rent, gennemhærdet, tørt, fast og strukturelt sundt. Mindre grater og ujævnheder slibes bort. Lunker udfyldes med f.eks. Skalflex® Multi-Rep 2080®. Underlaget grundes med Skalflex® BetoBinder opblandet med rent, koldt vand i forholdet 1:3. Grunderen arbejdes godt ind i underlaget. Der pudses på tørt primerlag.

Sika Danmark A/S

Hirsemarken 5

3520 Farum

Tlf. +45 48 18 85 85

www.sika.dk

BLANDING

Skalflex Silikonepuds leveres færdigblandet, og der må ikke tilsættes tilslagsmaterialer, tilsætningsstoffer eller lign. Produktet omrøres grundigt med egnet røreværktøj før ibrugtagning. Derefter frarådes yderligere omrøring. Undgå at indblande luftbobler i pudsen under omrøringen.

ANVENDELSE

Skalflex Silikonepuds påføres med stålbræt i en lagtykkelse på 1,5-2,0 mm. Derefter pudses overfladen sammen med et Skalflex® Soft Touch nylonbræt.

VEDLIGEHOLDELSE

Facaden rengøres efter behov, så den er fri for snavs, alger og anden forurening.

Opfriskning af farve eller farveskift kan foretages med Skalflex® Siloxanemaling.

RENGØRING

Værktøj rengøres med vand umiddelbart efter brug.

LOKALE RESTRIKTIONER

Bemærk, som følge af specifikke lokale regler og restriktioner kan den anbefalede anvendelse for produktet variere fra land til land. Se venligst det landespecifikke datablad.

JURIDISK BEMÆRKNING

Enhver oplysning om eller forslag til brug af Sika's produkter, som vi enten skriftligt eller mundtligt har givet til købere eller slutbrugere af produktet er afgivet i god tro efter vore egne erfaringer og baseret på godkendt praksis og det teknologiske og videnskabelige erkendelsesniveau på tidspunktet for meddelelse af sådanne forslag eller oplysninger, som er afgivet uden garanti af nogen art, og som ikke medfører noget yderligere ansvar for Sika Danmark A/S ud over, hvad der måtte fremgå af den til grund liggende salgsaftale. Det er købers eller slutbrugers ansvar selv at undersøge eller på anden måde at fastslå, at vore produkter er egnede til den påtænkte brug og i øvrigt at sørge for, at produkterne opbevares og anvendes på korrekt måde i overensstemmelse med meddelte forskrifter og under hensyn til konkrete forhold, således at skader eller mindre tilfredsstillende resultater undgås. Enhver ordre er alene accepteret og enhver leverance alene effektueret i henhold til Sika Danmark A/S's generelle salgs- og leveringsbetingelser, som forudsættes bekendt og accepteret, men i øvrigt udleveres på forlangende. Vore udsendte kataloger opdateres ikke systematisk. Nærværende datablad er udelukkende til brug i Danmark. Værdier angivet i nærværende datablad skal betragtes som vejledende, med mindre andet er angivet.

SkalflexSilikonepuds-da-DKSKAL-(03-2026)-1-2.pdf

Produktdatablad

Skalflex Silikonepuds

Marts 2026, Version 01.02

021830400100000052