




# SIKA PLASTLIM SUPERFAST GENSKABELSE AF AFBRÆKKET ØJE




- Skade omfang:  
Et afbrækket øje.




- Ombuk tapen og vent til limen er hærdet ifølge produkt beskrivelse<sup>1)</sup>




- Slib kanterne, brug P80 slibepapir.




- Rens hele skade området med Sika® CleanGlass, husk at sikre at området er tørt og fri for fugt og snavs.




- Sprøjt et tyndt lag af Plast Primer på begge sider, 5 min afdampningstid<sup>1)</sup>



- Monter tape på bagsiden for at danne en bro.



- Inden montering af mixer, skal det sikres at både A og B komponent kommer ud af patronen.
- Montér mixer og kørlidt lim ud for at sikre korrekt limblanding.



- Påfør Sika Plast lim Superfast i området hvor øjet er itu.



## PLASTLIM SUPERFAST SikaPower®-2955

Artikelnummer.	526971
Åbentid (23°C)	90 sek
Slibetid (23°C)	10 min
Indhold	50 ml + 3 mixere
Blandingsforhold	1:1
Farve	Sort

TILBEHØR	Artikelnummer	Indhold	Indhold kasse
Sika® CleanGlass	93449	500 ml trigger spray	15 stk's
SikaPower®-2900 Primer	527141	200 ml aerosol	6 stk's
Sika Konturfilm	505296	360 cm	30 stk's
Sika Forstærknings Film	505297	360 cm	20 stk's
Sika Power-2900 Mixer	505298	12 stk's/poser	20 poser
SikaPower-2900 Pistol	512113	-	1

<sup>1)</sup> Alle tider som er beskrevet er relateret til 23°C (omgivelser og overflade). Produktets adfærd er temperaturafhængig og er hurtigere ved højere temperatur og omvendt ved lavere temperatur. Hærdetid kan accelereres ved at påføre varme op til 85 °C ved anvendelse af infrarøde lamper, varmetæpper eller ovn. Se hæardeoplysninger på produktets etikette eller kontakt Sika Teknisk Service.

Al rådgivning gives og alle ordrer accepteres alene i henhold til Sika Danmark A/S's gældende salgs- og leveringsbetingelser. Brugere skal altid konsultere den nyeste udgave af det lokale produktdatablad for produktet, kopier af hvilket udleveres på forlangende.

[www.sika.com/aftermarket](http://www.sika.com/aftermarket)

**BUILDING TRUST**

