

## PRODUKTDATABLAD

# Casco® Cascol WoodFiller

Vandbaseret træspartelmasse

### PRODUKTBESKRIVELSE

Vandbaseret træspartelmasse udviklet til reparation af mindre skader på træ såsom knaster og revner. Overfladen kan efterfølgende slibes, lakeres, males eller bejdses.

### ANVENDELSE

Anvendes i vid udstrækning til reparation af mindre revner, huller og skader i trægulve.

### EGENSKABER

- Til indvendig brug
- Kort tørretid
- God fyldeevne
- Glat finish
- Fri for opløsningsmidler
- Lugtsvag

### PRODUKTINFORMATION

Kemisk base	Polymer dispersion
Emballage	40 ml tube i blisterpakke
Holdbarhed	12 måneder fra produktionsdato - i uåbnet emballage.
Opbevaringsforhold	Skal opbevares ved temperaturer imellem 10°C og 30°C.
Udseende / farve	Natur, Eg og Teak
Densitet	Ca. 1200 kg/m <sup>3</sup>

### TEKNISK INFORMATION

Temperaturbestandighed	+10°C - +25°C.
Hærdetid	Ca. 1 time
Ventetid / genbehandling	Ca. 2 timer

### BEMÆRK

Alle tekniske data på dette produkt er baseret på laboratorietests. De faktiske forhold varierer og er udenfor vores kontrol.

### MILJØ, SUNDHED OG SIKKERHED

Brugeren skal læse det seneste sikkerhedsdatablad (SDS) for produktet, før de bruger det. Sikkerhedsdatabladet indeholder oplysninger og råd om sikker håndtering, opbevaring og bortskaffelse af kemiske produkter og indeholder fysiske, miljømæssige, toksikologiske og andre sikkerhedsrelaterede data.

## INSTRUKTION

Overfladen skal være ren og tør. Let rugøring med fint sandpapir fremmer vedhæftningen.

Fyld huller, knaster og revner så de er let overfyldte, for at kompensere for svind ved udtørring. Tryk ikke mere ud af tuben end der kan anvendes indenfor 5 minutter.

Dybe skader skal fyldes af flere gange, og pastaen skal tørre op imellem hver fyldning. Lagtykkelser større end 3 mm anbefales således fyldt af flere gange.

Lagtykkelser op til 3 mm kan normalt slibes efter 1 time.

Efter slibning og rengøring kan overfladen males, lakeres eller bejdses som træ. Det anbefales at lave en prøve på et separat stykke træ før bejdsning.

Produktet har en begrænset modstandsdygtighed mod fugt.

### Værktøj

Der anvendes en spartel passende til opgaven.

### Håndtering og rengøring

Ved anvendelse af Casco® Cascol WoodFiller er det vigtigt at arbejdet udføres omhyggeligt og systematisk, for at undgå unødigt spild og afsmitning.

Casco® Cascol WoodFiller på huden fjernes med vand og sæbe inden det når at tørre op.

Casco® Cascol WoodFiller på værktøj fjernes med vand inden det når at tørre op. Hærdet træspartelmasse kan kun fjernes mekanisk.

## LOKALE RESTRIKTIONER

Bemærk, som følge af specifikke lokale regler og restriktioner kan den anbefalede anvendelse for produktet variere fra land til land. Se venligst det landespecifikke datablad.

## JURIDISK BEMÆRKNING

Enhver oplysning om eller forslag til brug af Sika's produkter, som vi enten skriftligt eller mundtligt har givet til købere eller slutbrugere af produktet er afgivet i god tro efter vore egne erfaringer og baseret på godkendt praksis og det teknologiske og videnskabelige erkendelsesniveau på tidspunktet for meddelelse af sådanne forslag eller oplysninger, som er afgivet uden garanti af nogen art, og som ikke medfører noget yderligere ansvar for Sika Danmark A/S ud over, hvad der måtte fremgå af den til grund liggende salgsaftale. Det er købers eller slutbrugers ansvar selv at undersøge eller på anden måde at fastslå, at vore produkter er egnede til den påtænkte brug og i øvrigt at sørge for, at produkterne opbevares og anvendes på korrekt måde i overensstemmelse med meddelte forskrifter og under hensyn til konkrete forhold, således at skader eller mindre tilfredsstillende resultater undgås. Enhver ordre er alene accepteret og enhver leverance alene effektueret i henhold til Sika Danmark A/S's generelle salgs- og leveringsbetingelser, som forudsættes bekendt og accepteret, men i øvrigt udleveres på forlangende. Vore udsendte kataloger opdateres ikke systematisk. Nærværende datablad er udelukkende til brug i Danmark. Værdier angivet i nærværende datablad skal betragtes som vejledende, med mindre andet er angivet.

Sika Danmark A/S  
Hirsemarken 5  
3520 Farum  
Tlf. +45 48 18 85 85  
www.sika.dk



Produktdatablad  
Casco® Cascol WoodFiller  
Februar 2023, Version 03.01  
020813020010000020

CascoCascolWoodFiller-da-DK-CASCO-(02-2023)-3-1.pdf

