

PRODUKTDATABLAD

SikaSeal®-623 Fire+

Brandresistent opsvulmende fugemasse til brandbare rør

PRODUKTBEKRIVELSE

SikaSeal®-623 Fire+ er en brandresistent, opsvulmende grafitbaseret fugemasse til gennemføringer. Det bruges til tætninger omkring brændbare rør i brandsektionsvægge og -gulve. I tilfælde af brand, lukker SikaSeal®-623 Fire+ hullet som følge af en høj volumenudvidelse på op til 25 gange.

ANVENDELSE

- Kan genskabe brandmodstanden ved gennemføringer i brandsektionsvægge og -gulve som indeholder brændbare rør, brændbare rørisoleringer eller ledninger.

EGENSKABER

- Op til 4 timers brandresistens
- Meget opsvulmende - volumenudvidelse op til 25 gange original størrelse
- 1-komponent klar til brug, let at påføre
- Giver akustisk isolering
- Testet for en lang række relevante væg- og gulvtyper

PRODUKTINFORMATION

Kemisk base	Grafitbaseret	
Emballage	300 ml patron	12 patroner pr. boks
	600 ml pose	12 poser pr. boks
	Kontakt venligst kundeservice for oplysning om, hvilke emballagestørrelser der forhandles i Danmark.	
Holdbarhed	12 måneder fra produktionsdato	
Opbevaringsforhold	Produktet skal opbevares i original, uåbnet og ubeskadiget emballage - under tørre forhold og ved temperaturer mellem +5 °C og +25 °C. Kontroller altid oplysningerne på emballagen.	
Farve	Anthracit	

TEKNISK INFORMATION

Temperaturbestandighed	-20 °C min. / +70 °C max.
Modstandsdygtighed overfor ild	Se venligst 'Godkendelser / Certifikater' og Sikas digitale håndbog for gennemføringer - eller kontakt Sikas Tekniske Service for specifik information.

ANVENDELSE

Arbejdstemperatur	+5 °C min. / +30 °C max.
Temperatur på underlaget	+5 °C min. / +30 °C max., min.+3 °C over dugpunktet

BEMÆRK

Alle tekniske data på dette produkt er baseret på laboratorietests. De faktiske forhold varierer og er udenfor vores kontrol.

YDERLIGERE DOKUMENTER

- Sika Applikation Manual: SikaSeal®-623 Fire+
- Sika digitale håndbog for gennemføringer [Digital håndbog for passiv brandsikring \(sika.com\)](#)
- Brochure Sika Fire Protection Solutions

SUPPLERENDE OPLYSNINGER

- Anvend ikke SikaSeal®-623 Fire+ som glasfuge, gulvfuge, sanitetsfuge og på natursten.
- Anvend ikke SikaSeal®-623 Fire+ på bitumenholdige underlag, naturgummi, EPDM gummi eller på andre byggematerialer, som kan afgive olie, blødgørere eller opløsningsmidler, som kan angribe fugemassen.
- Anvend ikke SikaSeal®-623 Fire+ til fuger under vandtryk, eller som er permanent vandpåvirkede.
- Bort metal i kontakt med SikaSeal®-623 Fire+ skal beskyttes mod korrosion ved hjælp af en passende primer/beskyttelsessystem.
- SikaSeal®-623 Fire+ må kun bruges til applikationer og i kombination med produkter, det er testet for.

MILJØ, SUNDHED OG SIKKERHED

Brugeren skal læse det senest sikkerhedsdatablad (SDS) for produktet, før de bruger det. Sikkerhedsdatabladet indeholder oplysninger og råd om sikker håndtering, opbevaring og bortskaffelse af kemiske produkter og indeholder fysiske, miljømæssige, toksikologiske og andre sikkerhedsrelaterede data.

INSTRUKTION

FORBEREDELSE AF UNDERLAGET

Underlaget skal være rent, tørt, sundt og homogent, frit for olie, fedt, støv og løse partikler. SikaSeal®-623 Fire+ vedhæfter uden primer og/eller aktivator.

ANVENDELSE / VÆRKTØJ

Se venligst anvisning i Sikas digitale håndbog for gennemføringer - eller kontakt Sikas Tekniske Service for yderligere information.

RENGØRING AF VÆRKTØJ

Afrens alt værktøj og udstyr med vand straks efter brug. Hærdetmateriale kan kun fjernes mekanisk.

LOKALE RESTRIKTIONER

Bemærk, som følge af specifikke lokale regler og restriktioner kan den anbefalede anvendelse for produktet variere fra land til land. Se venligst det landespecifikke datablad.

JURIDISK BEMÆRKNING

Enhver oplysning om eller forslag til brug af Sika's produkter, som vi enten skriftligt eller mundtligt har givet til købere eller slutbrugere af produktet er afgivet i god tro efter vore egne erfaringer og baseret på godkendt praksis og det teknologiske og videnskabelige erkendelsesniveau på tidspunktet for meddelelse af sådanne forslag eller oplysninger, som er afgivet uden garanti af nogen art, og som ikke medfører noget yderligere ansvar for Sika Danmark A/S ud over, hvad der måtte fremgå af den til grund liggende salgsaftale. Det er købers eller slutbrugers ansvar selv at undersøge eller på anden måde at fastslå, at vore produkter er egnede til den påtænkte brug og i øvrigt at sørge for, at produkterne opbevares og anvendes på korrekt måde i overensstemmelse med meddelte forskrifter og under hensyn til konkrete forhold, således at skader eller mindre tilfredsstillende resultater undgås. Enhver ordre er alene accepteret og enhver leverance alene effektueret i henhold til Sika Danmark A/S's generelle salgs- og leveringsbetingelser, som forudsættes be-

kendt og accepteret, men i øvrigt udleveres på forlangende. Vore udsendte kataloger opdateres ikke systematisk. Nærværende datablad er udelukkende til brug i Danmark. Værdier angivet i nærværende datablad skal betragtes som vejledende, med mindre andet er angivet.

Sika Danmark A/S
Hirsemarken 5
3520 Farum
Tlf. +45 48 18 85 85
www.sika.dk



Produktdatablad
SikaSeal®-623 Fire+
Juli 2022, Version 01.01
020517010060000002

SikaSeal-623Fire+-da-DK-(07-2022)-1-1.pdf