

PRODUKTDATABLAD

CascoProff Extra

Gulvlim, egnet til limning af PVC, LVT og tekstilgulvbelægninger.

PRODUKTBESKRIVELSE

Gulvlim der kan anvendes til de fleste typer PVC-, LVT- og tekstilgulvbelægninger, klorfrie belægninger med primet bagside samt gummibelægninger op til 4 mm.

ANVENDELSE

- PVC
- LVT
- Tekstilgulvbelægninger
- Klorfrie belægninger med primet bagside
- Gummibelægninger op til 4 mm tykkelse

EGENSKABER

- Hurtigtsættende gulvlim med gode vedhæftningsegenskaber
- Hurtigt hug
- Lang monterings tid
- Kan anvendes ved gulvvarme
- Indeholder ikke APEO
- Kontorstolefast

PRODUKTINFORMATION

Kemisk base	Copolymer akryl dispersion
Emballage	10 liter plastik spand
Holdbarhed	12 måneder fra produktionsdato og ved opbevaring i minimum +10 °C i godt lukkede emballager. Produktionsdato angivet på emballage (uge/år).
Opbevaringsforhold	Må ikke udsættes for temperatur under 0°C og over 30°C.
Farve	Beige
Densitet	Ca. 1,25 kg/l
Tørstofindhold vægt	Ca. 75 %
Viskositet	Ca. 50 000 mPa.s, Brookfield RVT, sp 6, 10 rpm, 25°C

ANVENDELSE

Forbrug	1 liter / 3-6 m ²		
Afkast	Belægningsmateriale	Sugende undergulv	Ikke sugende undergulv
	Homogen PVC	4-5 m ² /l	5-6 m ² /l
	Vinyl med bagside	4-5 m ² /l	5-6 m ² /l
	Polyolefine	4-5 m ² /l	5-6 m ² /l
	Tekstil	3-4 m ² /l	3-4 m ² /l
Temperatur på underlaget	Anvendelsestemperatur: +18°C til +23°C og 20–70% RH. Disse forhold skal opretholdes i min. 96 timer (4 dage) for bedste resultat.		
Fugtindhold i underlaget	Restbyggefugt i betonen må ikke overstige 85%RF og fugtindhold i spånplade bør ligge mellem 8 - 12%RF		
Anvendelsestid	Monteringstid: ca. 0–20 minutter; efterjusteringstid: 20-90 minutter. Limen kan blive varmeaktiveret i op til 120 minutter.		

BEMÆRK

Alle tekniske data på dette produkt er baseret på laboratorietests. De faktiske forhold varierer og er udenfor vores kontrol.

MILJØ, SUNDHED OG SIKKERHED

Brugeren skal læse det seneste sikkerhedsdatablad (SDS) for produktet, før de bruger det. Sikkerhedsdatabladet indeholder oplysninger og råd om sikker håndtering, opbevaring og bortskaffelse af kemiske produkter og indeholder fysiske, miljømæssige, toksikologiske og andre sikkerhedsrelaterede data. på www.casco.dk

INSTRUKTION

Når der anvendes en belægning, der har været slebet eller har en sugende bagside, er det vigtigt, at der vådlimes indenfor max. 45 min.

Note!

Gummibelægninger skal altid monteres på et sugende underlag i våd lim.
Følg anbefalingerne fra belægningsleverandøren mht. temperatur og RF.

PÅ SUGENDE UNDERGULVE

- Påfør limen med en tandet spartel. Anvend ikke mere lim end der er nødvendigt for at få en god vedhæftning indenfor monteringsstiden.
- Montér belægningen så snart det er muligt eller efter en kort ventetid. Belægningen gnides godt fast i limen, således at alle luftbuler forsvinder og der opnås god kontakt mellem lim og belægning.
For bedste resultat skal belægningen tromles.
- Sørg for at der fuld kontakt til hele belægningens bagsiden

PÅ IKKE SUGENDE UNDERGULVE

For bedste resultat, laves et sugende underlag ved at

anvende en gulvspartelmasse med lav krympning og god vedhæftning til underlaget. Byg et lag op på 2-3 mm. Følg derefter anvisningen ovenfor for "sugende underlag".

Hvis det ikke er muligt at anvende en gulvspartelmasse anvendes følgende metode. På et ikke sugende underlag er det vigtigt at lade vandet i limen afdampe så meget som muligt, sådan at der undgås buler ved montering. Lad limen blive fingertør og ikke viser at den klistre (vær opmærksom på dette ikke er egnet til linoleum).

1. Påfør lim en med en tandet spartel og vælg fremgangsmåde 2A eller 2B herunder.

2A. Montér belægningen i den våde lim og sørg for god vedhæftning. Træk belægningen tilbage og lad limen luften i ca. 10-20 min. Montér herefter belægningen igen og gnid godt fast.

2B. Er luftning ikke mulig, så påfør limen og vent ca. 20-30 min. eller når limen er finger tør. Montér derefter belægningen i den semi-tørre lim.

3. Belægningen gnides godt fast i limen, således at alle luftbuler forsvinder. For bedste resultat skal belægningen tromles efter. Sørg for at der fuld kontakt til hele belægningens bagside.

FORBEREDELSE AF UNDERLAGET

Inden montering skal underlaget være rent, plant, stabilt og fri for støv, samt have tilstrækkelig tryk- og trækstyrke.

I øvrigt henvises der til Gulvfakta's anvisninger for undergulve

Restbyggefugt i betonen må ikke overstige 85 %RF og fugtindhold i spånplade bør ligge mellem 8 - 12%RF
Når der limes gummi- og klorfrie belægninger, skal minimumsstyrken i underlaget være min. 1,0 MPa.

ANVENDELSE

Værktøj:

Tandspartel f.eks. Casco hård metal spartel 6108, 6118 and 6121.

RENGØRING AF VÆRKTØJ

Rengør værktøjet med vand inden limen er tør. Tørret lim kan opløses i sprit.

LOKALE RESTRIKTIONER

Bemærk, som følge af specifikke lokale regler og restriktioner kan den anbefalede anvendelse for produktet variere fra land til land. Se venligst det landespecifikke datablad.

JURIDISK BEMÆRKNING

Enhver oplysning om eller forslag til brug af Sika's produkter, som vi enten skriftligt eller mundtligt har givet til købere eller slutbrugere af produktet er afgivet i god tro efter vore egne erfaringer og baseret på godkendt praksis og det teknologiske og videnskabelige erkendelsesniveau på tidspunktet for meddelelse af sådanne forslag eller oplysninger, som er afgivet uden garanti af nogen art, og som ikke medfører noget yderligere ansvar for Sika Danmark A/S ud over, hvad der måtte fremgå af den til grund liggende salgsaftale. Det er købers eller slutbrugers ansvar selv at undersøge eller på anden måde at fastslå, at vore produkter er egnede til den påtænkte brug og i øvrigt at sørge for, at produkterne opbevares og anvendes på korrekt måde i overensstemmelse med meddelte forskrifter og under hensyn til konkrete forhold, således at skader eller mindre tilfredsstillende resultater undgås. Enhver ordre er alene accepteret og enhver leverance alene effektueret i henhold til Sika Danmark A/S's generelle salgs- og leveringsbetingelser, som forudsættes bekendt og accepteret, men i øvrigt udleveres på forlangende. Vore udsendte kataloger opdateres ikke systematisk. Nærværende datablad er udelukkende til brug i Danmark. Værdier angivet i nærværende datablad skal betragtes som vejledende, med mindre andet er angivet.

Sika Danmark A/S
Hirsemarken 5
3520 Farum
Tlf. +45 48 18 85 85
www.sika.dk



Produktdatablad
CascoProff Extra
Oktober 2022, Version 01.02
020512030110000012

CascoProffExtra-da-DKASCO-(10-2022)-1-2.pdf