

## PRODUKTDATABLAD

# ZM Rapid

Hurtighærdende, selvudflydende, cementbaseret gulvspartelmasse til lagtykkelser 1 - 10 mm

### PRODUKTBESKRIVELSE

Hurtighærdende, cementbaseret gulvspartelmasse med gode selvudflydende egenskaber, til lagtykkelser fra 1 – 10 mm. Velegnet på de fleste cementbaserede underlag.

Kun til indendørs brug.

### ANVENDELSE

- Til afretning og overfladeudjævning af undergulve
- I boliger, erhverv, skoler, kontorer og hospitaler
- Under tekstil, keramik og elastiske belægninger
- Under parket ved lagtykkelse  $\geq 3$  mm
- Velegnet til anvendelse på undergulve med gulvvarmesystem
- Kun til indendørs brug

### EGENSKABER

- Meget gode flydeegenskaber
- God styrke
- Klar til belægning efter ca. 1,5 timer
- Giver en meget jævn overflade
- Velegnet til anvendelse på undergulve med gulvvarmesystem
- Pumpbar

### MILJØINFORMATION

- EPD/Miljøvaredeklaration
- EMICODE EC1PLUS
- GISCODE ZP1

### GODKENDELSER / STANDARDS

- EN 13813: CT-C50-F10

### PRODUKTINFORMATION

|                    |                                                   |
|--------------------|---------------------------------------------------|
| Kemisk base        | Cementbaseret                                     |
| Emballage          | 25 kg pose                                        |
| Holdbarhed         | 6 måneder fra produktionsdato i uåbnet emballage. |
| Opbevaringsforhold | Skal opbevares tørt og køligt                     |
| Vægtfylde          | 1,17 kg/liter tørt pulver                         |

## ANVENDELSE

|                          |                                                                                         |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Blandingsforhold         | 25 kg pulver blandes med 5,75-6,0 liter rent, koldt vand                                |
| Forbrug                  | Ca. 1,5 kg/m <sup>2</sup> /mm                                                           |
| Lagtykkelse              | 1 - 10 mm                                                                               |
| Temperatur på underlaget | Ikke under +5°C, bedste forhold mellem +15°C - +20°C, både underlag og afretningsmasse. |
| Potlife                  | Ca. 20 minutter                                                                         |
| Ventetid / genbehandling | Gangbar: ca.1 time<br>Belægningsklar: ca. 1,5 - 2 timer                                 |

## BEMÆRK

Alle tekniske data på dette produkt er baseret på laboratorietests. De faktiske forhold varierer og er udenfor vores kontrol.

## MILJØ, SUNDHED OG SIKKERHED

Brugeren skal læse det seneste sikkerhedsdatablad (SDS) for produktet, før de bruger det. Sikkerhedsdatabladet indeholder oplysninger og råd om sikker håndtering, opbevaring og bortskaffelse af kemiske produkter og indeholder fysiske, miljømæssige, toksikologiske og andre sikkerhedsrelaterede data.

## INSTRUKTION

### FORBEREDELSE AF UNDERLAGET

**ZM RAPID er velegnet på underlag som:**

- Beton
- Cement og hurtige cementafretninger

### Krav til underlag:

- Permanent tørt med tilstrækkelig styrke og stabilitet.
- Fri for lag der reducerer vedhæftning, f.eks. støv, snavs, olie, fedt, voksrensere og løse partikler.
- Separationslag, sinterlag og anden lignende forurening, skal fjernes ved slibning, sandblæsning, fræsning eller grundig rengøring.
- Gamle, løse og svage udjævningslag skal fjernes mekanisk.
- Ved montering af gulvbelægninger må konstruktionsens RF ikke overstige 85 %.
- Lag af vandopløselige klæbemidler, f.eks. sulfitlim, skal fjernes helt.
- Gamle vandfaste klæbemidler skal fjernes mekanisk så grundigt som muligt.
- Gamle gulve, såsom keramiske fliser, skal rengøres og slibes grundigt.
- Dæk mod jord skal sikres mod opstigende fugt.
- Relevante og gældende standarder, retningslinjer og specifikationer skal følges.

### PRIMING

Til priming af underlag anvendes egnet Casco primer. For yderligere information se teknisk datablad for primeren.

## BLANDING

25 kg af ZM RAPID blandes med 5,75-6,0 liter rent, koldt vand

## ANVENDELSE

- Forbered underlaget med eventuelle reparationer, udsætning af lunger, revner og andre ujævnheder samt priming
- Brug en ren spand
- Bland ZM Rapid i koldt, rent vand under omrøring, til en homogen og klumpfri masse er opnået (600 o/m, 3 min)
- Den færdigblandede spartelmasse hældes/pumpes ud over gulvet og fordeles med egnet spartel til en jævn overflade i den ønskede lagtykkelse
- Der indbygges egnet kantbånd mod lodrette afgrænsende konstruktioner (vægge, søjler m.v.) for at optage bevægelser
- Mellem to spartellag skal der primes med VD Universal Primer (1:1). Den kombinerede lagtykkelse må ikke overstige den maksimale lagtykkelse. Det andet lag må ikke overstige lagtykkelsen af det første.
- Bemærk at metal/galvaniserede stålrør ikke har tilstrækkelig korrosionsbeskyttelse, hvorfor disse skal forsegles, så der undgås kontakt
- Under hærdning skal ZM Rapid beskyttes mod høje omgivelsestemperaturer, direkte sollys og træk
- Det anbefales at gulvspartelmassen belægges indenfor 3 dage efter påføring, for at undgå revnedannelser
- Rengør værktøjet med vand straks efter brug

## LOKALE RESTRIKTIONER

Bemærk, som følge af specifikke lokale regler og restriktioner kan den anbefalede anvendelse for produktet variere fra land til land. Se venligst det landesspecifikke datablad.

Produktdatablad

ZM Rapid

Juli 2026, Version 02.02

020815030110000006

## JURIDISK BEMÆRKNING

Enhver oplysning om eller forslag til brug af Sika's produkter, som vi enten skriftligt eller mundtligt har givet til købere eller slutbrugere af produktet er afgivet i god tro efter vore egne erfaringer og baseret på godkendt praksis og det teknologiske og videnskabelige erkendelsesniveau på tidspunktet for meddelelse af sådanne forslag eller oplysninger, som er afgivet uden garanti af nogen art, og som ikke medfører noget yderligere ansvar for Sika Danmark A/S ud over, hvad der måtte fremgå af den til grund liggende salgsaftale. Det er købers eller slutbrugers ansvar selv at undersøge eller på anden måde at fastslå, at vore produkter er egnede til den påtænkte brug og i øvrigt at sørge for, at produkterne opbevares og anvendes på korrekt måde i overensstemmelse med meddelte forskrifter og under hensyn til konkrete forhold, således at skader eller mindre tilfredsstillende resultater undgås. Enhver ordre er alene accepteret og enhver leverance alene effektueret i henhold til Sika Danmark A/S's generelle salgs- og leveringsbetingelser, som forudsættes bekendt og accepteret, men i øvrigt udleveres på forlangende. Vore udsendte kataloger opdateres ikke systematisk. Nærværende datablad er udelukkende til brug i Danmark. Værdier angivet i nærværende datablad skal betragtes som vejledende, med mindre andet er angivet.

### **Sika Danmark A/S**

Hirsemarken 5  
3520 Farum  
Tlf. +45 48 18 85 85  
[www.sika.dk](http://www.sika.dk)

### **Produktdatablad**

ZM Rapid  
Juli 2026, Version 02.02  
020815030110000006

ZMRapid-da-DKCASCOFE-(07-2026)-2-2.pdf