

## PRODUKTDATABLAD

## Sika® Ucrete® BC 9

(tidligere Ucrete® BC 9)

Robust basislag med flydende konsistens til 9 mm Sika Ucrete gulvsystemer

## PRODUKTBEKRIVELSE

Sika® Ucrete® BC 9 er en indfarvet hurtighærdende mørtel med en flydende konsistens. Det giver et afsandet basislag til 9 mm Sika Ucrete gulvsystemer.

## ANVENDELSE

Sika® Ucrete® BC 9 Bruges som basislag i Sika® Ucrete DP og Sika® Ucrete CS gulvsystemer

Bemærk venligst:

- Produktet bør kun bruges af professionelle, erfarne montører.

## EGENSKABER

- Installation foretaget af fuldt uddannede og certificerede udlæggere
- Velegnet til påføring på 7 dage gammelt beton eller 3 dage gammelt polymerafretningslag
- Kan accelereres med Sika® Ucrete® Accelerator for hurtig installation inden for et 12-timers vindue
- Smags- og lugtneutral efter blanding

## GODKENDELSER / STANDARDER

- Halal Certification Europe (HCE), Sika® Ucrete®, WHFC, Certificate No. 21453-2/1/1/Y1
- Food and Beverage Facilities Suitability, Sika® Ucrete®, HACCP, Test Report No. I-PE-769-SA-2-RG-06b
- Indoor Air Comfort Gold EN 16516, Sika® Ucrete®, eurofins, Certificate No. IACG-321-01-01-2023

## PRODUKTINFORMATION

<b>Kemisk base</b>	Vandbaseret polyuretan/cement hybrid	
<b>Emballage</b>	Komponent 1	2,52 kg poser
	Komponent 2	2,86 kg poser
	Komponent 3	21,00 kg sække
	Komponent 4 (farve)	0,50 kg poser
	1+2+3	26,38 kg færdigdoserede emballager + farve ialt 23,88 kg
<b>Holdbarhed</b>	Der henvises altid til "mindst holdbar til" på den enkelte emballage.	
<b>Opbevaringsforhold</b>	Produktet skal opbevares i original, uåbnet og ubeskadiget emballage under tørre forhold ved temperaturer mellem +5°C og +30°C. Se altid emballagen. Se det aktuelle sikkerhedsdatablad for oplysninger om sikker håndtering og opbevaring.	

Farve

Hærdet farve

Rød, Orange, Gul, lys gul, creme, grå, lysegrå, Grøn, lysegrøn, Grøn/ Brun, blå.

## TEKNISK INFORMATION

Aftræksstyrke	> 2,0 N/mm <sup>2</sup> (betonbrud)	(EN 1542)
Kemisk modstandsdygtighed	Laborrietestet modstandsdygtighed overfor mange kemikalier. Kontakt Sika Teknisk Service for mere information.	

## ANVENDELSE

Forbrug	16-18 kg/m <sup>2</sup>	
Lagtykkelse	9.0 mm	
Produkt temperatur	Maksimum	+25 °C
	Minimum	+15 °C
Arbejdstemperatur	Maksimum	+30 °C
	Minimum	+8 °C
Dugpunkt	Pas på kondensdannelse. Underlaget og det uhærdede produkt skal være mindst +3°C over dugpunktet for at mindske risikoen for kondens eller udblomstring på overfladen af det påførte produkt. Lave temperaturer og høj luftfugtighed øger risikoen for udblomstring.	
Temperatur på underlaget	Maksimum	+30 °C
	Minimum	+8 °C
Ventetid / genbehandling	<b>Underlagstemperatur</b>	<b>Ventetid</b>
	+8 °C	16-24 timer
	+10 °C	4 timer (med Sika® Ucrete® Accelerator)
Bemærk: Tiderne er anslået og vil være påvirket af ændringer i de omgivende konditioner, specielt temperatur og relativ luftfugtighed.		

## BEMÆRK

Alle tekniske data på dette produkt er baseret på laborietests. De faktiske forhold varierer og er udenfor vores kontrol.

## MILJØ, SUNDHED OG SIKKERHED

Brugeren skal læse det seneste sikkerhedsdatablad (SDS) for produktet, før de bruger det. Sikkerhedsdatabladet indeholder oplysninger og råd om sikker håndtering, opbevaring og bortskaffelse af kemiske produkter og indeholder fysiske, miljømæssige, toksikologiske og andre sikkerhedsrelaterede data.

Brugeren skal læse det seneste sikkerhedsdatablad (SDS) for produktet, før de bruger det. Sikkerhedsdatabladet indeholder oplysninger og råd om sikker håndtering, opbevaring og bortskaffelse af kemiske produkter og indeholder fysiske, miljømæssige, toksikologiske og andre sikkerhedsrelaterede data.

## INSTRUKTION

### FORBEREDELSE AF UNDERLAGET

#### VIGTIGT

#### Reduceret levetid på grund af forkert behandling af revner

Forkert vurdering og behandling af revner kan føre til reduceret levetid og tilbagevendende revner.

1. Ved statiske revner skal du sørge for, at bredden af revnerne er egnet til belægning med Sika® Ucrete® BC 9.
2. Ved dynamiske revner skal du sørge for, at bevægelsen er inden for revneoverbygningsevnen for Sika® Ucrete® BC 9.

#### BEHANDLING AF FUGER OG REVNER

Konstruktionsfuger og eksisterende statiske overfladerrevner i underlaget kræver forbehandling før udlægning. Brug egnede Sikadur eller Sikafloor produkter. Systemet kan anvendes på nyudlagt eller fugtig beton uden blankt vand. Nyudlagt beton skal være mindst 3

Produktdatablad

Sika® Ucrete® BC 9

August 2024, Version 01.01

02081400000002007

BUILDING TRUST



dage gammelt, for at undgå svindrevner og krybning i den færdige overflade.

Cementholdige underlag skal være sunde og have tilstrækkelig trykstyrke (mindst 30 N/mm<sup>2</sup>) med en minimum trækstyrke på 1,5 N/mm<sup>2</sup>.

Underlagt skal være rent, tørt og fri for urenheder såsom snavs, olie, fedt, belægninger, cementslam, overfladebehandlinger og løst, porøst materiale.

## ANVENDELSE

Udlægningen skal udføres af en fuldt uddannet og certificeret Sika® Ucrete® udlægger.

## LOKALE RESTRIKTIONER

Bemærk, som følge af specifikke lokale regler og restriktioner kan den anbefalede anvendelse for produktet variere fra land til land. Se venligst det landespecifikke datablad.

## JURIDISK BEMÆRKNING

Enhver oplysning om eller forslag til brug af Sika's produkter, som vi enten skriftligt eller mundtligt har givet til købere eller slutbrugere af produktet er afgivet i god tro efter vore egne erfaringer og baseret på godkendt praksis og det teknologiske og videnskabelige erkendelsesniveau på tidspunktet for meddelelse af sådanne forslag eller oplysninger, som er afgivet uden garanti af nogen art, og som ikke medfører noget yderligere ansvar for Sika Danmark A/S ud over, hvad der måtte fremgå af den til grund liggende salgsaftale. Det er købers eller slutbrugers ansvar selv at undersøge eller på anden måde at fastslå, at vore produkter er egnede til den påtænkte brug og i øvrigt at sørge for, at produkterne opbevares og anvendes på korrekt måde i overensstemmelse med meddelte forskrifter og under hensyn til konkrete forhold, således at skader eller mindre tilfredsstillende resultater undgås. Enhver ordre er alene accepteret og enhver leverance alene effektueret i henhold til Sika Danmark A/S's generelle salgs- og leveringsbetingelser, som forudsættes bekendt og accepteret, men i øvrigt udleveres på forlangende. Vore udsendte kataloger opdateres ikke systematisk. Nærværende datablad er udelukkende til brug i Danmark. Værdier angivet i nærværende datablad skal betragtes som vejledende, med mindre andet er angivet.

### Sika Danmark A/S

Hirsemarken 5  
3520 Farum  
Tlf. +45 48 18 85 85  
www.sika.dk



### Produktdatablad

Sika® Ucrete® BC 9  
August 2024, Version 01.01  
02081400000002007

SikaUcreteBC9-da-DK-(08-2024)-1-1.pdf