

PRODUKTDATABLAD

SikaBond®-590

UNIVERSEL KONTAKTLIM

PRODUKTBESKRIVELSE

Opløsningsmiddel baseret kontaktlim på basis af forstærket polychlorpren gummi

ANVENDELSE

Til limning af PVC-materialer og profiler, træ, finer og spånplader, metal, glas, læder, gummi osv. til næsten ethvert andet materiale.

EGENSKABER

- Stor klæbeeffekt til de fleste materialer
- Omgående meget kraftigt hug
- Tyktflydende og særdeles nem at arbejde med
- Øjeblikkelig udhærdning

PRODUKTINFORMATION

Emballage	300 ml
Farve	Gullig/beige
Holdbarhed	12 måneder hvis den opbevares køligt og tørt i forseglet original emballage.
Opbevaringsforhold	SikaBond®-590 bliver tykkere ved temperaturer under 0°C, men kan bruges igen efter opvarmning i rumklima. SikaBond®-590 skal opbevares under tørre forhold, hvor det er beskyttet mod direkte sollys og ved temperaturer mellem +5°C og +25°C.
Densitet	900 ± 10 kg/m ³
Tørstofindhold vægt	1620 ± 120 kg/m ³ ved +25°C
Konsistens	Tyktflydende
Temperaturbestandighed	-30°C til +70°C
Forbrug	Ca. 250 g/m ²
Arbejdstemperatur	Mellem +15°C and +25°C

INSTRUKTION

FORBEREDELSE AF UNDERLAGET

Overfladerne, der skal limes, skal være rene, tørre, fri for fedt, slipmiddel, fedt eller voks. Læder og gummi bør skrubbes, før limet påføres. PVC skal rengøres af-fedes.

ANVENDELSE / VÆRKTØJ

Rør SikaBond®-590 godt fra bunden af dåsen. Påfør SikaBond®-590 ved hjælp af en stiv børste, tandet mur-ske eller luftfrit sprøjteudstyr i et jævnt lag på begge sider, der skal limes. Ved sprøjtning kan SikaBond®-590 fortyndes med acetone. Ved limning af porøse materialer kan to lag være nødvendige. Lad Sika-Bond®-590 tørre, indtil overfladen er tør og kun let klistret (15-60 minutter). Tørretid afhænger af tempera-tur, ventilation og mængde klæbemiddel. SikaBond®-590 klæber straks, når overfladerne sættes sammen, og der kan ikke foretages justeringer. Tryk overflader-ne sammen for ca. 20-30 sekunder. Fuld binding opnås efter 24 timer.

RENGØRING AF VÆRKTØJ

Tørret SikaBond®-590 kan rengøres med butylacetat eller acetone.

BEMÆRK

Alle tekniske data på dette produkt er baseret på labo-ratorietests. De faktiske forhold varierer og er udenfor vores kontrol

LOKALE RESTRIKTIONER

Bemærk, som følge af specifikke lokale regler og re-striktioner kan den anbefalede anvendelse for produk-tet variere fra land til land. Se venligst det landespeci-fikke datablad.

MILJØ, SUNDHED OG SIKKERHED

For information og rådgivning om sikker transport og håndtering, samt opbevaring og bortskaffelse af kemi-ske produkter henvises til det relevante sikkerhedsda-tablad, som indeholder fysiske, miljømæssige, toksiko-logiske og andre sikkerhedsrelaterede data.

JURIDISK BEMÆRKNING

Enhver oplysning om eller forslag til brug af Sika's pro-dukter, som vi enten skriftligt eller mundtligt har givet til købere eller slutbrugere af produktet er afgivet i god tro efter vore egne erfaringer og baseret på god-kendt praksis og det teknologiske og videnskabelige erkendelsesniveau på tidspunktet for meddelelse af sådanne forslag eller oplysninger, som er afgivet uden garanti af nogen art, og som ikke medfører noget yderligere ansvar for Sika Danmark A/S ud over, hvad der måtte fremgå af den til grund liggende salgsaftale. Det er købers eller slutbrugers ansvar selv at undersø-ge eller på anden måde at fastslå, at vore produkter er egnede til den påtænkte brug og i øvrigt at sørge for, at produkterne opbevares og anvendes på korrekt må-de i overensstemmelse med meddelte forskrifter og under hensyn til konkrete forhold, således at skader eller mindre tilfredsstillende resultater undgås. Enhver ordre er alene accepteret og enhver leverance alene effektueret i henhold til Sika Danmark A/S's generelle salgs- og leveringsbetingelser, som forudsættes be- kendt og accepteret, men i øvrigt udleveres på forlan-gende. Vore udsendte kataloger opdateres ikke syste-matisk. Nærværende datablad er udelukkende til brug i Danmark. Værdier angivet i nærværende datablad skal betragtes som vejledende, med mindre andet er angivet.

Sika Danmark A/S
Hirsemarken 5
3520 Farum
Tlf. +45 48 18 85 85
www.sika.dk



Produktdatablad
SikaBond®-590
April 2020, Version 01.01
02051307000000010