

## PRODUKTDATABLAD

# SikaEmaco® S 5440 RS

(tidligere MEmaco S 5440RS)

Hurtighærdende, svindkompensert, fiberforstærket og tixotropisk reparationsmørtel, med høj styrke og integreret korrosionsinhibitor

### PRODUKTBESKRIVELSE

SikaEmaco® S 5440 RS er en 1-komponent, hurtighærdende, svindkompensert reparationsmørtel med høj styrke, der overholder kravene i den europæiske standard DS/EN 1504, del 3 - klasse R4.

SikaEmaco® S 5440 RS er et brugsklart materiale, der indeholder særlige hydrauliske bindemidler, velgradere sand, særligt udvalgte polymerfibre og en integreret korrosionsinhibitor.

Når SikaEmaco® S 5440 RS blandes med vand, dannes der en hurtighærdende og meget tixotropisk mørtel, som er let at påføre manuelt i lagtykkelse på 5 til 50 mm.

### ANVENDELSE

SikaEmaco® S 5440 RS modsvarer eksponerings-klasseerne XC 1-4, XF 1-4, XD 1-3, XS 1-3 og XA 1-2 i henhold til EN 206. Produktet bruges til hurtig reparation af betonkonstruktioner som f.eks.:

- Søjler, moler og tværbjælker
- Konstruktioner i industrimiljøer, hvor der er behov for hurtig genoptagelse af driften
- Forbehandling af overflader i rensnings- og kloakanlæg
- Tunneler, rør, udløbsledninger og alle underjordiske konstruktioner, særligt ved barske jordforhold
- Marinekonstruktioner, særligt hvis reparationen skal tilpasses tidevand

### EGENSKABER

- Hurtighærdende, giver mulighed for hurtig genoptagelse af driften
- Hærder ved lav temperatur, kan bruges ned til 0° C – forlænger byggesæsonen om foråret og efteråret
- Universal anvendelse, kan påføres både indendørs og udendørs, lodret og på undersider, i tørre og våde omgivelser
- Meget tixotropisk – kan påføres i lag op til 50 mm uden behov for sekundær armering
- Høj tidlig og endelig styrke
- God bearbejdelighed, der forenkler påføring og færdigbearbejdning
- Højt elasticitetsmodul og fremragende vedhæftning til eksisterende beton, således at lastoverføring sikres
- Vejrresistent, dokumenteret resistens over for frost-tø-cyklinger og karbonatisering
- Sulfatresistent
- Opfylder krav til eksponeringsklasse XWW3 i henhold til DIN 19573
- Meget lav gennemtrængelighed over for vand og chlorider
- Beskyttelse af den reparerede beton via af integreret korrosionsinhibitor

### GODKENDELSER / STANDARDER

- CE-Certification according to EN 1504-3, Class R4
- Chlorideindrigung nach BAW-Merkblatt
- Werksbescheinigung Expositionsklasse XM1

## PRODUKTINFORMATION

Emballage	25 kg sæk	
Holdbarhed	12 måneder fra produktionsdato	
Opbevaringsforhold	Opbevares tørt og køligt men frostfrit, i original, uåbnet og ubeskadiget emballage, beskyttet mod direkte sollys. Undgå permanent opbevaring ved temperaturer over +30°C.	
Udseende/farve	Gråt pulver	
Maksimum kornstørrelse	1,2 mm	
Totalt klorid ion indhold	≤ 0,02 %	(EN 1015-17)

## TEKNISK INFORMATION

Slidstyrke	Slidstyrke iht. Böhme	Klasse A12	(EN 13892-3)
Trykstyrke	<u>2 timer</u> <u>3 timer</u> <u>4 timer</u> <u>1 døgn</u> <u>7 døgn</u> <u>28 døgn</u>	$\geq 20 \text{ N/mm}^2$ $\geq 25 \text{ N/mm}^2$ $\geq 30 \text{ N/mm}^2$ $\geq 40 \text{ N/mm}^2$ $\geq 60 \text{ N/mm}^2$ $\geq 70 \text{ N/mm}^2$	(EN 12190)
	Data målt ved +23 °C		
	Ved lav temperatur:		
	<u>1 døgn</u> <u>28 døgn</u>	$\geq 30 \text{ N/mm}^2$ $\geq 60 \text{ N/mm}^2$	(EN 12190)
	Data målt ved +1 °C		
E-modul ved tryk	$\geq 30.000 \text{ N/mm}^2$		(EN 13412)
Bøjningsstyrke	28 døgn	$\geq 8 \text{ N/mm}^2$	(EN 12190)
Aftræksstyrke	Vedhæftning på beton efter <u>28 døgn</u>	$\geq 2,0 \text{ N/mm}^2$	(EN 1542)
	Vedhæftning på beton efter Frost-TØ (50 cykler med salt)	$\geq 3,0 \text{ N/mm}^2$	(EN 13687-1)
Temperaturbestandighed	-30 °C til + 80 °C		
Kapillær absorption	$\leq 0,5 \text{ kg} \cdot \text{m}^{-2} \cdot \text{h}^{-0.5}$		(EN 13057)
Klorid ion diffusionskoefficient	$0,3 \cdot 10^{-12} \text{ m}^2/\text{s}$		(BAW Merkblatt Chlorideindringung)
Klorid ion permabilitet	Bestandighed over for 10 % < 0,2 mm/m NaCl-opløsning (120 døgn)		(intern bestemt iht Wittekindt metoden)
Kemisk modstandsdygtighed	Nedbrydning ved pH 4 efter 4000 timer	0,73 mm	(DIN 19573)
Modstandsdygtighed overfor sulfater	Bestandighed over for 10 % < 0,2 mm/m Na <sub>2</sub> SO <sub>4</sub> -opløsning (120 døgn)		( iht Wittekindt metoden)
Fryse tø modstand med tøsalt	CDF Testing	37 g/m <sup>2</sup>	(CEN/TS 12390-9)
Modstandsdygtighed overfor karbonatisering	dk ≤ referencebeton (efter 28 døgn)		(EN 13295)
Brandklasse	Klasse A1		(EN 13501-1)

## ANVENDELSE

Frisk mørtel densitet	ca. 2,1 kg/l
Forbrug	1900 kg pulver giver ca. 1 m <sup>3</sup> mørtel 25 kg sæk giver ca. 13 l mørtel.
Lagtykkelse	5 til 50 mm
Produkt temperatur	+5 °C til +30 °C
Arbejdstemperatur	0 °C til +30 °C
Blandingsforhold	3,3 til 3,5 l vand til en 25kg sæk, afhængig af den ønskede konsistens.
Temperatur på underlaget	0 °C til +30 °C
Potlife	15 til 20 minutter ved 21 °C ± 2 °C og 60 % ± 10 % relativ luftfugtighed. Højere temperaturer forkorter tiderne og lavere temperaturer forlænger dem.
Sætningstid	Ca. 30 til 40 minutter ved 21 °C ± 2 °C og 60 % ± 10 % relativ luftfugtighed. Højere temperaturer forkorter tiderne og lavere temperaturer forlænger dem.
Ventetid / genbehandling	SikaEmaco® S 5440 RS kan behandles med en diffusionsåben overfladebehandling efter 2 timer ved 21°C ± 2°C og 60% ± 10% relativ luftfugtighed. Højere temperaturer forkorter tiderne og lavere temperaturer forlænger dem.

## BEMÆRK

Alle tekniske data på dette produkt er baseret på laboratorietests. De faktiske forhold varierer og er udenfor vores kontrol.

## SUPPLERENDE OPLYSNINGER

- SikaEmaco® S 5440 RS må ikke anvendes ved temperaturer under 0°C eller over +30°C
- Bland kun den mængde SikaEmaco® S 5440 RS der kan bruges indenfor potlife
- Der må ikke tilsettes cement eller andre stoffer, der kan påvirke produktets egenskaber
- Tilsæt ikke frisk mørtel eller vand til en blandet mørtel der er ved at hærde
- Blandingsforholdet med vand skal holdes inden for de anbefalede grænser

## MILJØ, SUNDHED OG SIKKERHED

Dette produkt er en artikel som defineret i artikel 3 i forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH). Det indeholder ingen stoffer, der er beregnet til at blive frigivet fra artiklen under normale eller med rimelighed foreventede brugsbetingelser. Et sikkerhedsdatablad efter artikel 31 i samme regulering er ikke nødvendigt for at bringe produktet på markedet, ved transport eller for at bruge det. For sikker brug skal instruktionerne i produktdatabladet følges. Baseret på nuværende viden indeholder dette produkt ikke SVHC (stoffer med meget stor bekymring) som anført i bilag XIV til REACH-forordningen eller på kandidatlisten offentliggjort af Det Europæiske Kemikalieagentur i koncentrationer over 0,1% (w/w)

## INSTRUKTION

### FORBEREDELSE AF UNDERLAGET

Betonunderlaget skal være fuldt hærdet, rent og sundt for at sikre god vedhæftning. Delamineret og løs beton, mørtel, støv, fedt, olie m.v. skal fjernes. Betonen skal have en trækstyrke på min. 1,5 N/mm<sup>2</sup>.

Beskadiget eller forurenset beton skal fjernes for at opnå en god vedhæftning. Slyngrensning, sandblæsning, højtryksrensning eller anden egnet metode der ikke slår eller giver vibrationer anbefales. Tilslag skal blotlægges og tydeligt kunne ses på betonkonstruktionens overflade efter forbehandlingen.

Kanterne omkring reparationen skæres vertikalt til en dybde på mindst 5 mm.

Hvis armeringsjern er blotlagt, skal det renses til en renhedsgrad på mindst SA 2 iht. ISO 8501-1 / ISO 12944-4. Bagsiden af armeringsjernet skal også være rent. Hvis betonen har været utsat for chloridangreb, eller hvis dæklaget er under 10 mm, skal armeringen beskyttes med SikaEmaco® P 5000 AP.

Det forbehandlede underlag skal være mættet med vand, helst i 12 timer, men mindst i 2 timer, før påføring af SikaEmaco® S 5440 RS. Før påføringen påbegyndes, skal overfladen være matfugtig, men uden blankt vand.

## BLANDING

Åbn sækkene med SikaEmaco® S 5440 RS kort tid før blanding. Beskadigede eller allerede åbne sække må ikke bruges.  
Hæld minimumsmængden af rent, koldt blandevand i et rent kar. Tilsæt hurtigt og kontinuerligt SikaEmaco® S 5440 RS-pulveret under omrøring, og bland det med egnet røreværktøj (maks. 400 o/min.) i 3 minutter, indtil der er opnået en plastisk mørtelkonsistens uden klumper.

Lad mørten hvile i 2-3 minutter, og bland derefter kortvarigt igen. Konsistensen kan justeres med vand op til max. vandmængde.

**Bemærk:** Tilsæt vand hvis det er nødvendigt, men overskrid ikke kravet til maksimal vandmængde!

## ANVENDELSE

Temperaturen under påføring og i de næste 12 timer skal ligge mellem 0°C og +30°C.

Først påføres et tyndt skrabelag på den forberedte og fugtige overflade, for at få god vedhæftning. Herefter påføres SikaEmaco® S 5440 RS med egnet murerværktøj i den ønskede tykkelse mellem 5 og 50 mm. Overfladen glattes med pudsebræt eller filtsebræt, når mørten har sat sig. Det sker normalt efter 30 - 40 minutter ved +20°C. Ved lavere temperaturer og/eller højere luftfugtighed forlænges disse tider.

## RENGØRING AF VÆRKTØJ

Værktøj og blandeudstyr skal rengøres med vand straks efter brug. Hærdet materiale kan kun fjernes mekanisk.

## LOKALE RESTRIKTIONER

Bemærk, som følge af specifikke lokale regler og restriktioner kan den anbefalede anvendelse for produktet variere fra land til land. Se venligst det landespecifikke datablad.

## JURIDISK BEMÆRKNING

Enhver oplysning om eller forslag til brug af Sika's produkter, som vi enten skriftligt eller mundtligt har givet til købere eller slutbrugere af produktet er afgivet i god tro efter vores egne erfaringer og baseret på godkendt praksis og det teknologiske og videnskabelige erkendelsesniveau på tidspunktet for meddelelse af sådanne forslag eller oplysninger, som er afgivet uden garanti af nogen art, og som ikke medfører noget yderligere ansvar for Sika Danmark A/S ud over, hvad der måtte fremgå af den til grund liggende salgsaftale. Det er købers eller slutbrugers ansvar selv at undersøge eller på anden måde at fastslå, at vores produkter er egnede til den påtænkte brug og i øvrigt at sørge for, at produkterne opbevares og anvendes på korrekt måde i overensstemmelse med meddelte forskrifter og under hensyn til konkrete forhold, således at skader eller mindre tilfredsstillende resultater undgås. Enhver ordre er alene accepteret og enhver leverance alene effektueret i henhold til Sika Danmark A/S's generelle salgs- og leveringsbetingelser, som forudsættes bekendt og accepteret, men i øvrigt udleveres på forlængende. Vores udsendte kataloger opdateres ikke systematisk. Nærværende datablad er udelukkende til brug i Danmark. Værdier angivet i nærværende datablad skal betragtes som vejledende, med mindre andet er angivet.

Sika Danmark A/S  
Hirsemarken 5  
3520 Farum  
Tlf. +45 48 18 85 85  
[www.sika.dk](http://www.sika.dk)



Produktdatablad  
SikaEmaco® S 5440 RS  
September 2024, Version 02.01  
02030200000002123

SikaEmacoS5440RS-da-DK-(09-2024)-2-1.pdf

BUILDING TRUST

