

PRODUKTDATABLAD

Skalflex Sokkelmaling

Vandafvisende, akrylbaseret maling med god dækkeevne

PRODUKTBESKRIVELSE

Skalflex Sokkelmaling er en vandafvisende, akrylbaseret maling med god dække- og vedhæftningsevne. Malingen har høj slidstyrke, stor vejrbestandighed, lang holdbarhed og er diffusionsåben. Fremstår med en mat finish.

ANVENDELSE

Malingen hæfter på de fleste mineralske underlag som puds, beton, porebeton, letklinkerbeton m.m. samt på flere typer fastsiddende maling som f.eks. plastmaling. Til udendørs brug.

EGENSKABER

- Akrylbaseret maling til mineralske underlag
- Vandafvisende og vejrbestandig
- Høj slidstyrke
- Lang levetid
- Stor dække- og vedhæftningsevne
- Diffusionsåben
- Til underlag med fastsiddende maling
- Flot, mat finish
- Til udendørs brug

PRODUKTINFORMATION

Emballage	2,5 liter spand
Farve	Sort, koksgrå og lys grå
Holdbarhed	60 måneder efter produktionsdato
Opbevaringsforhold	Tørt og frostfrit i tæt lukket emballage, beskyttet mod sollys

TEKNISK INFORMATION

Glans	Ca. 10 (halvblank)
-------	--------------------

ANVENDELSE

Forbrug	1 liter rækker til ca. 8-10 m ²
Arbejdstemperatur	Min. +10°C hele døgnet (max. 85% RF)
Ventetid / genbehandling	Overmalbar efter 4-6 timer (v/+20°C, 60% RF)
Tørretid	Overfladetør efter 1-2 timer (v/+20°C, 60% RF) Gennemtør efter 1-2 døgn (v/+20°C, 60% RF)

BEMÆRK

Alle tekniske data på dette produkt er baseret på laboratorietests. De faktiske forhold varierer og er udenfor vores kontrol.

SUPPLERENDE OPLYSNINGER

- Undgå påføring i direkte solskin, stærk vind eller regnvejr
- Påfør kun på sunde og forbehandlede overflader
- Uhærdet maling tåler ikke frost, og skal beskyttes mod vejrliget i afbindingsperioden
- Skalflex® Sokkelmaling kan ikke anvendes på tjære og asfalt, da der er stor risiko for krakelering.
- Ved maling af større arealer anbefales det at vælge spande med samme produktionsnummer (batchnummer) for at undgå risiko for nuanceforskelle, nummeret fremgår på strejkode-lablen

MILJØ, SUNDHED OG SIKKERHED

Brugeren skal læse det senest sikkerhedsdatablad (SDS) for produktet, før de bruger det. Sikkerhedsdatabladet indeholder oplysninger og råd om sikker håndtering, opbevaring og bortskaffelse af kemiske produkter og indeholder fysiske, miljømæssige, toksikologiske og andre sikkerhedsrelaterede data.

INSTRUKTION

FORBEREDELSE AF UNDERLAGET

Underlaget skal være tørt og gennemhærdet, strukturelt sundt og rengjort for alger, snavs, salte og andet, der kan forhindre optimal vedhæftning. Betonslam, rester af formolie, fedt og underlag med kraftig afsmitning afrensede med Skalflex® Stærk Grundrens. Løstsiddende maling fjernes. Kalk skal fjernes helt. Sugende, stærkt sugende og uens sugende underlag grundes med Skalflex® Multigrunder. Grunderen påføres med pensel eller rulle til overfladen er mættet uden at der dannes film. Grunderen skal tørre ca. 24 timer, inden Skalflex Sokkelmaling kan påføres. Grænseområder afmaskes med malertape eller lign. umiddelbart før brug, og fjernes straks efter brug.

ANVENDELSE

Skalflex Sokkelmaling omrøres grundigt før brug og evt. undervejs i arbejdsperioden. Fortynding med vand eller andet tilsætningsstof må ikke forekomme. Skalflex Sokkelmaling påføres i 1-2 jævne, dækkende lag med malerrulle eller pensel.

Sika Danmark A/S
Hirsemarken 5
3520 Farum
Tlf. +45 48 18 85 85
www.sika.dk

RENGØRING AF VÆRKTØJ

Værktøj rengøres med vand umiddelbart efter brug.

LOKALE RESTRIKTIONER

Bemærk, som følge af specifikke lokale regler og restriktioner kan den anbefalede anvendelse for produktet variere fra land til land. Se venligst det landespecifikke datablad.

JURIDISK BEMÆRKNING

Enhver oplysning om eller forslag til brug af Sika's produkter, som vi enten skriftligt eller mundtligt har givet til købere eller slutbrugere af produktet er afgivet i god tro efter vore egne erfaringer og baseret på godkendt praksis og det teknologiske og videnskabelige erkendelsesniveau på tidspunktet for meddelelse af sådanne forslag eller oplysninger, som er afgivet uden garanti af nogen art, og som ikke medfører noget yderligere ansvar for Sika Danmark A/S ud over, hvad der måtte fremgå af den til grund liggende salgsaftale. Det er købers eller slutbrugers ansvar selv at undersøge eller på anden måde at fastslå, at vore produkter er egnede til den påtænkte brug og i øvrigt at sørge for, at produkterne opbevares og anvendes på korrekt måde i overensstemmelse med meddelte forskrifter og under hensyn til konkrete forhold, således at skader eller mindre tilfredsstillende resultater undgås. Enhver ordre er alene accepteret og enhver leverance alene effektueret i henhold til Sika Danmark A/S's generelle salgs- og leveringsbetingelser, som forudsættes bekendt og accepteret, men i øvrigt udleveres på forlangende. Vore udsendte kataloger opdateres ikke systematisk. Nærværende datablad er udelukkende til brug i Danmark. Værdier angivet i nærværende datablad skal betragtes som vejledende, med mindre andet er angivet.

SkalflexSokkelmaling-da-DKSKAL-(11-2024)-1-1.pdf

Produktdatablad
Skalflex Sokkelmaling
November 2024, Version 01.01
02181520000000152