

## PRODUKTDATABLAD

## SikaBond®-541

## Fer og not lim til laminatgulve – D3

## PRODUKTBEKRIVELSE

SikaBond®-541 er en 1-komponent, vandbaseret PVAc lim, der giver en klar farveløs limfuge efter udhærdning.

SikaBond®-541 opfylder fugtbestandighedskrav i klasse D3 iht. DS/EN 204/205

## ANVENDELSE

SikaBond®-541 anvendes til limning af fer og not på laminatgulve, og øvrige opgaver, hvor der ønskes en fugtbestandig lim D3.

SikaBond®-541 kan ligeledes anvendes til limning af:

- Køkkenlåger
- Laminering af køkkenborde
- Almindelig fugtbestandig D3-lim

## PRODUKTINFORMATION

Produkt deklARATION	Klasse D3 iht. DS/EN 204/205
Kemisk base	Vandbaseret PVAc dispersionslim
Emballage	750 ml flaske
Holdbarhed	12 måneder i tæt lukket emballage.
Opbevaringsforhold	Opbevaring skal ske frostfrit.
Farve	Hvid
Densitet	Ca. 1,1 kg/l
Tørstofindhold vægt	Ca. 51%
Konsistens	Letflydende

## ANVENDELSE

Forbrug	750 ml rækker til ca. 20 m <sup>2</sup> afhængig af gulvets tykkelse
Arbejdstemperatur	Rumtemperaturen bør være mellem +15°C og +25°C

## Produktdatablad

SikaBond®-541

August 2024, Version 01.01

020512030000000001

## BEMÆRK

Alle tekniske data på dette produkt er baseret på laboratorietests. De faktiske forhold varierer og er udenfor vores kontrol.

## ANVENDELSE

Det er meget vigtigt, at krav til de limede emner, herunder temperatur og luftfugtighed overholdes. Limfladerne skal være rene, tørre og fri for fedt, olie o.lign. Luftens relative luftfugtighed bør ligge mellem 35 og 65%. Rumtemperaturen bør være mellem +15°C og +25°C.

## MILJØ, SUNDHED OG SIKKERHED

Brugeren skal læse det seneste sikkerhedsdatablad (SDS) for produktet, før de bruger det. Sikkerhedsdatabladet indeholder oplysninger og råd om sikker håndtering, opbevaring og bortskaffelse af kemiske produkter og indeholder fysiske, miljømæssige, toksikologiske og andre sikkerhedsrelaterede data.

## INSTRUKTION

### FORBEREDELSE AF UNDERLAGET

Det er meget vigtigt, at krav til de limede emner, herunder temperatur og luftfugtighed overholdes. Limfladerne skal være rene, tørre og fri for fedt, olie o.lign. Følg altid gulvfabrikantens montagevejledning.

### ANVENDELSE

- Påfør limen direkte fra flasken på de rene og tørre træemner.
- Limen påføres i noten på gulvets lang- og kortside.
- Pres straks (indenfor 5 min.) herefter emnerne sammen, således, at overskydende lim kommer til syne.
- Overskydende lim fjernes straks herefter med en fugtig klud.

## RENGØRING AF VÆRKTØJ

God renlighed med lim skal overholdes. Uhærdet lim fjernes med vand. Evt. overskydende lim på træ, laminat, værktøj og hud fjernes med vand inden udhærdning. Evt. hærdet/udtørret lim kan opløses med sprit, men pas på evt. misfarvninger.

## LOKALE RESTRIKTIONER

Bemærk, som følge af specifikke lokale regler og restriktioner kan den anbefalede anvendelse for produktet variere fra land til land. Se venligst det landespecifikke datablad.

## JURIDISK BEMÆRKNING

Enhver oplysning om eller forslag til brug af Sika's produkter, som vi enten skriftligt eller mundtligt har givet til købere eller slutbrugere af produktet er afgivet i god tro efter vore egne erfaringer og baseret på godkendt praksis og det teknologiske og videnskabelige erkendelsesniveau på tidspunktet for meddelelse af sådanne forslag eller oplysninger, som er afgivet uden garanti af nogen art, og som ikke medfører noget yderligere ansvar for Sika Danmark A/S ud over, hvad der måtte fremgå af den til grund liggende salgsaftale. Det er købers eller slutbrugers ansvar selv at undersøge eller på anden måde at fastslå, at vore produkter er egnede til den påtænkte brug og i øvrigt at sørge for, at produkterne opbevares og anvendes på korrekt måde i overensstemmelse med meddelte forskrifter og under hensyn til konkrete forhold, således at skader eller mindre tilfredsstillende resultater undgås. Enhver ordre er alene accepteret og enhver leverance alene effektueret i henhold til Sika Danmark A/S's generelle salgs- og leveringsbetingelser, som forudsættes bekendt og accepteret, men i øvrigt udleveres på forlangende. Vore udsendte kataloger opdateres ikke systematisk. Nærværende datablad er udelukkende til brug i Danmark. Værdier angivet i nærværende datablad skal betragtes som vejledende, med mindre andet er angivet.

Sika Danmark A/S

Hirsemarken 5

3520 Farum

Tlf. +45 48 18 85 85

www.sika.dk



Produktdatablad

SikaBond®-541

August 2024, Version 01.01

020512030000000001