

PRODUKTDATABLAD

Skalflex Pudsemørtel KC 35/65/650 0-2mm

Universal pudse- og fugemørtel

PRODUKTBESKRIVELSE

Fabriksfremstillet receptmørtel KC 35/65/650 med kornstørrelse 0-2 mm, der kun skal tilsættes vand.

ANVENDELSE

Skalflex Pudsemørtel KC 35/65/650 0-2mm anvendes til pudsning af teglsten, kalksandsten og blokke, samt til pudsreparationer. Velegnet til fugning af murværk i henhold til Eurocode 6. Til indendørs og udendørs brug.

EGENSKABER

- Fabriksfremstillet receptmørtel KC 35/65/650, 0-2 mm
- Universalmørtel til pudsning, fugning og pudsreparationer
- Til udendørs og indendørs brug

PRODUKTINFORMATION

Produkt deklaration	Eksponeringsklasse MX2.1
Emballage	20 kg pose
Holdbarhed	12 måneder efter produktionsdato
Opbevaringsforhold	Tørt og frostfrit
Kornstørrelse	0-2 mm

ANVENDELSE

Forbrug	Udkast: Ca. 8 kg/m ² Pudsning: Ca. 2 kg/mm/m ² Fugning: Ca. 10 kg/m ² ved 15 mm dybde
Lagtykkelse	10-12 mm
Arbejdstemperatur	Min. +5°C. og max +25°C hele døgnet
Blandingsforhold	Ca. 3,2 liter rent, koldt vand pr. 20 kg tørmørtel
Hærdetid	Min. 28 døgn ved +20°C
Anvendelsestid	Ca. 60 minutter ved +20°C

Produktdatablad

Skalflex Pudsemørtel KC 35/65/650 0-2mm

Juni 2024, Version 01.01

021820101000000127

BEMÆRK

Alle tekniske data på dette produkt er baseret på laboratorietests. De faktiske forhold varierer og er udenfor vores kontrol.

SUPPLERENDE OPLYSNINGER

- Gennemvådt murværk må ikke pudses/ fuges
- Uhærdet mørtel tåler ikke frost og skal beskyttes mod vejrliget i hærdeperioden
- Der må ikke tilsættes vand eller bindemidler når mørtlen er færdigblandet
- For at undgå for hurtig udtørring, skal mørtlen umiddelbart efter påføring afdækkes med plastfolie og/eller holdes fugtig med forstøvet vand i op til en uge

MILJØ, SUNDHED OG SIKKERHED

Brugeren skal læse det senest sikkerhedsdatablad (SDS) for produktet, før de bruger det. Sikkerhedsdatabladet indeholder oplysninger og råd om sikker håndtering, opbevaring og bortskaffelse af kemiske produkter og indeholder fysiske, miljømæssige, toksikologiske og andre sikkerhedsrelaterede data.

INSTRUKTION

FORBEREDELSE AF UNDERLAGET

Underlaget skal være tørt, strukturelt sundt, gennemhærdet, samt fri for salte og anden forurening. Der forvandes efter behov, så underlaget står ensartet vandmættet og svagt sugende.

BLANDING

Afmålt vand hældes i en blandespand, hvorefter tørmørtlen tilsættes. Der blandes med egnet blandeværktøj til konsistensen er homogen og letbearbejdelig. Blandetid min. 5 minutter og max. 15 minutter.

ANVENDELSE

Pudsning:

Første lag påføres som udkast med murske i 3-5 mm lagtykkelse, og tørrer til dagen efter. Andet lag trækkes på med stålbræt i 10-12 mm lagtykkelse, og afrettes med retholt. Overfladen glattes med pudsebræt mens mørtlen stadig er plastisk.

Fugning:

Fugen skæres ud i min. 15 mm dybde, og støv og snavs fjernes. Der forvandes, og mørtlen presses ind i fugen med en fugeske. Fugen komprimeres med egnet værktøj, mens fugen stadig er plastisk.

Sika Danmark A/S

Hirsemarken 5
3520 Farum
Tlf. +45 48 18 85 85
www.sika.dk

Afsyring

Det er bedst at fuge rent, så afsyring undgås. En række stentyper tåler ikke afsyring, og derfor skal stenproducentens anvisninger følges nøje. Ved afsyring anvendes færdigblandet syre og anvisningerne på emballagen følges nøje. Der må kun afsyres én gang og det skal foregå diagonalt oppefra og nedefter.

RENGØRING AF VÆRKTØJ

Værktøj rengøres med vand umiddelbart efter brug.

LOKALE RESTRIKTIONER

Bemærk, som følge af specifikke lokale regler og restriktioner kan den anbefalede anvendelse for produktet variere fra land til land. Se venligst det landespecifikke datablad.

JURIDISK BEMÆRKNING

Enhver oplysning om eller forslag til brug af Sika's produkter, som vi enten skriftligt eller mundtligt har givet til købere eller slutbrugere af produktet er afgivet i god tro efter vore egne erfaringer og baseret på godkendt praksis og det teknologiske og videnskabelige erkendelsesniveau på tidspunktet for meddelelse af sådanne forslag eller oplysninger, som er afgivet uden garanti af nogen art, og som ikke medfører noget yderligere ansvar for Sika Danmark A/S ud over, hvad der måtte fremgå af den til grund liggende salgsaftale. Det er købers eller slutbrugers ansvar selv at undersøge eller på anden måde at fastslå, at vore produkter er egnede til den påtænkte brug og i øvrigt at sørge for, at produkterne opbevares og anvendes på korrekt måde i overensstemmelse med meddelte forskrifter og under hensyn til konkrete forhold, således at skader eller mindre tilfredsstillende resultater undgås. Enhver ordre er alene accepteret og enhver leverance alene effektueret i henhold til Sika Danmark A/S's generelle salgs- og leveringsbetingelser, som forudsættes bekendt og accepteret, men i øvrigt udleveres på forlangende. Vore udsendte kataloger opdateres ikke systematisk. Nærværende datablad er udelukkende til brug i Danmark. Værdier angivet i nærværende datablad skal betragtes som vejledende, med mindre andet er angivet.

SkalflexPudsemørtelKC35656500-2mm-da-DKSKAL-(06-2024)-1-1.pdf

Produktdatablad

Skalflex Pudsemørtel KC 35/65/650 0-2mm
Juni 2024, Version 01.01
021820101000000127