

PRODUKTDATABLAD

Skalflex Multiklæb

Fleksibel, all-round fliseklæber baseret på hvid cement

PRODUKTBEKRIVELSE

Skalflex Multiklæb er en fleksibel, vandfast og frostsikker all-round fliseklæber, baseret på hvid cement. Lang bearbejdnings tid, let og smidig forarbejdning, optimal vedhæftning og skal kun tilsættes vand.

ANVENDELSE

Velegnet til klæbning af fliser (max. 30 x 60 cm), klinker, fliser-på-fliser, marmor, glassten, travertin, skifer, murstensskaller m.m. Velegnet i vådrum og vådzone, og hæfter på de fleste vådrums-membraner og fastsiddende indendørs malinger. Velegnet på gulve med ilagt gulvvarme. Velegnet til klæbning af cementsten, porebeton og bloksten udendørs. Systemgodkendt til opklæbning af isoleringsplader og velegnet til flere andre pladetyper. Til udendørs og indendørs brug.

EGENSKABER

- All-round, cementbaseret fliseklæb
- Til de fleste klæbeopgaver
- Velegnet til mange typer klinker og fliser, max. 30 x 60 cm
- Velegnet til fliser-på-fliser
- Til indendørs og udendørs brug
- Fleksibel
- Stor styrke
- God vedhæftningsevne
- Baseret på hvid cement
- Frostfast

MILJØINFORMATION

Produktet er optaget/registreret i databasen for byggeprodukter, der kan anvendes/indgå i Svanemærket byggeri.

PRODUKTINFORMATION

Emballage	5 og 15 kg spande samt 20 kg sække
Holdbarhed	60 måneder efter produktionsdato
Opbevaringsforhold	Tørt og frostfrit
Produkt deklARATION	C2 TE S1 (EN 12004)
Kornstørrelse	0,1-0,5 mm

ANVENDELSE

Blandingsforhold	5,2-5,4 liter rent, koldt vand pr. 20 kg pulver
Forbrug	Vejledende forbrug: Ca. 1,7 kg/m ² ved 4 mm tandspartel Ca. 2,6 kg/m ² ved 6 mm tandspartel Ca. 3,5 kg/m ² ved 8 mm tandspartel Ca. 5,3 kg/m ² ved 12 mm tandspartel
Arbejdstemperatur	Mellem +5°C og +30°C hele døgnet

Potlife	Ca. 4 timer afhængig af temperatur og luftfugtighed
Skinddannelsesetid	Ca. 25 minutter ved +20°C
Hærdetid	Tider ved +20°C: Gangbar efter 24 timer Klar til fugning efter 48 timer Tåler fuld belastning efter 14 døgn Fuldt hærdet efter min. 28 døgn

BEMÆRK

Alle tekniske data på dette produkt er baseret på laboratorietests. De faktiske forhold varierer og er udenfor vores kontrol.

SUPPLERENDE OPLYSNINGER

- Påfør ikke klæber på større flader end flisen kan placeres indenfor ca. 15 min. idet der efterfølgende dannes hud på klæberen
- Ved klæbning udendørs og ved store fliser tilrådes dobbelt klæbning
- Uhærdet klæber tåler ikke frost, og skal beskyttes mod vejrliget i afbindingsperioden
- Støbt beton og betonelementer skal være ældre end 2 måneder, og afretningslag skal være ældre end 2 uger, inden flisemontering kan foretages
- Ved klæbning af natursten og visse andre stentyper, skal der tages specielle forholdsregler – følg altid flise-/stenproducentens anvisninger

MILJØ, SUNDHED OG SIKKERHED

Brugeren skal læse det senest sikkerhedsdatablad (SDS) for produktet, før de bruger det. Sikkerhedsdatabladet indeholder oplysninger og råd om sikker håndtering, opbevaring og bortskaffelse af kemiske produkter og indeholder fysiske, miljømæssige, toksikologiske og andre sikkerhedsrelaterede data.

INSTRUKTION

FORBEREDELSE AF UNDERLAGET

Underlaget skal være egnet, plant, fast, tørt og rengjort for løse partikler. Sugende underlag grundes med 1-2 tynde lag Skalflex® Beto-Binder opblandet med vand i forholdet 1:3 (grunder/vand). Lad grunderen tørre inden klæbning. Gulvvarme skal være slukket og gulvet være afkølet i arbejdsperioden og min. 14 dage efter.

BLANDING

Hæld ¾ af vandmængden i en blandebalje, tilsæt fliseklæber og bland med egnet blandeværktøj, mens den resterende vandmængde tilsættes. Der blandes i 4-5 minutter til konsistensen er homogen og letbearbejdelig. Lad blandingen hvile 5-10 minutter, genrør grundigt hvorefter produktet er klar til brug. Opblandet klæber skal anvendes inden for 4 timer.

ANVENDELSE

For optimal vedhæftning påføres Skalflex Multiklæb underlaget med stålbræt og trækkes igennem med tandspartel passende til underlaget og flisens beskaffenhed.

Tryk flisen/klinken godt på plads i den våde klæber, så der opnås fuld kontakt med hele flisens bagside.

Efterjustering kan normalt foretages inden for ca. 20 minutter.

Rengør fugerne for fliseklæb inden hærdning, hvis der efterfølgende skal fuges.

RENGØRING AF VÆRKTØJ

Værktøj rengøres med vand umiddelbart efter brug.

LOKALE RESTRIKTIONER

Bemærk, som følge af specifikke lokale regler og restriktioner kan den anbefalede anvendelse for produktet variere fra land til land. Se venligst det landespecifikke datablad.

JURIDISK BEMÆRKNING

Enhver oplysning om eller forslag til brug af Sika's produkter, som vi enten skriftligt eller mundtligt har givet til købere eller slutbrugere af produktet er afgivet i god tro efter vore egne erfaringer og baseret på godkendt praksis og det teknologiske og videnskabelige erkendelsesniveau på tidspunktet for meddelelse af sådanne forslag eller oplysninger, som er afgivet uden garanti af nogen art, og som ikke medfører noget yderligere ansvar for Sika Danmark A/S ud over, hvad der måtte fremgå af den til grund liggende salgsaftale. Det er købers eller slutbrugers ansvar selv at undersøge eller på anden måde at fastslå, at vore produkter er egnede til den påtænkte brug og i øvrigt at sørge for, at produkterne opbevares og anvendes på korrekt måde i overensstemmelse med meddelte forskrifter og under hensyn til konkrete forhold, således at skader eller mindre tilfredsstillende resultater undgås. Enhver ordre er alene accepteret og enhver leverance alene effektueret i henhold til Sika Danmark A/S's generelle salgs- og leveringsbetingelser, som forudsættes bekendt og accepteret, men i øvrigt udleveres på forlangende. Vore udsendte kataloger opdateres ikke systematisk. Nærværende datablad er udelukkende til brug i Danmark. Værdier angivet i nærværende datablad skal betragtes som vejledende, med mindre andet er angivet.

Sika Danmark A/S

Hirsemarken 5
3520 Farum
Tlf. +45 48 18 85 85
www.sika.dk

Produktdatablad

Skalflex Multiklæb
November 2024, Version 01.01
021710102000000636