

PRODUKTDATABLAD

Skalflex Letpuds

Cementbaseret puds med fugtabsorberende egenskaber

PRODUKTBEKRIVELSE

Skalflex Letpuds er en cementbaseret letpuds med fugt-/kondensabsorberende egenskaber til indendørs brug. Velegnet til rum med skiftende luftfugtighed, eksempelvis i kældre, efterfulgt af effektiv udluftning. Fremstår med en lys grå pudsfarve. Pudsens åbne struktur bevirker, at let fugt/kondens skiftevis vil oplagres i og afgives fra pudslaget i takt med at luftfugtigheden ændres i rummet

ANVENDELSE

Hæfter på faste og rengjorte mineralske underlag som tegl, beton, kalksandsten, Leca og porebeton m.m. Velegnet til påføring på isoleringsplader af mineraluld. Kan påføres i lagtykkelser på 3-8 mm pr. lag, på isolering dog 7-8 mm pr. lag. Ved lagtykkelser over 8 mm påføres Skalflex Letpuds i flere omgange. Skal ilægges armeringsnet på mineraluld og hvis der er risiko for revnedannelser. Til indendørs brug.

PRODUKTINFORMATION

Emballage	20 kg pose
Holdbarhed	60 måneder efter produktionsdato
Opbevaringsforhold	Tørt og frostfrit
Densitet	1,2 kg/m ³
Kornstørrelse	Op til 0,8 mm
LCA data	Lys grå

ANVENDELSE

Blandingsforhold	Ca. 5,2 liter rent, koldt vand pr. 20 kg Skalflex Letpuds
Forbrug	Ca. 1,2 kg/mm/m ² afhængig af lagtykkelse
Lagtykkelse	3 - 8 mm

Arbejdstemperatur	Mellem +5°C og +25°C hele døgnet
Hærdetid	Fuldt hærdet efter min. 28 døgn v/+20°C
Hærdetid	28 døgn ved +20°C

BEMÆRK

Alle tekniske data på dette produkt er baseret på laboratorietests. De faktiske forhold varierer og er udenfor vores kontrol.

SUPPLERENDE OPLYSNINGER

- Må kun anvendes indendørs
- Påfør kun på sunde og forbehandlede overflader
- Må ikke anvendes i vådzone i vådrum
- Tilsæt ikke ekstra vand når overfladen bearbejdes, da det kan medføre misfarvninger og revner.
- Gennemvåde fundamenter må ikke pudses. For at undgå for hurtig udtørring, skal mørtlen umiddelbart efter påføring afdækkes med plastfolie og/eller holdes fugtig med forstøvet vand i op til en uge

MILJØ, SUNDHED OG SIKKERHED

Brugeren skal læse det senest sikkerhedsdatablad (SDS) for produktet, før de bruger det. Sikkerhedsdatabladet indeholder oplysninger og råd om sikker håndtering, opbevaring og bortskaffelse af kemiske produkter og indeholder fysiske, miljømæssige, toksikologiske og andre sikkerhedsrelaterede data.

INSTRUKTION

UNDERLAGETS KVALITET / FORBEHANDLING

Underlaget skal være strukturelt sundt og rengjort for støv og andre løse partikler. Underlaget forvandes til det fremstår ensartet vandmættet og svagt sugende, dog uden blankt vand. Sugende underlag grundes med Skalflex® Beto-Binder opblandet med vand i forholdet 1:3 (grunder/vand) før påføring.

BLANDING

Hæld afmålt vand i et blandekar og tilsæt derefter tørmørtlen. Der blandes med egnet blandeværktøj til konsistensen er homogen og letbearbejdelig. Afmål altid samme vandmængde til hver blanding. Opblandet produkt skal anvendes indenfor max. 2 timer

Sika Danmark A/S
Hirsemarken 5
3520 Farum
Tlf. +45 48 18 85 85
www.sika.dk

ANVENDELSE

Skalflex Letpuds påføres med stålbræt og bearbejdes med pudsebræt eller filtsebræt. Produktet kan påføres i lagtykkelser på 3-8 mm pr. lag, på isolering dog 7-8 mm pr. lag. Ved lagtykkelser over 8 mm påføres Skalflex Letpuds i flere omgange. Der skal ilægges armeringsnet hvis der er risiko for revnedannelser, og ved anvendelse på underlag af mineraluld.

Kan efter 3-4 døgn efterbehandles med Skalcem® 100 cementmaling

RENGØRING

Værktøj rengøres med vand umiddelbart efter brug.

LOKALE RESTRIKTIONER

Bemærk, som følge af specifikke lokale regler og restriktioner kan den anbefalede anvendelse for produktet variere fra land til land. Se venligst det landespecifikke datablad.

JURIDISK BEMÆRKNING

Enhver oplysning om eller forslag til brug af Sika's produkter, som vi enten skriftligt eller mundtligt har givet til købere eller slutbrugere af produktet er afgivet i god tro efter vore egne erfaringer og baseret på godkendt praksis og det teknologiske og videnskabelige erkendelsesniveau på tidspunktet for meddelelse af sådanne forslag eller oplysninger, som er afgivet uden garanti af nogen art, og som ikke medfører noget yderligere ansvar for Sika Danmark A/S ud over, hvad der måtte fremgå af den til grund liggende salgsaftale. Det er købers eller slutbrugers ansvar selv at undersøge eller på anden måde at fastslå, at vore produkter er egnede til den påtænkte brug og i øvrigt at sørge for, at produkterne opbevares og anvendes på korrekt måde i overensstemmelse med meddelte forskrifter og under hensyn til konkrete forhold, således at skader eller mindre tilfredsstillende resultater undgås. Enhver ordre er alene accepteret og enhver leverance alene effektueret i henhold til Sika Danmark A/S's generelle salgs- og leveringsbetingelser, som forudsættes bekendt og accepteret, men i øvrigt udleveres på forlangende. Vore udsendte kataloger opdateres ikke systematisk. Nærværende datablad er udelukkende til brug i Danmark. Værdier angivet i nærværende datablad skal betragtes som vejledende, med mindre andet er angivet.

SkalflexLetpuds-da-DKSKAL-(12-2024)-1-1.pdf

Produktdatablad
Skalflex Letpuds
December 2024, Version 01.01
02184010100000044