

PRODUKTDATABLAD

SikaForce®-300 Primer

Vedhæftningsfremmer for SikaForce® -301/302 plastiklime

TYPISK PRODUKTDATA (MERE INFO SE SIKKERHEDSDATABLAD)

Kemisk base	Opløsningsmiddelbaseret vedhæftningsfremmer
Farve (CQP001-1)	Farveløs, klar
Påføringsstemperatur	15 – 30 °C
Påføringsmetode	Spray
Dækkeevne	afhængig af overfladen 20 ml/m ²
Afdampningstid	minimum 5 minutter maksimum 2 timer
Holdbarhed	36 måneder fra produktionsdato ^A

CQP = Corporate Quality Procedure

^A) opbevares i forsejlet beholder i opretstående position på et tørt sted under ≤ 25 °C**BESKRIVELSE**

SikaForce®-300 Primer er en opløsningsmiddelbaseret farveløs vedhæftningsfremmer til forbedring af vedhæftning. SikaForce®-300 Primer er specifikt formuleret til forbehandling af overflader før påføring af SikaForce®-301 og SikaForce®-302 plastreparationslime. Denne primer giver god vedhæftning uden tidligere aktiveringstrin på mange underlag.

PRODUKTFORDELE

- Let spraypåføring
- Hurtigtørrende
- Forbedre vedhæftningen for en bred vifte af plastik overflader

ANVENDELSESOMRÅDER

SikaForce®-300 Primer anvendes til at forbedre vedhæftningen ved limning på en bred vifte af plastikoverflader. Søg producentens råd og udfør test på originale underlag, inden du bruger SikaForce®-300 Primer på materialer, der er tilbøjelige til spændingsrevner. Dette produkt bør kun anvendes af professionelle, erfarne brugere. Test med faktiske underlag og betingelser skal udføres for at sikre vedhæftning og materialekompatibilitet.

PÅFØRINGSMETODE

Forbehandling for primer

Overfladerne skal være rene, tørre og fri for fedt, olie, støv og anden forurening.

Påføring

Den optimale temperatur for underlag, omgivelser og plastikmiljø er mellem 15°C og 25°C. SikaForce®-300 Primer skal påføres i et tyndt og jævnt lag på overfladen i korte puster for at undgå dryp eller løb af primeren. Hvis det forbehandlede område ikke er limet inden for den maksimale afdampningstid, skal aktiveringsprocessen gentages (men kun én gang). Forbrug og påføringsmetode afhænger af underlagets specifikke karakter.

VIGTIGT

SikaForce®-300 Primer indeholder opløsningsmiddel, der kan gøre overfladen mat på nogle frisk påførte malinger. Indledende forsøg skal gennemføres. Påfør aldrig på porøse underlag, da det muligvis ikke tørrer fuldstændigt og kan påvirke lim eller fuge. Beskyt tilstødende overflader ved maskering, hvor det er nødvendigt.

Det må ikke bruges til glitning af produkter og som rengøringsmiddel.

YDERLIGERE INFORMATION

Ovenstående informationer er kun en generel vejledning. Råd vedrørende specifikke applikationer kan fås ved henvendelse til Sikas Tekniske Service.

Kopier af følgende publikationer kan fås ved henvendelse:

- Sikkerhedsdatablad

EMBALLAGE INFORMATION

Spraydåse	200 ml
-----------	--------

BASISVÆRDIER

Alle tekniske data nævnt i dette produktdatablad er baseret på laboratorieforsøg. De aktuelle data kan afvige af grunde uden for vores indflydelse.

MILJØ OG SIKKERHEDSINFORMATION

Brugeren skal læse det seneste sikkerhedsdatablad (SDS) for produktet, før de bruger det. Sikkerhedsdatabladet indeholder oplysninger og råd om sikker håndtering, opbevaring og bortskaffelse af kemiske produkter og indeholder fysiske, miljømæssige, toksikologiske og andre sikkerhedsrelaterede data.

BEMÆRK

Enhver oplysning om eller forslag til brug af Sikas produkter, som vi enten skriftligt eller mundtligt har givet til købere eller slutbrugere af produktet, er afgivet i god tro efter vore egne erfaringer og baseret på godkendt praksis og det teknologiske og videnskabelige erkendelsesniveau på tidspunktet for meddelelse af sådanne forslag eller oplysninger, som er afgivet uden garanti af nogen art, og som ikke medfører noget yderligere ansvar for Sika Danmark A/S ud over, hvad der måtte fremgå af den tilgrundliggende salgsaftale. Det er købers eller slutbrugers ansvar selv at undersøge eller på anden måde at fastslå, at vore produkter er egnede til den påtænkte brug og i øvrigt at sørge for, at produkterne opbevares og anvendes på korrekt måde i overensstemmelse med meddelte forskrifter og under hensyn til konkrete forhold, således at skader eller mindre tilfredsstillende resultater undgås. Enhver ordre er alene accepteret og enhver leverance alene effektueret i henhold til Sika Danmark A/S' generelle salgs- og leveringsbetingelser, som forudsættes bekendt og accepteret, men i øvrigt udleveres på forlangende. Vore udsendte kataloger opdateres ikke systematisk. Nærværende datablad er udelukkende til brug i Danmark. Værdier angivet i nærværende datablad skal betragtes som vejledende, med mindre andet er angivet.