












SIKA PLASTIKLIM SUPERFAST GENSKABELSE AF KOFANGERØRE

- 1  ■ Skade: Afbreaket kofangerøre
- 2  ■ Bor et hul med V kant
- 3  ■ Slib området med det afbrækkede kofangerøre på forside og bagside med korn 180
- 4  ■ Rens alle overflader med Sika® Cleaner G+P og sørg for at overfladen er tørt, og fri for snavn inden næste step.
- 5  ■ Spray et tyndt lag af plastik primer på begge sider og lad det afdampe min. 5 min¹
- 6  ■ Opmål og tegn ørets udformning på Sika Konturfilm
- 7  ■ Inden montering af mixer, skal det sikres at både A og B komponent kommer ud af patronen
■ Montér mixer og kørlidt lim ud for at sikre korrekt limblanding
- 8  ■ Påfør Plastlim Superfast indenfor det tegnede område
- 9  ■ Ombuk filmen og pres den op imod kofangeren fra bagsiden
- 10  ■ Pres den anden side forsiden af limen sammen og ned mod kofangeren. Afvent at den hælder iht. etiket
- 11  ■ Efter afhærdning tilskær kofangerøret



PLASTLIM SUPERFAST SikaForce®-302	
Varenummer	761321
Åbentid ¹⁾	90 sek
Fikseringstid ¹⁾	5 min
Slibe tid ¹⁾	10 min
Indhold	50 ml + 3 mixers
Blandeforhold	1:1
Farve	Sort

Tilbehør	Varenr..	Indhold	Indhold i kasse
Sika® Cleaner G+P	526749	500 ml	12 stk
SikaForce®-300 Primer	761269	200 ml	6 stk
Sika Konturfilm	505296	360 cm	30 stk
Sika Forstærkningsfilm	505297	360 cm	20 stk
Sika Statisk Mixer 73mm	751521	12 stk / pose	20 poser
Dispenser til SikaForce®-301/302	512113	-	1

¹⁾ Alle tidsangivelser er relateret til 23°C (omgivelser og overflader). Produktets hærdningsadfærd er temperaturafhængig og stiger med højere temperatur og omvendt. Hærdningshastigheden kan øges ved at bruge infrarøde lamper eller ovne. Det skal dog sikres, at den påførte lim ikke opvarmes til mere end 50 °C, da højere temperatur kan føre til bobler.

Al rådgivning gives og alle ordrer accepteres alene i henhold til Sika Danmark A/S' gældende salgs- og leveringsbetingelser. Brugere skal altid konsultere den nyeste udgave af det lokale produktdatablad for produktet, kopier af hvilket udleveres på forlangende. Brugere skal altid konsultere den nyeste udgave af det lokale produktdatablad for produktet, kopier af hvilket udleveres på forlangende.

www.sika.dk/auto

BUILDING TRUST

