

Overfladerenovering af

Kløvede kalksandsten m.m.

Skalcem® 1000

Finkornet, indfarvet hvid, cementbaseret svummørtelet/slutpuds, specielt udviklet til glatte og kløvede kalksandsten, men også velegnet på alle mineralske underlag f.eks puds, tegl, letklinker og beton.

Skalcem® 1000 fremstår med en kalkmat og meget slidstærk overflade, der ikke kræver efterbehandling i en lang årrække.

Til udendørs og indendørs brug.

Bemærk: Det kan ikke anbefales at vandskure på kløvede kalksandsten, da der er stor risiko for afskalninger på dette underlag.

Sådan gør du

- Facaden rengøres, så den er fri for snavs, alger og anden forurening, der kan hindre optimal vedhæftning.
- Underlaget gennemgås grundigt og eventuelle skader udbedres: Sætningsrevner udbedres med Skalflex® Armeringssystem, løst murværk mures om, og løse fuger skæres ud og fuges med Skalflex Multi-Rep® 2080.
- Underlaget grundes med Skalflex® Beto-Binder fortyndet med vand i forholdet 1:3 (grunder/vand).
- Skalcem® 1000 opblandes og påføres med kost i min. 1 mm. lagtykkelse.



Underlaget rengøres for alger og snavs.



Underlaget gennemgås grundigt, og eventuelle skader udbedres.



Igangværende påføring med Skalcem® 1000.



Det færdige resultat.

Ansvarserklæring:

Rådgivningen er givet uden ansvar for om det oprindelige murværk er stærkt og strukturelt sundt.

Der tages intet ansvar for opstigning af grundfugt, utætheder ved tagrender, nedløbsrør, tag, sølbænke eller andre afdækninger.

Vejledning og beregninger er udarbejdet med udgangspunkt i kundens oplysninger og uden hensyntagen til gældende BRs krav om rentabilitet og U-værdiberegning.

Ligeledes tages der intet ansvar for højt fugtindhold i mursten samt saltudfældninger, der kan ødelægge den færdige facade.



Industrivej 20B · 8800 Viborg · Tlf. 86 61 22 99 · kundeservice@dk.sika.com · www.skalflex.dk