

PRODUKTDATABLAD

Sikacryl®-625 Fire+

Brandresistent varmeafledende coating for lineære fuger og gennemføringer

PRODUKTBEKRIVELSE

Sikacryl®-625 Fire+ er en 1-komponent brandresistent, varmeafledende akrylcoating, der bruges til at øge brandmodstanden af mineraluldsfiberplader og som kantforsegling af SikaSeal®-626 Fire Board+.

ANVENDELSE

- Kan dække lineære samlinger op til 120 mm i kombination med mineraluldsbagstop
- Kantcoating af SikaSeal®-626 Fire Board+, når den monteres på ydersiden af en væg eller et gulv

EGENSKABER

- Op til 4 timers brandmodstand
- 1-del klar til brug, nem at påføre
- Nem at rengøre

PRODUKTINFORMATION

Kemisk base	Vandbaseret akryl
Emballage	3 L spand
Holdbarhed	12 måneder fra produktionsdato
Opbevaringsforhold	Produktet skal opbevares i original, uåbnet og ubeskadiget emballage - under tørre forhold og ved temperaturer mellem +5 °C og +25 °C. Kontroller altid oplysningerne på emballagen.
Farve	Hvid
Densitet	~1.3 kg/l (ISO 1183-1)

TEKNISK INFORMATION

Temperaturbestandighed	-20 °C min. / +70 °C max.
Modstandsdygtighed overfor ild	Se venligst 'Godkendelser / Certifikater' og Sikas digitale håndbog for gennemføringer - eller kontakt Sikas Tekniske Service for specifik information.

ANVENDELSE

Arbejdstemperatur	+5 °C min. / +40 °C max.
Temperatur på underlaget	+5 °C min. / +40 °C max., min. +3 °C above dew point temperature

BEMÆRK

Alle tekniske data på dette produkt er baseret på laboratorietests. De faktiske forhold varierer og er udenfor vores kontrol.

YDERLIGERE DOKUMENTER

- Sika Application Manual: Sikacryl®-625 Fire+ for lineære fuger
- Sika Application Manual: SikaSeal®-626 Fire Board+ for gennemføringer
- Sika digitale håndbog for gennemføringer [Digital håndbog for passiv brandsikring \(sika.com\)](#)
- Brochure Sika Fire Protection Solutions

SUPPLERENDE OPLYSNINGER

- Der kan forekommer farvevariationer ved kontakt med kemikalier, høje temperaturer og/eller UV-stråling (specielt ved farven hvid). Denne ændring i farven er dog kun æstetisk og har ingen indvirkning på fugens tekniske egenskaber eller holdbarhed.
- Anvend ikke Sikacryl®-625 Fire+ som glasfuge, gulvfuge, sanitetsfuge og på natursten.
- Anvend ikke Sikacryl®-625 Fire+ på bitumenholdige underlag, naturgummi, EPDM gummi eller på andre byggematerialer, som kan afgive olie, blødgørere eller opløsningsmidler, som kan angribe fugemassen.
- Anvend ikke Sikacryl®-625 Fire+ til fuger under vandtryk, eller som er permanent vandpåvirkede.
- Sikacryl®-625 Fire+ må kun bruges til applikationer og i kombination med produkter, det er testet for.

MILJØ, SUNDHED OG SIKKERHED

Brugeren skal læse det seneste sikkerhedsdatablad (SDS) for produktet, før de bruger det. Sikkerhedsdatabladet indeholder oplysninger og råd om sikker håndtering, opbevaring og bortskaffelse af kemiske produkter og indeholder fysiske, miljømæssige, toksikologiske og andre sikkerhedsrelaterede data.

Sika Danmark A/S
Hirsemarken 5
3520 Farum
Tlf. +45 48 18 85 85
www.sika.dk



Produktdatablad
Sikacryl®-625 Fire+
August 2022, Version 01.01
02051701004000010

INSTRUKTION

FORBEREDELSE AF UNDERLAGET

Underlaget skal være rent, tørt, sundt og homogent, frit for olie, fedt, støv og løse partikler. Sikacryl®-625 Fire+ vedhæfter uden primer og/eller aktivator.

ANVENDELSE / VÆRKTØJ

Se venligst Sikas digitale håndbog for gennemføringer - eller kontakt Sikas Tekniske Service for yderligere information.

RENGØRING AF VÆRKTØJ

Afrens alt værktøj og udstyr med vand straks efter brug. Hærdetmateriale kan kun fjernes mekanisk.

LOKALE RESTRIKTIONER

Bemærk, som følge af specifikke lokale regler og restriktioner kan den anbefalede anvendelse for produktet variere fra land til land. Se venligst det landespecifikke datablad.

JURIDISK BEMÆRKNING

Enhver oplysning om eller forslag til brug af Sika's produkter, som vi enten skriftligt eller mundtligt har givet til købere eller slutbrugere af produktet er afgivet i god tro efter vore egne erfaringer og baseret på godkendt praksis og det teknologiske og videnskabelige erkendelsesniveau på tidspunktet for meddelelse af sådanne forslag eller oplysninger, som er afgivet uden garanti af nogen art, og som ikke medfører noget yderligere ansvar for Sika Danmark A/S ud over, hvad der måtte fremgå af den til grund liggende salgsaftale. Det er købers eller slutbrugers ansvar selv at undersøge eller på anden måde at fastslå, at vore produkter er egnede til den påtænkte brug og i øvrigt at sørge for, at produkterne opbevares og anvendes på korrekt måde i overensstemmelse med meddelte forskrifter og under hensyn til konkrete forhold, således at skader eller mindre tilfredsstillende resultater undgås. Enhver ordre er alene accepteret og enhver leverance alene effektueret i henhold til Sika Danmark A/S's generelle salgs- og leveringsbetingelser, som forudsættes bekendt og accepteret, men i øvrigt udleveres på forlangende. Vore udsendte kataloger opdateres ikke systematisk. Nærværende datablad er udelukkende til brug i Danmark. Værdier angivet i nærværende datablad skal betragtes som vejledende, med mindre andet er angivet.

Sikacryl-625Fire+-da-DK-(08-2022)-1-1.pdf