

## PRODUKTDATABLAD

## Skalflex Gulvspartel Fin

Hurtighærdende flydespartel til udjævning af indendørs betongulve

## PRODUKTBESKRIVELSE

Hurtighærdende, letflydende, cementbaseret gulvspartel, der kun skal tilsættes vand. Produktet er selvudflydende, volumenstabilt og pumpbart. Skalflex® Gulvspartel Fin kan ikke stå som færdig gulvoverflade, og skal efter afbinding beklædes med slidstærk gulvbelægning som f.eks. tæpper, vinyl, linoleum, træ, klinker m.m.

## ANVENDELSE

Til afretning og spartling af støbte gulve. Velegnet på gulve med eksisterende gulvvarme. Til indendørs brug.

## EGENSKABER

## PRODUKTINFORMATION

## Emballage

## Holdbarhed

Opbevaringsforhold Tørt og frostfrit

Trykstyrke Kornstørrelse: Max. 0,5 mm  
Min. 25 MPa efter 28 døgn v/+20°C

Blandingsforhold Vandtilsætning: 4,0 l. rent vand pr. 20 kg

Forbrug Forbrug: Ca. 1,6 kg pr. m<sup>2</sup> pr. mm lagtykkelse

Arbejdstemperatur Mellem +5°C og +25°C hele døgnet

Hærdetid Hærdetid v/+20°C: 1-3 timer for gangtrafik. 7 døgn for tung trafik. Fuldt hærdet efter min. 28 døgn

Efterbehandlingstid Belægningsklar: Tæt, fugefri belægning: Efter min. 1 døgn pr. mm lagtykkelse. Klinker/fliser: Efter 1-5 døgn. Trægulv: Følg producentens anvisninger

Anvendelsestid 10-15 minutter v/+20°C

## BEMÆRK

Alle tekniske data på dette produkt er baseret på laboratorietests. De faktiske forhold varierer og er udenfor vores kontrol.

## SUPPLERENDE OPLYSNINGER

Produktet må ikke anvendes udendørs, og skal i vådrum altid dækkes med en MK/ETAG 022 godkendt vandtætningsmembran. Lave temperaturer vil forlænge, og høje temperaturer vil forkorte åbnings- og hæretider.

## MILJØ, SUNDHED OG SIKKERHED

Se seneste udgave af sikkerhedsdatablad for produktet.

### FORBEREDELSE AF UNDERLAGET

Underlaget skal være tørt, fast og rengjort for snavs og løse partikler. Gulvvarmen skal være slukket, og gulvet være afkølet i arbejdsperioden og min. 14 dage efter. Underlaget grundes med Skalflex® Gulvprimer opblandet med vand i forholdet 1:3 (grunder/vand) og påføres med pensel/ malerrulle i et jævnt og dækkende lag. Primerlaget skal være tørt, og der må IKKE forekomme primersøer, når gulvpartlen udlægges. Der monteres egnet kantbånd mod vægge og andre lodrette afgrænsninger, for at optage evt. bevægelser i konstruktionen.

### BLANDING

$\frac{3}{4}$  af vandmængden hældes i et blandekar, hvorefter gulvspartelblandingen tilsættes. Der blandes med egnet blandeværktøj til konsistensen er homogen og letflydende, mens der efterjusteres med den resterende vandmængde. Opblandet gulvspartel skal anvendes inden 10-15 min.

### ANVENDELSE

Gulvpartlen hældes eller pumpes ud på gulvfladen og fordeles i én arbejdsgang. Der afrettes med afstandspartel, stålbræt, pigrulle eller lignende.

### RENGØRING

Vand umiddelbart efter brug

## LOKALE RESTRIKTIONER

Bemærk, som følge af specifikke lokale regler og restriktioner kan den anbefalede anvendelse for produktet variere fra land til land. Se venligst det landespecifikke datablad.

## JURIDISK BEMÆRKNING

Enhver oplysning om eller forslag til brug af Sika's produkter, som vi enten skriftligt eller mundtligt har givet til købere eller slutbrugere af produktet er afgivet i god tro efter vore egne erfaringer og baseret på godkendt praksis og det teknologiske og videnskabelige erkendelsesniveau på tidspunktet for meddelelse af sådanne forslag eller oplysninger, som er afgivet uden garanti af nogen art, og som ikke medfører noget yderligere ansvar for Sika Danmark A/S ud over, hvad der måtte fremgå af den til grund liggende salgsaftale. Det er købers eller slutbrugers ansvar selv at undersøge eller på anden måde at fastslå, at vore produkter er egnede til den påtænkte brug og i øvrigt at sørge for, at produkterne opbevares og anvendes på korrekt måde i overensstemmelse med meddelte forskrifter og under hensyn til konkrete forhold, således at skader eller mindre tilfredsstillende resultater undgås. Enhver ordre er alene accepteret og enhver leverance alene effektueret i henhold til Sika Danmark A/S's generelle salgs- og leveringsbetingelser, som forudsættes bekendt og accepteret, men i øvrigt udleveres på forlangende. Vore udsendte kataloger opdateres ikke systematisk. Nærværende datablad er udelukkende til brug i Danmark. Værdier angivet i nærværende datablad skal betragtes som vejledende, med mindre andet er angivet.

Sika Danmark A/S  
Hirsemarken 5  
3520 Farum  
Tlf. +45 48 18 85 85  
www.sika.dk

Produktdatablad  
Skalflex Gulvspartel Fin  
Januar 2024, Version 01.01  
020815030010000399

SkalflexGulvspartelFin-da-DKSKAL-(01-2024)-1-1.pdf