

PRODUKTDATABLAD

Sika® Igoflex® P-01 DE

1-komponent bitumen emulsion primer

PRODUKTBEKRIVELSE

Sika® Igoflex® P-01 DE er en 1-komponent, vandbase-ret og klar til brug bitumen primer, der optimerer vedhæftningen for efterfølgende påføring af bitumen smøremembran.

ANVENDELSE

Sika® Igoflex® P-01 DE anvendes som vedhæftningsprimer før montering af bitumen smøremembran eller selvklebende bitumen plademembraner på følgende underlag:

- Beton
- Cementbaserede underlag
- Murværk
- Træ

Bemærk venligst:

- Produktet er ikke egnet til drikkevandskontakt.
- Produktet er ikke modstandsdygtigt over for permanent eksponering for vejrlig og UV-lys.
- Må ikke bruges til overflader under vandtryk eller med permanent vandbelastning.

EGENSKABER

- Påføres med pensel, rulle eller airless sprøjteudstyr
- God vedhæftning til tørre eller let fugtige underlag
- Nem at påføre
- God dækkeevne

PRODUKTINFORMATION

Kemisk base	Højkoncentreret polymer modificeret bitumen emulsion
Emballage	5 eller 10 liter spande
Udseende/farve	Sortbrun, tyktflydende
Holdbarhed	12 måneder fra produktionsdato
Opbevaringsforhold	Produktet skal opbevares i original, uåbnet, ubeskadiget og forseget emballage under tørre forhold ved temperaturer mellem +5 °C og +30 °C. Referer altid til emballagen.
Densitet	1.00 kg/liter
Tørstofindhold vægt	59 %

TEKNISK INFORMATION

Temperaturbestandighed	-20 °C min. / + 80 °C max.
------------------------	----------------------------

ANVENDELSE

Blandingsforhold	Primer Beskyttende overfladebehandling	1 : 5 (fortyndet med vand) Ufortyndet
Forbrug	Anvendelse Primer Beskyttende overfladebehandling	Totalt forbrug 0.050 l/m ² 0.5 l/m ²
	OBS! Oplyste forbrug er teoretisk og inkluderer ikke merforbrug på grund af overfladeporøsitet, overfladeprofil, variationer i planhed eller spild m.v. Det blandede produkt kan påføres et testareal for at beregne det eksakte forbrug for aktuelle anvendelse og underlag.	
Arbejdstemperatur	+5 °C min. / + 30 °C max.	
Temperatur på underlaget	+5 °C min. / + 30 °C max.	
Fugtindhold i underlaget	Tørt eller let fugtigt	
Hærdetid	+23 °C og 50 % relativ luftfugtighed	24 timer
	OBS! Tiderne er anslået og vil være påvirket af lagtykkelse og ændringer i de omgivende konditioner, specielt temperatur og relativ luftfugtighed.	
Ventetid / genbehandling	+23 °C og 50 % relativ luftfugtighed	1 time
	OBS! Tiderne er anslået og vil være påvirket af lagtykkelse og ændringer i de omgivende konditioner, specielt temperatur og relativ luftfugtighed.	
Tørretid	+23 °C og 50 % relativ luftfugtighed	Fingertør efter 1 - 2 timer
	OBS! Tiderne er anslået og vil være påvirket af lagtykkelse og ændringer i de omgivende konditioner, specielt temperatur og relativ luftfugtighed.	

BEMÆRK

Alle tekniske data på dette produkt er baseret på laboratorietests. De faktiske forhold varierer og er udenfor vores kontrol.

MILJØ, SUNDHED OG SIKKERHED

Brugeren skal læse det seneste sikkerhedsdatablad (SDS) for produktet, før de bruger det. Sikkerhedsdatabladet indeholder oplysninger og råd om sikker håndtering, opbevaring og bortskaffelse af kemiske produkter og indeholder fysiske, miljømæssige, toksikologiske og andre sikkerhedsrelaterede data.

INSTRUKTION

UDSTYR

BLANDEVÆRKTØJ

- Eget elektrisk blandemaskine

VÆRKTØJ TIL PÅFØRING

- Pensel
- Rulle
- Airless sprøjteudstyr

UNDERLAGETS KVALITET

GENERELT

Underlaget skal være ensartet, tørt eller let fugtigt, fri

for støv, løst materiale, overfladeforureninger, eksisterende belægninger, olie, fedt og andet der kan forringe vedhæftningen.

Kontroller ved test at vedhæftning af efterfølgende bitumen membran er tilstrækkelig, før arbejdet igangsættes.

Hvor tillægsprodukter er nævnt, henvises der til det relevante produktdatablad.

CEMENTBASEREDE UNDERLAG

1. Svage og løse områder fjernes, og pin-holes og hulrum fritlægges.
2. Nødvendige reparationer og opretninger udføres med egnede produkter fra SikaTop®, Sikadur® og Sika MonoTop® sortimentet.
3. Anvendte reparationsprodukter skal hærde helt op, før Sika® Igoflex® P-01 DE.

FORBEREDELSE AF UNDERLAGET

Overflader forberedes ved rengøring og egnet mekanisk forbehandling, for at give en ren, let struktureret overflade. Kontakt Sika® Teknisk Afdeling for yderligere information.

BLANDING

Sika® Igoflex® P-01 DE skal blandes grundigt med egnet elektrisk blandemaskine, uanset om den fortyndes eller ej.

Produktdatablad

Sika® Igoflex® P-01 DE
Marts 2025, Version 01.01
02070640100000077

ANVENDELSE

VIGTIGT

Anvisninger for anvendelse som defineret i Metodebeskrivelse og arbejdsinstruktioner skal følges, og skal altid tilpasses de faktiske forhold på stedet.

VIGTIGT

Eksponering for UV-belastning eller vejrlig

Produktet er ikke modstandsdygtigt over for permanent eksponering for UV-belastning eller vejrlig. Kontakt Sika Teknisk Afdeling for detaljeret rådgivning. Før påføring skal du kontrollere lufttemperatur samt underlagets fugtindhold og temperatur.

MANUEL PÅFØRING

Påfør produktet jævnt fordelt på det forberedte underlag, med børste eller rulle med nødvendige forbrug.

SPRØJTEPÅFØRING

Påfør produktet jævnt fordelt på det forberedte underlag ved hjælp af airless sprøjteudstyr.

RENGØRING AF VÆRKTØJ

Rengør alt værktøj og udstyr med vand umiddelbart efter brug. Hærdet materiale kan kun fjernes med Sika® Colma Cleaner eller mekanisk.

JURIDISK BEMÆRKNING

Enhver oplysning om eller forslag til brug af Sika's produkter, som vi enten skriftligt eller mundtligt har givet til købere eller slutbrugere af produktet er afgivet i god tro efter vore egne erfaringer og baseret på godkendt praksis og det teknologiske og videnskabelige erkendelsesniveau på tidspunktet for meddelelse af sådanne forslag eller oplysninger, som er afgivet uden garanti af nogen art, og som ikke medfører noget yderligere ansvar for Sika Danmark A/S ud over, hvad der måtte fremgå af den til grund liggende salgsaftale. Det er købers eller slutbrugers ansvar selv at undersøge eller på anden måde at fastslå, at vore produkter er egnede til den påtænkte brug og i øvrigt at sørge for, at produkterne opbevares og anvendes på korrekt måde i overensstemmelse med meddelte forskrifter og under hensyn til konkrete forhold, således at skader eller mindre tilfredsstillende resultater undgås. Enhver ordre er alene accepteret og enhver leverance alene effektueret i henhold til Sika Danmark A/S's generelle salgs- og leveringsbetingelser, som forudsættes bekendt og accepteret, men i øvrigt udleveres på forlangende. Vore udsendte kataloger opdateres ikke systematisk. Nærværende datablad er udelukkende til brug i Danmark. Værdier angivet i nærværende datablad skal betragtes som vejledende, med mindre andet er angivet.

Sika Danmark A/S
Hirsemarken 5
3520 Farum
Tlf. +45 48 18 85 85
www.sika.dk



Produktdatablad
Sika® Icolflex® P-01 DE
Marts 2025, Version 01.01
02070640100000077

SikalcolflexP-01DE-da-DK-(03-2025)-1-1.pdf