

PRODUKTDATABLAD

Skalflex Facadestruktur

Udendørs akryl-/silikatbaseret strukturmaling

PRODUKTBESKRIVELSE

Diffusionsåben strukturmaling til udendørs brug, som kan anvendes på en lang række underlag. Malingen har god dækkeevne, og kan dække hårfine revner i underlaget.

Skalflex Facadestruktur leveres i 2 strukturvarianter:

Fin og Grov. Overfladen kan bearbejdes til forskellige strukturer afhængig af valgte produkt, konsistens, værktøj og påføringsmetode.

Skalflex Facadestruktur fremstår med en naturlig, kalkmat finish.

ANVENDELSE

Kan anvendes på mineralske underlag som mursten, puds, letklinkerbeton, beton, porebeton, kalksandsten m.m. Kan også anvendes på de fleste typer fastsiddende plastmaling. Til udendørs brug.

EGENSKABER

- Akryl-/Silikatbaseret murmaling
- Vejrbestandig
- Diffusionsåben
- Lang levetid
- God dækkeevne – skjuler små revner i underlaget
- 2 strukturvarianter: Fin og Grov
- Til mineralske underlag
- Til udendørs brug

PRODUKTINFORMATION

Emballage	15 kg spand (fin og grov struktur)
Farve	Hvid
Holdbarhed	60 måneder efter produktionsdato
Opbevaringsforhold	Tørt og frostfrit i tæt lukket emballage
Diffusionsmodstand overfor vanddamp	Z-værdi 1,0
Glans	2 (helmat)

ANVENDELSE

Blandingsforhold	Færdigblandet. Kan fortyndes med op til 20% vand efter ønske
Forbrug	0,5-2,5 m ² pr. kg
Arbejdstemperatur	Mellem +8°C og +25°C hele døgnet (Max. 85% RF)
Hærdetid	Fuldt hærdet efter 1-2 døgn ved +20°C og 60% RF
Ventetid / genbehandling	Overmalbar efter 24 timer

BEMÆRK

Alle tekniske data på dette produkt er baseret på laboratorietests. De faktiske forhold varierer og er udenfor vores kontrol.

SUPPLERENDE OPLYSNINGER

- Undgå påføring i direkte solskin, stærk vind eller regnvejr
- Påfør kun på sunde og forbehandlede overflader
- Tilsæt ikke ekstra vand når overfladen bearbejdes, da det kan medføre misfarvninger
- Uhærdet maling tåler ikke nedbør eller frost, og skal beskyttes mod vejrliget i afbindingsperioden
- Cementpuds må ikke males før min. 28 døgn efter påføring, og murværk skal være gennemført og fri for mursalte

MILJØ, SUNDHED OG SIKKERHED

Brugeren skal læse det senest sikkerhedsdatablad (SDS) for produktet, før de bruger det. Sikkerhedsdatabladet indeholder oplysninger og råd om sikker håndtering, opbevaring og bortskaffelse af kemiske produkter og indeholder fysiske, miljømæssige, toksikologiske og andre sikkerhedsrelaterede data.

INSTRUKTION

UNDERLAGETS KVALITET / FORBEHANDLING

Underlaget skal være fast, tørt, gennemhærdet, strukturelt sundt og rengjort for snavs, salte og anden forurening, der kan hindre optimal vedhæftning. Plastmaling skal være fastsiddende. Kalkbestrygning skal fjernes helt.

Sugende og afsmittende underlag grundes med Skalflex® Multigrunder. Der males på tørt grunderlag. Vejl. tørretid for Skalflex® Multigrunder: 1 time v/+20°C, (60% RF).

BLANDING

Skalflex Facadestruktur leveres færdigblandet. Malingen skal omrøres grundigt før brug. Malingen kan fortyndes med 5-20% vand, alt efter ønske til finish på færdige overflade.

ANVENDELSE

Skalflex Facadestruktur påføres med malerrulle. Fyld rullen med maling og fordel malingen i et jævnt lag. Det anbefales at begrænse arbejdsområdet, idet halvtør maling kan give striber i samlingerne. Der bør altid arbejdes vådt-i-vådt. Træk altid malerrullen i samme retning.

Forskellige strukturer kan opnås ved brug af håndklapping, kost, spartel, pensel, malerrulle eller svamp.

Sådan opnås finish med fin struktur:

Skalflex Facadestruktur Fin fortyndes med 5-20% vand. Påfør malingen med alm. malerrulle eller pensel. Glat eventuelt efter med malerkost, mens malingen stadig er våd og bearbejdelig. Forbrug: 0,5-0,8 kg pr. m².

Sådan opnås finish med grov struktur:

Skalflex Facadestruktur Grov fortyndes med 2-5% vand. Påfør malingen med strukturrulle. Forbrug: 0,8-2,5 kg pr. m².

Sådan opnås finish som vandskuring eller berapning:

Skalflex Facadestruktur Grov fortyndes med 3-10% vand. Påfør malingen med alm. malerrulle eller pensel. Glat efter med malerkost, mens malingen stadig er våd og bearbejdelig. Forbrug: 0,8-1,5 kg pr. m².

Ved farveskift eller opfriskning:

Skalflex Facadestruktur Fin fortyndes med 10-20% vand. Påfør malingen med malerrulle eller pensel

RENGØRING AF VÆRKTØJ

Værktøj rengøres med vand umiddelbart efter brug.

LOKALE RESTRIKTIONER

Bemærk, som følge af specifikke lokale regler og restriktioner kan den anbefalede anvendelse for produktet variere fra land til land. Se venligst det landespecifikke datablad.

JURIDISK BEMÆRKNING

Enhver oplysning om eller forslag til brug af Sika's produkter, som vi enten skriftligt eller mundtligt har givet til købere eller slutbrugere af produktet er afgivet i god tro efter vore egne erfaringer og baseret på godkendt praksis og det teknologiske og videnskabelige erkendelsesniveau på tidspunktet for meddelelse af sådanne forslag eller oplysninger, som er afgivet uden garanti af nogen art, og som ikke medfører noget yderligere ansvar for Sika Danmark A/S ud over, hvad der måtte fremgå af den til grund liggende salgsaftale. Det er købers eller slutbrugers ansvar selv at undersøge eller på anden måde at fastslå, at vore produkter er egnede til den påtænkte brug og i øvrigt at sørge for, at produkterne opbevares og anvendes på korrekt måde i overensstemmelse med meddelte forskrifter og under hensyn til konkrete forhold, således at skader eller mindre tilfredsstillende resultater undgås. Enhver ordre er alene accepteret og enhver leverance alene effektueret i henhold til Sika Danmark A/S's generelle salgs- og leveringsbetingelser, som forudsættes bekendt og accepteret, men i øvrigt udleveres på forlangende. Vore udsendte kataloger opdateres ikke systematisk. Nærværende datablad er udelukkende til brug i Danmark. Værdier angivet i nærværende datablad skal betragtes som vejledende, med mindre andet er angivet.

Sika Danmark A/S
Hirsemarken 5
3520 Farum
Tlf. +45 48 18 85 85
www.sika.dk

Produktdatablad
Skalflex Facadestruktur
Oktober 2024, Version 01.01
02181520000000157

SkalflexFacadestruktur-da-DKSKAL-(10-2024)-1-1.pdf

