

PRODUKTDATABLAD

Sika® Ucrete® Accelerator

(tidligere Ucrete® Accelerator)

Hurtighærdende additiv til Sika® Ucrete® gulvsystemer

PRODUKTBESKRIVELSE

Sika® Ucrete® Accelerator er et hurtighærdende additiv, der anvendes sammen med Sika® Ucrete® gulvprodukter. Det reducerer klar til brug tiden for Sika® Ucrete® gulvsystemer uden at gå på kompromis med gulvets fysiske eller æstetiske egenskaber. Det kan bruges på tværs af en række temperaturer og gør det muligt hurtigt at gennemføre renoverings- og reparationsprojekter.

ANVENDELSE

Sika® Ucrete® Accelerator kan anvendes til våde og tørre procesområder, herunder følgende anvendelsesområder:

- Føde- og drikkevareanlæg
- Medicinalindustrien
- Kemiske anlæg
- Produktionsanlæg og værksteder

Bemærk venligst:

- Produktet bør kun bruges af professionelle, erfarne montører.

PRODUKTINFORMATION

| | | |
|---------------------------|--|------|
| Emballage | 1 komponent dunk | 10 L |
| Holdbarhed | 18 måneder fra produktionsdato | |
| Opbevaringsforhold | Produktet skal opbevares i original, uåbnet og ubeskadiget emballage under tørre forhold ved temperaturer mellem +5°C og +30°C. Se altid emballagen. | |

EGENSKABER

- Installation foretaget af fuldt uddannede og certificerede udlæggere
- Velegnet til påføring på 7 dage gammelt beton eller 3 dage gammelt polymerafretningslag
- Kan bruges sammen med et bredt udvalg af Sika Ucrete gulvsystemer
- Accelererede produkter kan returneres til service på 4 timer ved +10 °C
- Smags- og lugtneutral efter blanding

GODKENDELSER / STANDARDER

- Halal Certification Europe (HCE), Sika® Ucrete®, WHFC, Certificate No. 21453-2/1/1/Y1
- Food and Beverage Facilities Suitability, Sika® Ucrete®, HACCP, Test Report No. I-PE-769-SA-2-RG-06b
- Indoor Air Comfort Gold EN 16516, Sika® Ucrete®, eurofins, Certificate No. IACG-321-01-01-2023

SYSTEM INFORMATION

Kompatibilitet

Sika® Ucrete® Accelerator kan anvendes sammen med følgende produkter ved disse materialetemperaturer:

| +5 °C til +25 °C | +10 °C til +25 °C | +15 °C til +25 °C |
|-------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Sika® Ucrete® UD 200 | Sika® Ucrete® BC 4 | Sika® Ucrete® MF |
| Sika® Ucrete® UD 200 SR | Sika® Ucrete® BC 6 | Sika® Ucrete® MF 40 AS |
| Sika® Ucrete® TZ | Sika® Ucrete® BC 6 AS | |
| Sika® Ucrete® TZAS | Sika® Ucrete® BC 9 | |
| Sika® Ucrete® IF | Sika® Ucrete® MT | |
| Sika® Ucrete® FL | Sika® Ucrete® UD 100 | |
| | AS | |
| | Sika® Ucrete® PLC | |
| | Sika® Ucrete® PLCAS | |

Sika® Ucrete® Accelerator kan anvendes sammen med følgende produkter under særlige omstændigheder. Kontakt Sika tekniske services for at få specifik vejledning:

- Sika® Ucrete® TC
- Sika® Ucrete® TC Gloss

Sika® Ucrete® Accelerator må **ikke** anvendes sammen med følgende produkter:

- Sika® Ucrete® TCPU Clear
- Sika® Ucrete® TCCS
- Sika® Ucrete® HF 60 RT
- Sika® Ucrete® HF 100 RT
- Sika® Ucrete® TZ Cove
- Sika® Ucrete® PFS
- Sika® Ucrete® PSC
- Sika® Ucrete® RG

ANVENDELSE

| | | | | |
|---------------------------------|---|---------------|---------------|----------------|
| Produkt temperatur | Maksimum | +25 °C | | |
| | Minimum | +5 °C | | |
| Arbejdstemperatur | Maksimum | +25 °C | | |
| | Minimum | +5 °C | | |
| Dugpunkt | Pas på kondensdannelse. Underlaget og det uhærdede produkt skal være mindst +3 °C over dugpunktet for at mindske risikoen for kondens eller udblomstring på overfladen af det påførte produkt. Lave temperaturer og høj luftfugtighed øger risikoen for udblomstring. | | | |
| Temperatur på underlaget | Maksimum | +25 °C | | |
| | Minimum | +5 °C | | |
| Hærdetid | Produkttemperatur | 25 ml. | 50 ml. | 100 ml. |
| | +20 °C til +25 °C | 5 timer | - | - |
| | +15 °C til +20 °C | 7 timer | 4 timer | - |
| | +10 °C til +15 °C | 10 timer | 5 timer | 4 timer |
| | +5 °C til +10 °C | 16 timer | 10 timer | 7 timer |

Bemærk: Tiderne er anslået og vil være påvirket af ændringer i de omgivende konditioner, specielt temperatur og relativ luftfugtighed.

Ventetid / genbehandling

Bemærk: Se Hærdetid.

BEMÆRK

Alle tekniske data på dette produkt er baseret på laboratorietests. De faktiske forhold varierer og er udenfor vores kontrol.

MILJØ, SUNDHED OG SIKKERHED

Brugeren skal læse det seneste sikkerhedsdatablad (SDS) for produktet, før de bruger det. Sikkerhedsdatabladet indeholder oplysninger og råd om sikker håndtering, opbevaring og bortskaffelse af kemiske produkter og indeholder fysiske, miljømæssige, toksikologiske og andre sikkerhedsrelaterede data.

INSTRUKTION

BLANDING

1. Vælg den ønskede dosis i henhold til temperaturen og det ønskede produkt
2. Mål doseringen nøjagtigt med passende målebæger. **Bemærk:** Målebægere i tilpasset volumen kan rekvireres ved Sika Danmark.
3. For maksimal arbejdstid tilsættes Sika® Ucrete® Accelerator i slutningen af blandingsfasen.
4. Tilsæt Sika® Ucrete® Accelerator i mixeren og bland i mellem 5 og 10 sekunder.

ANVENDELSE

Udlægningen skal udføres af en fuldt uddannet og certificeret Sika® Ucrete® udlægger.

LOKALE RESTRIKTIONER

Bemærk, som følge af specifikke lokale regler og restriktioner kan den anbefalede anvendelse for produktet variere fra land til land. Se venligst det landespecifikke datablad.

JURIDISK BEMÆRKNING

Enhver oplysning om eller forslag til brug af Sika's produkter, som vi enten skriftligt eller mundtligt har givet til købere eller slutbrugere af produktet er afgivet i god tro efter vore egne erfaringer og baseret på godkendt praksis og det teknologiske og videnskabelige erkendelsesniveau på tidspunktet for meddelelse af sådanne forslag eller oplysninger, som er afgivet uden garanti af nogen art, og som ikke medfører noget yderligere ansvar for Sika Danmark A/S ud over, hvad der måtte fremgå af den til grund liggende salgsaftale. Det er købers eller slutbrugers ansvar selv at undersøge eller på anden måde at fastslå, at vore produkter er egnede til den påtænkte brug og i øvrigt at sørge for, at produkterne opbevares og anvendes på korrekt måde i overensstemmelse med meddelte forskrifter og under hensyn til konkrete forhold, således at skader eller mindre tilfredsstillende resultater undgås. Enhver ordre er alene accepteret og enhver leverance alene effektueret i henhold til Sika Danmark A/S's generelle salgs- og leveringsbetingelser, som forudsættes bekendt og accepteret, men i øvrigt udleveres på forlangende. Vore udsendte kataloger opdateres ikke systematisk. Nærværende datablad er udelukkende til brug i Danmark. Værdier angivet i nærværende datablad skal betragtes som vejledende, med mindre andet er angivet.

Sika Danmark A/S
Hirsemarken 5
3520 Farum
Tlf. +45 48 18 85 85
www.sika.dk



Produkt-datablad
Sika® Ucrete® Accelerator
Oktober 2024, Version 01.01
02081400000002012

SikaUcreteAccelerator-da-DK-(10-2024)-1-1.pdf