

PRODUKTDATABLAD

Skalflex Reparationsmørtel

Universalmørtel med fremragende vedhæftning

PRODUKTBESKRIVELSE

Skalflex Reparationsmørtel er en cementbaseret universalmørtel med fremragende vedhæftningsevne. Skal kun tilsættes vand.

ANVENDELSE

Skalflex Reparationsmørtel er velegnet til mindre reparationer af fuger og puds over sokkelniveau. Kan fylde fuger op til 15 mm og pudsreparationer op til 10 mm i én arbejdsgang. Hæfter på de fleste mineralske underlag udendørs og indendørs.

EGENSKABER

- Cementbaseret reparationsmørtel med god vedhæftning
- Til mindre puds- og fugereparationer over sokkelniveau
- Pudslag op til 10 mm i én arbejdsgang
- Fuger op til 15 mm i én arbejdsgang
- Til mineralske underlag
- Til udendørs og indendørs brug

PRODUKTINFORMATION

Emballage	5 kg spand
Holdbarhed	60 måneder efter produktionsdato
Opbevaringsforhold	Tørt, frostfrit og tæt tillukket
Produkt deklARATION	Eksponeeringsklasse MX3.2, MX4
Kornstørrelse	0,3-0,8 mm

ANVENDELSE

Blandingsforhold	Ca. 0,7 liter rent, koldt vand til 5 kg mørtelpulver
Forbrug	Ca. 1,4 kg pr. mm ved pudsning Ca. 7 kg pr. m ² ved 15 mm fugedybde
Lagtykkelse	Op til 10 mm ved pudsreparationer og 15 mm ved fuger
Arbejdstemperatur	Mellem +5°C og +25°C hele døgnet
Hærdetid	Gennemhærdet efter 28 døgn ved +20°C

BEMÆRK

Alle tekniske data på dette produkt er baseret på laboratorietests. De faktiske forhold varierer og er udenfor vores kontrol.

SUPPLERENDE OPLYSNINGER

- Undgå påføring i direkte solskin, stærk vind eller regnvejr
- Påfør kun på sunde og forbehandlede overflader
- Tilsæt ikke ekstra vand når overfladen bearbejdes, da det kan medføre misfarvninger og revner
- Uhærdet mørtel tåler ikke frost, og skal beskyttes mod vejrliget i afbindingsperioden
- For at undgå for hurtig udtørring, skal mørtlen umiddelbart efter påføring afdækkes med plastfolie og/eller holdes fugtig med forstøvet vand i op til en uge

MILJØ, SUNDHED OG SIKKERHED

Brugeren skal læse det senest sikkerhedsdatablad (SDS) for produktet, før de bruger det. Sikkerhedsdatabladet indeholder oplysninger og råd om sikker håndtering, opbevaring og bortskaffelse af kemiske produkter og indeholder fysiske, miljømæssige, toksikologiske og andre sikkerhedsrelaterede data.

INSTRUKTION

FORBEREDELSE AF UNDERLAGET

Underlaget skal være rent og strukturelt sundt. Løse fuger, kalkbestrygning, maling, snavs og anden forurening fjernes. Der ruhugges min. 5 mm langs kanterne på reparationsstedet, så revner grundet for tynde overgangslag undgås. Underlaget forvandes til det fremstår ensartet vandmættet og svagt sugende, dog uden blankt vand. Stærkt sugende underlag grundes med Skalflex® Beto-Binder opblandet med vand i forholdet 1:3. Der arbejdes på vådt primerlag.

BLANDING

Afmålt vand hældes i en blandespand og mørtlen tilsættes. Der blandes med egnet blandeværktøj til konsistensen er homogen og letbearbejdelig.

ANVENDELSE

Mørtlen påføres med murerske, spartel eller lign., trykkes grundigt ind i reparationsstedet og bearbejdes efterfølgende med et pudsebræt. Ved fugning anvendes fugeske, og der komprimeres til fugen er fast. Hvis nødvendigt, kan der afsyres efter min. 1 døgn, men generelt bør afsyring undgås.

Sika Danmark A/S
Hirsemarken 5
3520 Farum
Tlf. +45 48 18 85 85
www.sika.dk

RENGØRING AF VÆRKTØJ

Værktøjet rengøres med vand umiddelbart efter brug.

LOKALE RESTRIKTIONER

Bemærk, som følge af specifikke lokale regler og restriktioner kan den anbefalede anvendelse for produktet variere fra land til land. Se venligst det landespecifikke datablad.

JURIDISK BEMÆRKNING

Enhver oplysning om eller forslag til brug af Sika's produkter, som vi enten skriftligt eller mundtligt har givet til købere eller slutbrugere af produktet er afgivet i god tro efter vore egne erfaringer og baseret på godkendt praksis og det teknologiske og videnskabelige erkendelsesniveau på tidspunktet for meddelelse af sådanne forslag eller oplysninger, som er afgivet uden garanti af nogen art, og som ikke medfører noget yderligere ansvar for Sika Danmark A/S ud over, hvad der måtte fremgå af den til grund liggende salgsaftale. Det er købers eller slutbrugers ansvar selv at undersøge eller på anden måde at fastslå, at vore produkter er egnede til den påtænkte brug og i øvrigt at sørge for, at produkterne opbevares og anvendes på korrekt måde i overensstemmelse med meddelte forskrifter og under hensyn til konkrete forhold, således at skader eller mindre tilfredsstillende resultater undgås. Enhver ordre er alene accepteret og enhver leverance alene effektueret i henhold til Sika Danmark A/S's generelle salgs- og leveringsbetingelser, som forudsættes bekendt og accepteret, men i øvrigt udleveres på forlangende. Vore udsendte kataloger opdateres ikke systematisk. Nærværende datablad er udelukkende til brug i Danmark. Værdier angivet i nærværende datablad skal betragtes som vejledende, med mindre andet er angivet.