

Hydrauliske kalkmørtler




Ny
emballage



KKh 50/50/575 0-2 mm 1:2 (NHL 2 Mørtel)

25 kg; DB-nr. 1900766
Velegnet som indvendig puds på mursten og blokke i passivt miljø. Til understrykning af tegltag og fugning af tavler i bindingsværk.

Ny
emballage



Kh 100/400 0-4 mm 1:1,5 (NHL 5 mørtel)

25 kg; DB-nr. 1901551
Grundingsmørtel med højt indhold af NHL for at sikre maksimal vedhæftning. Anvendes som udkast på rengjort og forvandet underlag.

Ny
emballage



KKh 20/80/475 0-4 mm 1:2 (NHL 5 Mørtel)

25 kg; DB-nr. 1901549
Velegnet til opmuring af tegl- og natursten, til lægning af ryggnings- og gratsten samt tagsten på murværk og kamme. Som læggemørtel på tegl- og naturstensgulve inde og ude.

Ny
emballage



KKh 35/65/500 0-4 mm 1:2 (NHL 3,5 Mørtel)

25 kg; DB-nr. 1900773
Velegnet til opmuring og fugning af teglsten, natursten, blokke samt tavler i bindingsværk ude og inde. Velegnet til pudsning og trækning af gesimser.

Ny
emballage



KKh 35/65/500 0-2 mm 1:2 (NHL 3,5 Mørtel)

25 kg; DB-nr. 1900774
Velegnet til fugning af murværk, teglstens- og naturstensgulve samt vedligeholdelse af understrykning. Til pudsning, filtsning og vandskuring. Til udenørs og indendørs brug.

Ny
emballage



KKh 35/65/650 0-1 mm 1:2,5 (NHL 3,5 Mørtel)

25 kg; DB-nr. 1900775
Velegnet til fugning af fine fuger samt som slutpuds/finpuds inde og ude, hvor fin, men struktureret overflade ønskes. Velegnet til tyndpuds, filtsning og vandskuring.



Stampet Kalk

15 kg; DB-nr. 1880207
Ekstrafint hvidtekalk til opblanding i vand.

