

PRODUKTDATABLAD

Sika® Tin

Tin spartel til karrosserireparationer og støbeforme

TYPISK PRODUKTDATA (MERE INFO SE SIKKERHEDSDATABLAD)

Kemisk base	Tokomponent polyester
Color	Metalgrå
Hærdemekanisme	Kemisk reaktion
Blandingsforhold	Med 2% hærder: 4-6 minutter potlife. Med 1% hærder: 10 minutter potlife.
Påføringstemperatur	Optimalt 18°C – 25°C Må ikke anvendes under 5°C
Slibetid	20 min ¹
Anvendelstemperatur	kortvaring -30 °C til 115 °C 30 min. ved 220
Holdbarhed	12 måneder ²

1) 23°C / 50% R.F

2) Opbevares tørt og køligt i tæt lukket emballage mellem 10°C - 30°C

BESKRIVELSE

Sika® Tin er en aluminiumholdig tokomponent polyestermasse.

PRODUKTFORDELE

- Varmebestandig op til 220°C i ca. 30 minutter – uden tab af vedhæftning
- Særlig stærk til gevind.
- Velegnet til svejsesammenføjninger

ANVENDELSESOMRÅDER

Til karrosserireparationer og støbeforme af aluminium eller stål, samt til fyldning af blæsningshuller og revner. Velegnet til udfyldning efter svejse-sammenføjninger, ved karrosserireparationer anvendes produktet som tinerstatning.

Dette produkt bør kun anvendes af professionelle, erfarne brugere.

PÅFØRINGSMETODE

Påføring

Overfladerne skal være rene, tørre og fri for fedt, olie og snavs. Fjern gammel maling og rust og forbered overfladen inden spartling med groft slibepapir eller sandblæsning.

Påføringsbegrænsninger

Overskydende hærder accelererer ikke polymerisationshastigheden, men kan forårsage tab af vedhæftning og / eller misfarvning af efterfølgende lakering. Brug ikke produktet på galvaniserede eller zink galvaniserede plader, washprimere, coatings baseret på syntetiske harpikser eller nitro-celluloseunderlag. Tørslib, da polyestermaterialer er følsomme over for vand.

YDERLIGERE INFORMATION

Ovenstående informationer er kun en generel vejledning. Råd vedrørende specifikke applikationer kan fås ved henvendelse til Teknisk Service Sika Industry. Kopier af følgende publikationer kan fås ved henvendelse:

- Sikkerhedsdatablade

EMBALLAGE INFORMATION

Metaldåse inkl. hærder	1,4 kg
------------------------	--------

BASISVÆRDIER

Alle tekniske data nævnt i dette produktdatablad er baseret på laboratorieforsøg. De aktuelle data kan afvige af grunde uden for vores indflydelse.

MILJØ OG SIKKERHEDSINFORMATION

Brugeren skal læse det seneste sikkerhedsdatablad (SDS) for produktet, før de bruger det. Sikkerhedsdatabladet indeholder oplysninger og råd om sikker håndtering, opbevaring og bortskaffelse af kemiske produkter og indeholder fysiske, miljømæssige, toksikologiske og andre sikkerhedsrelaterede data.

BEMÆRK

Enhver oplysning om eller forslag til brug af Sikas produkter, som vi enten skriftligt eller mundtligt har givet til købere eller slutbrugere af produktet, er afgivet i god tro efter vore egne erfaringer og baseret på godkendt praksis og det teknologiske og videnskabelige erkendelsesniveau på tidspunktet for meddelelse af sådanne forslag eller oplysninger, som er afgivet uden garanti af nogen art, og som ikke medfører noget yderligere ansvar for Sika Danmark A/S ud over, hvad der måtte fremgå af den tilgrundliggende salgsaftale. Det er købers eller slutbrugers ansvar selv at undersøge eller på anden måde at fastslå, at vore produkter er egnede til den påtænkte brug og i øvrigt at sørge for, at produkterne opbevares og anvendes på korrekt måde i overensstemmelse med meddelte forskrifter og under hensyn til konkrete forhold, således at skader eller mindre tilfredsstillende resultater undgås. Enhver ordre er alene accepteret og enhver leverance alene effektueret i henhold til Sika Danmark A/S' generelle salgs- og leveringsbetingelser, som forudsættes bekendt og accepteret, men i øvrigt udleveres på forlangende. Vore udsendte kataloger opdateres ikke systematisk. Nærværende datablad er udelukkende til brug i Danmark. Værdier angivet i nærværende datablad skal betragtes som vejledende, med mindre andet er angivet.

