

PRODUKTDATABLAD

SikaSeal[®]-629 Fire Wrap

BRANDRESISTENT RØRINDPAKNINGSBÅND PÅ RULLE

PRODUKTBEKRIVELSE

SikaSeal[®]-629 Fire Wrap er et brandresistent fleksibelt rørindpakningsbånd på rulle til indvendige og udvendige forseglinger af rørgennemføringer, der går gennem gulv- og vægåbninger. Den er klar til brug og kan afskæres, så den passer til forskellige rørdiametre. SikaSeal[®]-629 Fire Wrap er udviklet til at give en høj volumenudvidelse og trykforsegling ved en brand af brændbare rør.

ANVENDELSE

- Genskaber brandmodstand af rørgennemføringer i gulve eller vægge, hvor rør er af plast- eller komposit.
- Indvendig montering (monteret i væg/gulv) i kombination med Sikacryl[®]-621 Fire
- Kan kombineres med SikaSeal[®]-626 Fire Board

EGENSKABER

- Rørdiameterområde 32-250 mm
- Afskæres og bruges direkte fra rullen
- Meget intumescent - volumenforøgelse på 20 gange den originale størrelse
- Usynlig montering i vægge og gulve
- Op til 4 timers brandmodstand

GODKENDELSER / STANDARDER

- CE Marking and Declaration of Performance to European Technical Assessment ETA 18/1046, based on EAD 350454-00-1104:2017 - Fire stopping and fire sealing products, penetration seals
- Fire Resistance Performance Classification EN 1366-3, SikaSeal[®]-629 Fire Wrap, warringtonfire, Classification report No. 401159/G
- Fire Wrap for Fire Protection EN 1366-3, SikaSeal[®]-629 Fire Wrap, warringtonfire, Approval No. CF 5712
- Fire Wrap for Fire Stopping EN 1366-3, EN 13501-1, EN 13501-2, ETAG 026-2, SikaSeal[®]-629 Fire Wrap, UL, Certificate No. UL-EU-01096-CPR

PRODUKTINFORMATION

Kemisk base	Grafitbaseret, intumescent bånd
Emballage	25 m rulle, kasse med 1 rulle.
Udseende / farve	Antracit
Holdbarhed	5 år fra produktionsdato.
Opbevaringsforhold	Produktet skal opbevares i original, uåbnet og ubeskadiget emballage under tørre forhold ved temperaturer mellem -20°C og +70°C. Se altid på emballagen.
Dimensioner	40 mm bred, 2 mm tyk, 25 m lang.

Produktdatablad

SikaSeal[®]-629 Fire Wrap

Februar 2020, Version 02.01

02051510000000015

TEKNISK INFORMATION

Modstandsdygtighed overfor ild	Se 'Godkendelser/certifikater', Sika Håndbog i Passiv Brandsikring eller kontakt Sika Teknisk Service for yderligere information.
Temperaturbestandighed	-20 °C min. / +70 °C max.

ANVENDELSE

Forbrug	Rørdiameter	Lag af SikaSeal®-629 Fire Wrap
	32–50 mm	1
	50–82 mm	2
	82–115 mm	3
	115–160 mm	4
	160–200 mm	5
	200–250 mm	6

ANVENDELSE / VÆRKTØJ

Der henvises til Sikas metodeerklæring: SikaSeal®-629 Fire Wrap

YDERLIGERE DOKUMENTER

- Sika metodeerklæring: SikaSeal®-629 Fire Wrap
- Sika Håndbog i Passiv Brandsikring
- Brandmodstandsklassifikationsrapporter

SUPPLERENDE OPLYSNINGER

- Begrænsninger vedrørende dimensioner og konfiguration, der er beskrevet i de relevante rapporter om klassificering af brandmodstand, skal overvejes.

BEMÆRK

Alle tekniske data på dette produkt er baseret på laboratorietests. De faktiske forhold varierer og er udenfor vores kontrol

LOKALE RESTRIKTIONER

Bemærk, som følge af specifikke lokale regler og restriktioner kan den anbefalede anvendelse for produktet variere fra land til land. Se venligst det landespecifikke datablad.

MILJØ, SUNDHED OG SIKKERHED

REGULATIV (EC) NO. 1907/2006 - REACH

Dette produkt er en vare som defineret i paragraf 3 i forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH). Det indehol-

der ingen stoffer, der er beregnet til at blive frigivet fra produktet under normale eller med rimelighed forudsigelige brugsbetingelser. Ifølge paragraf 31 i samme forordning er et sikkerhedsdatablad ikke nødvendigt for at markedsføre, transportere eller bruge produktet. For sikker brug skal du følge instruktionerne i produktet. Baseret på vores nuværende viden indeholder dette produkt ikke SVHC (særligt problematiske stoffer) som anført i bilag XIV til REACH-forordningen eller på kandidatlisten offentliggjort af Det Europæiske Kemikalieagentur i koncentrationer over 0,1% (vægt/vægt).

JURIDISK BEMÆRKNING

Enhver oplysning om eller forslag til brug af Sika's produkter, som vi enten skriftligt eller mundtligt har givet til købere eller slutbrugere af produktet er afgivet i god tro efter vore egne erfaringer og baseret på godkendt praksis og det teknologiske og videnskabelige erkendelsesniveau på tidspunktet for meddelelse af sådanne forslag eller oplysninger, som er afgivet uden garanti af nogen art, og som ikke medfører noget yderligere ansvar for Sika Danmark A/S ud over, hvad der måtte fremgå af den til grund liggende salgsaftale. Det er købers eller slutbrugers ansvar selv at undersøge eller på anden måde at fastslå, at vore produkter er egnede til den påtænkte brug og i øvrigt at sørge for, at produkterne opbevares og anvendes på korrekt måde i overensstemmelse med meddelte forskrifter og under hensyn til konkrete forhold, således at skader eller mindre tilfredsstillende resultater undgås. Enhver ordre er alene accepteret og enhver leverance alene effektueret i henhold til Sika Danmark A/S's generelle salgs- og leveringsbetingelser, som forudsættes bekendt og accepteret, men i øvrigt udleveres på forlan-

gende. Vore udsendte kataloger opdateres ikke systematisk. Nærværende datablad er udelukkende til brug i Danmark. Værdier angivet i nærværende datablad skal betragtes som vejledende, med mindre andet er angivet.

Sika Danmark A/S
Hirsemarken 5
3520 Farum
Tlf. +45 48 18 85 85
www.sika.dk



Produktdatablad
SikaSeal®-629 Fire Wrap
Februar 2020, Version 02.01
02051510000000015

SikaSeal-629FireWrap-da-DK-(02-2020)-2-1.pdf