

PRODUKTDATABLAD

Sikacryl® S+

Indendørs akryl fugemasse



PRODUKTBEKRIVELSE

Sikacryl® S+ er en 1-komponent akrylforsøgling, der hærder til en plastik akrylforsøgling. Sikacryl® S+ har perfekt vedhæftning til alle byggematerialer, såsom beton, murværk, gipsplader, mursten, træ osv.

ANVENDELSE

Sikacryl® S+ anvendes til tætning og udfyldning af revner og sprækker med små bevægelser, samt til alle indendørs fuger.

Typiske anvendelser:

- Indvendige fuger omkring vinduer og døre
- Opfyldning af pladesamlinger
- Skillevægstilslutning - gulv / væg / loft
- Akustisk fugemasse i lejlighedsgrænser

EGENSKABER

- Perfekt vedhæftning til alle byggematerialer - især gipsbaserede
- Kan hurtigt overmales
- Ekstra god ældningsmodstand
- Vandbaseret
- Tåler frost i emballage

MILJØINFORMATION

- VOC emission GEV-Emicode EC1^{PLUS}
- Opfylder DGNB 2020-2023 Kvalitetstrin 4 (indikator 12 og 2)
- Produktet er registreret i databasen for byggeprodukter, som kan indgå i Svanemærket byggeri indenfor.

PRODUKTINFORMATION

Kemisk base	Akryl dispersion	
Emballage	300 ml patron	12 patroner pr. boks
	600 ml unipack	20 unipack pr. boks
Holdbarhed	12 måneder fra produktionsdatoen for patroner 20 måneder fra produktionsdatoen for unipacks	
Opbevaringsforhold	Produktet skal opbevares i original, uåbnet og ubeskadiget forseglet emballage tørt ved temperaturer mellem +10 °C og +25 °C. Henvi altid til emballagen.	
Farve	Hvid, grå	
Densitet	Ca. 1,6 kg/l	
Shore A hårdhed	32	
Bevægelseskapacitet	±7,5%	(ISO 9046)
Temperaturbestandighed	Mellem -30 °C til +70 °C (tørt).	

Arbejdstemperatur	+5 °C min. / +35 °C max.
Temperatur på underlaget	+5 °C min. / +30 °C max. Minimum +3 °C over dugpunktstemperaturen
Hærdetid	~2 mm / 24 timer (+23 °C / 50 % RH) *Sika Corporate Quality Procedure
Ventetid	Kan overmales efter 12 timer

BEMÆRK

Alle tekniske data på dette produkt er baseret på laboratorietests. De faktiske forhold varierer og er udenfor vores kontrol.

YDERLIGERE DOKUMENTER

- Sikkerhedsdatablad

SUPPLERENDE OPLYSNINGER

- Farvevariationer kan forekomme på grund af eksponering i drift for kemikalier, høje temperaturer og/eller UV-stråling (især med hvid farvenuance). Denne effekt er æstetisk og påvirker ikke produktets tekniske ydeevne eller holdbarhed negativt.
- Sikacryl® S+ kan males med de fleste konventionelle malingssystemer. Maling skal dog først testes for at sikre kompatibilitet ved at udføre foreløbige forsøg (f.eks. ifølge ISO teknisk papir: Paintability and Paint Compatibility of Sealants). Optimale resultater opnås, når fugen først får lov til at hærde/tørre helt. Bemærk: Ikke-fleksible malingssystemer kan forringe fugens elasticitet og føre til revner i malingbelægningen.
- Må ikke anvendes på bituminøse underlag, naturgummi, EPDM-gummi eller på byggematerialer, der kan udvaske olier, blødgørere eller opløsningsmidler, der kan nedbryde fugen.
- Må ikke anvendes som glasforsegling, til gulv- eller sanitetsfuger, på marmor, natursten eller på anlægskonstruktioner.
- Må ikke anvendes til samlinger under vandtryk eller permanent nedsænkning i vand.
- Påføring under høje temperaturændringer anbefales ikke (bevægelse under hærkning).

MILJØ, SUNDHED OG SIKKERHED

Brugeren skal læse det seneste sikkerhedsdatablad (SDS) for produktet, før de bruger det. Sikkerhedsdatabladet indeholder oplysninger og råd om sikker håndtering, opbevaring og bortskaffelse af kemiske produkter og indeholder fysiske, miljømæssige, toksikologiske og andre sikkerhedsrelaterede data.

INSTRUKTION

FORBEREDELSE AF UNDERLAGET

Underlaget skal være rent, tørt, sundt og fri for olie, fedt, støv og løse eller sprøde partikler. Sikacryl® S+ hæfter uden primere og/eller aktivatorer. Til porøse underlag, f.eks. beton, gips og/eller træ, kan Sikacryl® S+ opløses i vand (forholdet 1:1 til 1:5) og bruges som primer, hvis det er nødvendigt. På plast og maling skal der udføres vedhæftningstest inden påføring. Jern og stål skal beskyttes med en anti-korrosionsgrunder.

BLANDING

1-del klar til brug

ANVENDELSE / VÆRKTØJ

Klargør enden af patronen, indsæt i tætningspistolen og monter dysen. Ekstruder Sikacryl® S+ ind i samlingen eller rundt om forbindelsen, og sørg for, at den kommer i fuld kontakt med siderne af samlingen eller forbindelsesflader og undgå enhver luftindfangning.

Maskering

Det anbefales at bruge malertape, hvor der kræves pæne eller nøjagtige fugelinjer. Fjern tapen inden for flåtiden efter afslutning.

Efterbearbejdning

Så hurtigt som muligt efter påføring, skal fugemasse presses fast mod fugesiderne for at sikre tilstrækkelig vedhæftning og en glat finish.

Brug vand til at glitte fugeoverfladen. Brug ikke glitteprodukter, der indeholder opløsningsmidler.

RENGØRING AF VÆRKTØJ

Rengør alt værktøj og påføringsudstyr med vand umiddelbart efter brug. Hærdet materiale kan kun fjernes mekanisk.

LOKALE RESTRIKTIONER

Bemærk, som følge af specifikke lokale regler og restriktioner kan den anbefalede anvendelse for produktet variere fra land til land. Se venligst det landsspecifikke datablad.

Produkt-datablad

Sikacryl® S+

December 2023, Version 02.01

020514040000000020

JURIDISK BEMÆRKNING

Enhver oplysning om eller forslag til brug af Sika's produkter, som vi enten skriftligt eller mundtligt har givet til købere eller slutbrugere af produktet er afgivet i god tro efter vore egne erfaringer og baseret på godkendt praksis og det teknologiske og videnskabelige erkendelsesniveau på tidspunktet for meddelelse af sådanne forslag eller oplysninger, som er afgivet uden garanti af nogen art, og som ikke medfører noget yderligere ansvar for Sika Danmark A/S ud over, hvad der måtte fremgå af den til grund liggende salgsaftale. Det er købers eller slutbrugers ansvar selv at undersøge eller på anden måde at fastslå, at vore produkter er egnede til den påtænkte brug og i øvrigt at sørge for, at produkterne opbevares og anvendes på korrekt måde i overensstemmelse med meddelte forskrifter og under hensyn til konkrete forhold, således at skader eller mindre tilfredsstillende resultater undgås. Enhver ordre er alene accepteret og enhver leverance alene effektueret i henhold til Sika Danmark A/S's generelle salgs- og leveringsbetingelser, som forudsættes bekendt og accepteret, men i øvrigt udleveres på forlangende. Vore udsendte kataloger opdateres ikke systematisk. Nærværende datablad er udelukkende til brug i Danmark. Værdier angivet i nærværende datablad skal betragtes som vejledende, med mindre andet er angivet.

Sika Danmark A/S

Hirsemarken 5
3520 Farum
Tlf. +45 48 18 85 85
www.sika.dk



Produkt datablad

Sikacryl® S+
December 2023, Version 02.01
02051404000000020

SikacrylS+-da-DK-(12-2023)-2-1.pdf