

PRODUKTDATABLAD

Sikagard®-6250 S

Spraybar, tixotropisk hulrumsvoks til hulrum

TYPISK PRODUKTDATA (MERE INFO SE SIKKERHEDSDATABLAD)

Kemisk base		Aromafri voksopløsning
Farve (CQP001-1)		Hvid, gennemsigtig
Hærdemekanisme		Lufttørring
Densitet	våd	0.79 kg/l
Tørstofindhold (CQP002-1)		13 %
Påføringsstemperatur		10 – 35 °C
Filmtykkelse	våd tør	100 µm 30 µm
Tørretid	støvtør gennemtør 100 µm	1 time ^A 24 timer ^A
Anvendelsestemperatur (hærdet)		-25 – 80 °C
Holdbarhed		12 måneder

CQP = Corporate Quality Procedure

^{A)} 23 °C / 50 % r. f.

BESKRIVELSE

Sikagard®-6250 S er en hvid, aromafri, holdbar voks i en spraydåse med meget gode rustbeskyttelsesegenskaber. Den er egnet til effektiv beskyttelse mod korrosion i karosserihulrum og overbeviser med sine fremragende påføringsegenskaber og endelige ydeevne. Efter tørring efterlades en hvid, let klæbrig voksbelægning, der beskytter hulrumsområder mod korrosion.

PRODUKTFORDELE

- Fremragende modstandsdygtighed over for vejsalt
- Meget god filmdannelse
- God vandfortrængning
- Meget god varmebestandighed
- Ingen dryp under påføring
- God permanent elasticitet

ANVENDELSESOMRÅDER

Sikagard®-6250 S er en sprøjteanvendt rustbeskyttelsesbelægning til reparation og beskyttelse af skjulte områder på køretøjer, såsom hulrum i dørbeklædning, sidepaneler, motorhjelme, bagagerum, bagskærme, paneler, tværvanger og stolper.

Sikagard®-6250 S

Viser meget god vedhæftning på forskellige malinger, metalprimere, metaller og PVC uden forbehandling.

Dette produkt er kun egnet til erfarne professionelle brugere. Test med faktiske underlag og forhold skal udføres for at sikre vedhæftning og materialekompatibilitet.

KEMISK MODSTANDSDYGTIGHED

Sikagard®-6250 S er modstandsdygtig over for vand, havvand, salttåge, olie, bløde baser og syrer.

Ovenstående oplysninger er kun vejledende. Rådgivning om specifikke anvendelser gives efter anmodning.

PÅFØRINGSMETODE

Forberedelse af overfladen

Overflader skal være rene, tørre og fri for rust, støv og fedt.

Kobber og kobberholdige metaller som messing og bronze kan blive misfarvede ved kontakt med Sikagard®-6250 S. Det anbefales derfor at teste disse underlag på forhånd.

Påføring

Ryst dåsen ca. 40 gange før brug. Dæk tilstødende overflader før sprøjteprocessen.

Sprøjt inden for påføringstemperaturen og fra en afstand på ca. 25 cm på overfladen eller i hulrummene. For at nå hulrummene skal den ekstra aktuator med fleksibel slange og en specifik sprøjtedyse bruges. Brug de eksisterende eller borede adgangspunkter i bilens karosseri.

Sprøjt et jævnt lag ved at holde dåsen i oprejst position.

Efter brug vendes dåsen på hovedet og sprøjtes i korte pust for at rengøre dysen.

Sprøjt aldrig på dele af bremse-, motor- eller udstødningssystemet.

På grund af det brandfarlige drivmiddel skal hulrummene ventileres under tørretiden eller før de lukkes.

Rengøring

Uhærdet Sikagard®-6250 S kan fjernes fra værktøj og udstyr med Sika® Remover-208 eller et andet egnet opløsningsmiddel. Når materialet er tørt, kan det kun fjernes mekanisk. Hænder og udsat hud skal straks vaskes med håndklude såsom Sika® Cleaner-350H eller en egnet industriel håndrens og vand. Brug ikke opløsningsmidler på huden.

Overmalbarhed

Sikagard®-6250 S kan ikke overmales.

OPBEVARINGSBETINGELSER

Det er vigtigt, at Sikagard®-6250 S opbevares mellem 15 °C og 25 °C, og på et tørt sted.

YDERLIGERE INFORMATION

Oplysningerne heri er kun vejledende. Råd om specifikke anvendelser er tilgængelig efter anmodning fra Sikas tekniske afdeling.

Kopi af følgende publikationer er tilgængelige efter anmodning:

- Sikkerhedsdatablade.

EMBALLAGE INFORMATION

Spraydåse	500 ml
-----------	--------

BASISVÆRDIER

Alle tekniske data nævnt i dette produktdatablad er baseret på laboratorieforsøg. De aktuelle data kan afvige af grunde uden for vores indflydelse.

MILJØ OG SIKKERHEDSINFORMATION

Brugeren skal læse det seneste sikkerhedsdatablad (SDS) for produktet, før de bruger det. Sikkerhedsdatabladet indeholder oplysninger og råd om sikker håndtering, opbevaring og bortskaffelse af kemiske produkter og indeholder fysiske, miljømæssige, toksikologiske og andre sikkerhedsrelaterede data.

BEMÆRK

Enhver oplysning om eller forslag til brug af Sikas produkter, som vi enten skriftligt eller mundtligt har givet til købere eller slutbrugere af produktet, er afgivet i god tro efter vore egne erfaringer og baseret på godkendt praksis og det teknologiske og videnskabelige erkendelsesniveau på tidspunktet for meddelelse af sådanne forslag eller oplysninger, som er afgivet uden garanti af nogen art, og som ikke medfører noget yderligere ansvar for Sika Danmark A/S ud over, hvad der måtte fremgå af den tilgrundliggende salgsaftale. Det er købers eller slutbrugers ansvar selv at undersøge eller på anden måde at fastslå, at vore produkter er egnede til den påtænkte brug og i øvrigt at sørge for, at produkterne opbevares og anvendes på korrekt måde i overensstemmelse med meddelte forskrifter og under hensyn til konkrete forhold, således at skader eller mindre tilfredsstillende resultater undgås. Enhver ordre er alene accepteret og enhver leverance alene effektueret i henhold til Sika Danmark A/S' generelle salgs- og leveringsbetingelser, som forudsættes bekendt og accepteret, men i øvrigt udleveres på forlangende. Vore udsendte kataloger opdateres ikke systematisk. Nærværende datablad er udelukkende til brug i Danmark. Værdier angivet i nærværende datablad skal betragtes som vejledende, med mindre andet er angivet.