

PRODUKTDATABLAD

Skalflex Vådrumssæt

Komplet sæt til vandtætning af vådrum/vådzone før fliseopsætning

PRODUKTBEKRIVELSE

Skalflex Vådrumssæt er et komplet sæt til vandtætning af vægge og gulve i vådrum/vådzone før fliseopsætning. Sættet indeholder primer, tætningsmembran, tætningsbånd, gulvmanchet, pensel og vejledning.

ANVENDELSE

Anvendes til vandtætning af vægge og gulve i vådrum/vådzoner før fliseopsætning.

EGENSKABER

- Vandtætning inden fliseopsætning
- 1-komponent primer og membran
- Til mineralske underlag
- Til underlag af vådrumsgips, calciumsilikatplader m.m.
- Rækkeevne ca. 4 m² pr. sæt
- Komplet sæt med produkter, tilbehør og vejledning
- Til indendørs brug

PRODUKTINFORMATION

Emballage	10 kg spand indeholdende: 1 spand Skalflex® Vådrumsmembran 1K (8 kg) 1 rulle Skalflex® Tætningsbånd (10 m) 1 liter Skalflex® Vådrumsprimer 1 stk Skalflex® Gulvmanchet (350 x 350 mm) 1 pensel
Holdbarhed	24 måneder efter produktionsdato
Opbevaringsforhold	Køligt, tørt og frostfrit i tæt lukket emballage
Densitet	Skalflex® Vådrumsmembran 1K: 1,5 g/cm ³
pH-værdi	Skalflex® Vådrumsmembran 1K: 8,5
Viskositet	Skalflex® Vådrumsmembran 1K: 13.000 mPa
Tørstofindhold vægt	Skalflex® Vådrumsmembran 1K: 73%

ANVENDELSE

Forbrug	Skalflex® Vådrumsmembran 1K: 500-700 gram pr. lag pr. m ²
Lagtykkelse	Skalflex® Vådrumsmembran 1K: Min. 1 mm samlet tør lagtykkelse
Arbejdstemperatur	Mellem +5°C og +25°C hele døgnet
Hærdetid	Skalflex® Vådrumsmembran 1K: Min. 24 timer efter sidste lag er påført

BEMÆRK

Alle tekniske data på dette produkt er baseret på laboratorietests. De faktiske forhold varierer og er udenfor vores kontrol.

SUPPLERENDE OPLYSNINGER

- Underlag af nystøbt beton må indeholde max. 2% restfugt

MILJØ, SUNDHED OG SIKKERHED

Brugeren skal læse det senest sikkerhedsdatablad (SDS) for produktet, før de bruger det. Sikkerhedsdatabladet indeholder oplysninger og råd om sikker håndtering, opbevaring og bortskaffelse af kemiske produkter og indeholder fysiske, miljømæssige, toksikologiske og andre sikkerhedsrelaterede data.

INSTRUKTION

FORBEREDELSE AF UNDERLAGET

Underlaget skal være tørt, jævnt og strukturelt sundt, fri for olie, fedt, støv, løse partikler, huller og løbende revner. Skalflex® Vådrumprimer omrystes før brug, og påføres underlaget i et jævnt og dækkende lag. Der kan arbejdes videre på tørt primerlag.

ANVENDELSE

Skalflex® Vådrumsmembran 1K omrøres grundigt og er herefter klar til brug. Vådrumsmembranen påføres med pensel, tandspartel, spartel eller rulle i en stribe (svarende til tætningsbåndets bredde) langs hjørner og i overgangen mellem væg og gulv. Tætningsbåndet trykkes ind i den våde vådrumsmembran, der fungerer som klæbemiddel. Sørg for at der ikke optræder luftbobler under gummidelen samt at netkanten har fuld kontakt med underlaget (må ikke bølg). Udglat eventuelle bølger og luftbobler. På samme måde tættes omkring rørgennemføringer og afløb. Lad det tørre ca. 3 timer. Herefter påføres mindst 2 jævne, dækkende lag af Skalflex® Vådrumsmembran, til en samlet lagtykkelse på min. 1 mm er opnået. Påfør med bred pensel eller anvend tandspartel for ensretning af lagtykkelsen (påfør med tandsiden og udglat med den lige side). Skalflex® Tætningsbånd og manchete skal dækkes helt af membranen. Membranlaget skal tørre helt (min. 3 timer), inden næste lag vådrumsmembran kan påføres.

Sika Danmark A/S

Hirsemarken 5
3520 Farum
Tlf. +45 48 18 85 85
www.sika.dk

Medfølgende vejledning skal nøje følges.

FLISEMONTERING

Efter hærdning (min. 24 timer) kan fliser på væg og gulv monteres på traditionel vis, med Skalflex® Multiklæb eller Skalflex® Flexiklæb.

RENGØRING AF VÆRKTØJ

Værktøj m.m. rengøres med vand umiddelbart efter brug.

LOKALE RESTRIKTIONER

Bemærk, som følge af specifikke lokale regler og restriktioner kan den anbefalede anvendelse for produktet variere fra land til land. Se venligst det landespecifikke datablad.

JURIDISK BEMÆRKNING

Enhver oplysning om eller forslag til brug af Sika's produkter, som vi enten skriftligt eller mundtligt har givet til købere eller slutbrugere af produktet er afgivet i god tro efter vore egne erfaringer og baseret på godkendt praksis og det teknologiske og videnskabelige erkendelsesniveau på tidspunktet for meddelelse af sådanne forslag eller oplysninger, som er afgivet uden garanti af nogen art, og som ikke medfører noget yderligere ansvar for Sika Danmark A/S ud over, hvad der måtte fremgå af den til grund liggende salgsaftale. Det er købers eller slutbrugers ansvar selv at undersøge eller på anden måde at fastslå, at vore produkter er egnede til den påtænkte brug og i øvrigt at sørge for, at produkterne opbevares og anvendes på korrekt måde i overensstemmelse med meddelte forskrifter og under hensyn til konkrete forhold, således at skader eller mindre tilfredsstillende resultater undgås. Enhver ordre er alene accepteret og enhver leverance alene effektueret i henhold til Sika Danmark A/S's generelle salgs- og leveringsbetingelser, som forudsættes bekendt og accepteret, men i øvrigt udleveres på forlangende. Vore udsendte kataloger opdateres ikke systematisk. Nærværende datablad er udelukkende til brug i Danmark. Værdier angivet i nærværende datablad skal betragtes som vejledende, med mindre andet er angivet.