

Sikagard® -552 W Aquaprimer

Vandbaseret grunder til facademalinger

Anvendelsesområder Sikagard-552 W Aquaprimer anvendes som grunder til cementbaserede underlag og faste mineralske overflader som fibercementplader og gipskartonplader. Derudover kan Sikagard-552 W Aquaprimer bruges som vedhæftningsforbedring ved genbehandling af gamle fastsiddende overfladebehandlinger på dispersionsbasis.

Produktbeskrivelse Sikagard-552 W Aquaprimer er en 1-komponent, vandbaseret, dybdeimprægnerende vedhæftningsforbedrer på kunststoffdispersionsbasis.

Egenskaber

- Vandfortyndbar
- Vanddampdiffusionsåben
- Vedhæftningsforbedrende

| Produktdata | Farve | Mælkehvid |
|-------------|--------------------|---|
| | Emballagestørrelse | Dunke á 10 liter |
| | Lagerholdbarhed | 2 år |
| | Opbevaring | I ubrudt originalemballage og køligt, tørt og frostfrit |

| Tekniske data | Densitet | Ca. 1,0 kg/liter |
|---------------|----------------|------------------|
| | Tørstofvolumen | 20% |

Systemer

| Belægningsopbygning / materialeforbrug | 100-120 g/m ² afhængigt af overfladens sugesevne. | | |
|--|--|--|---|
| | Opbygningsvarianter | | |
| | A | B | C |
| | Sikagard-552 W Aquaprimer | Sikagard-552 W Aquaprimer | Sikagard-552 W Aquaprimer |
| | Sikagard ElastoColor-675 W Sikagard ElastoColor-675 W | Sikagard-550 W Elastic Sikagard-550 W Elastic | Sikagard-545 W Elastofill Sikagard-550 W Elastic |

Overfladens beskaffenhed Overfladen skal være tilstrækkelig fast og fri for løse, sandede partikler. Ny beton skal som hovedregel være mindst 14 hærdedøgn gammel, inden overfladebehandling foretages.

Ved genbehandling af gamle dispersionsmalinger skal alle kriderede lag og lag med dårlig vedhæftning fjernes helt.



Forberedelse af overfladen En grundig rengøring er en forudsætning for et godt resultat, og foretages ved højtryksspuling eller hedtvandsspuling med vand. Dette gælder også ny beton, da der kan sidde rester af formolier på overfladen. Underlaget skal fremstå tørt og uden afsmitning.

Udførelse

Luft- og overfladetemperatur Min. +8°C
Max. +35°C

Relativ fugtighed Max. 80%

Påføring Sikagard-552 W Aquaprimer kan påføres med pensel eller rulle. Ved påføring på jævne og porefri underlag opnås den bedste dybdevirkning. Der opnås ikke porelukning af overflader med åbne porer.

Rengøring Værktøj og maskiner rengøres med vand straks efter brug.

| Ventetider mellem arbejds gange - overfladebehandling | Mellem arbejds gangene indtil genbehandling | | Bestandighed overfor tidlig regn |
|---|---|----------|----------------------------------|
| | +8°C | +20°C | |
| | 24 timer | 12 timer | 2 timer |
| | 6 timer | 6 timer | 30 minutter |
| | | | 15 minutter |

Genbehandling må kun foretages med vandige belægningsystemer (se opbygningsvarianter og genbehandlingstider). Ved genbehandling af gamle malerbehandlinger skal ventetiderne mellem arbejds gangene fordobles.

Sikkerhed

Faresymboler: Ingen
Kodenummer: 00-1 (1993)

Personligt beskyttelsesudstyr for kodenummererede produkter:
Handsker

Leverandørbrugsanvisning kan rekvireres.

Bemærk:

"Enhver oplysning om eller forslag til brug af Sika's produkter, som vi enten skriftligt eller mundtligt har givet til købere eller slutbrugere af produktet er afgivet i god tro efter vore egne erfaringer og baseret på godkendt praksis og det teknologiske og videnskabelige erkendelsesniveau på tidspunktet for meddelelse af sådanne forslag eller oplysninger, som er afgivet uden garanti af nogen art, og som ikke medfører noget yderligere ansvar for Sika Danmark A/S ud over, hvad der måtte fremgå af den til grund liggende salgsaftale. Det er købers eller slutbrugers ansvar selv at undersøge eller på anden måde at fastslå, at vore produkter er egnede til den påtænkte brug og i øvrigt at sørge for, at produkterne opbevares og anvendes på korrekt måde i overensstemmelse med meddelte forskrifter og under hensyn til konkrete forhold, således at skader eller mindre tilfredsstillende resultater undgås. Enhver ordre er alene accepteret og enhver leverance alene effektueret i henhold til Sika Danmark A/S's generelle salgs- og leveringsbetingelser, som forudsættes bekendt og accepteret, men i øvrigt udleveres på forlangende. Vore udsendte kataloger opdateres ikke systematisk. Nærværende datablad er udelukkende til brug i Danmark. Værdier angivet i nærværende datablad skal betragtes som vejledende, med mindre andet er angivet."



Sika Danmark A/S
Præstemosevej 2-4
DK-3480 Fredensborg
Denmark

Tel. +45 48 18 85 85
Fax +45 48 18 84 96
e-mail: sika@dk.sika.com
www.sika.dk