

## PRODUKTDATABLAD

# Skalflex Multipuds Vandtæt

Vandafvisende pudse- og filtsemørtel med stor vedhæftningsevne

## PRODUKTBEKRIVELSE

Skalflex Multipuds Vandtæt er en vandafvisende reparations-, pudse- og filtsemørtel på cementbasis. Produktet er diffusionsåbent, beskytter mod let til moderat vandgennemtrængning og har en god vedhæftningsevne. Skal kun tilsættes vand.

## ANVENDELSE

Skalflex Multipuds Vandtæt hæfter på de fleste mineralske underlag udendørs og indendørs. Produktet er velegnet til betonaafdækninger, sålbænke, læmure, skorstene m.m., til let fugtsikring af kældervæg og som reparationsmørtel. Velegnet som netpuds – forstærket med Skalflex® Armeringsnet.

## EGENSKABER

- Cementbaseret pudse- og filtsemørtel
- Vandafvisende – beskytter mod moderat vandindtrængning
- Velegnet til sålbænke, læmure, fugtige kældervægge m.m.
- Diffusionsåben
- God vedhæftningsevne
- Hæfter på de fleste mineralske underlag
- Armeringsbærende – velegnet til netpuds
- Til udendørs og indendørs brug

## PRODUKTINFORMATION

Emballage	5 og 15 kg spande
Holdbarhed	60 måneder efter produktionsdato
Opbevaringsforhold	Tørt, frostfrit og i tæt lukket emballage
Kornstørrelse	0,3-0,6 mm

## ANVENDELSE

Blandingsforhold	0,20-0,25 liter rent, koldt vand pr. 1 kg Skalflex Multipuds Vandtæt
Forbrug	Ca. 1 kg pr. m <sup>2</sup> pr. mm lagtykkelse
Lagtykkelse	1-3 mm som puds, 4-6 mm ved netpuds
Arbejdstemperatur	Mellem +5°C og +30°C hele døgnet
Hærdetid	Fuldt hærdet efter min. 28 døgn ved +20°C

## BEMÆRK

Alle tekniske data på dette produkt er baseret på laboratorietests. De faktiske forhold varierer og er udenfor vores kontrol.

## SUPPLERENDE OPLYSNINGER

- Undgå påføring i direkte solskin, stærk vind eller regnvej
- Påfør kun på sunde og forbehandlede overflader
- Tilsæt ikke ekstra vand når overfladen bearbejdes, da det kan medføre misfarvninger og revner
- Uhærdet mørtel tåler ikke frost, og skal beskyttes mod vejrliget i afbindingsperioden
- For at undgå for hurtig udtørring, skal mørtlen afdækkes med plastfolie og/ eller holdes fugtig med forstøvet vand i op til en uge
- Må ikke anvendes på gangarealer/trædeflader eller som fugtspærre i vådzone

## MILJØ, SUNDHED OG SIKKERHED

Brugeren skal læse det senest sikkerhedsdatablad (SDS) for produktet, før de bruger det. Sikkerhedsdatabladet indeholder oplysninger og råd om sikker håndtering, opbevaring og bortskaffelse af kemiske produkter og indeholder fysiske, miljømæssige, toksikologiske og andre sikkerhedsrelaterede data.

## INSTRUKTION

### FORBEREDELSE AF UNDERLAGET

Underlaget skal være fast, rengjort og strukturelt sundt. Sugende underlag forvandes, til det fremstår ensartet vandmættet og svagt sugende, dog uden blankt vand. Stærkt sugende underlag grundes med Skalflex® Beto-Binder opblandet med vand i forholdet 1:3 (grunder/vand).

### BLANDING

Hæld afmålt vand i et blandekar og tilsæt mørtlen. Vandmængden justeres afhængig af opgavens art og underlagets sugsevne. Omrøres med egnet blandeværktøj til konsistensen er homogen og letbearbejdelig. For større fylde kan produktet tilsættes op til 25% Skalflex® Ovntørret Kvantssand 0,4-0,8 mm. Opblandet mørtel skal anvendes inden for 2 timer.

Sika Danmark A/S  
Hirsemarken 5  
3520 Farum  
Tlf. +45 48 18 85 85  
www.sika.dk

## ANVENDELSE

Påfør Skalflex Multipuds Vandtæt påføres med stålbræt eller spartel. Overfladen filtses med tør/hårdtopvredet svamp, mens mørtlen stadig er plastisk. Der kan påføres max. 3 mm lagtykkelse pr. lag (uden net). Ved lagtykkelser over 3 mm (uden net) påføres pudsen af flere gange med en tørretid imellem, kun det afsluttende pudslag filtses.

### RENGØRING AF VÆRKTØJ

Værktøj rengøres med vand umiddelbart efter brug.

## LOKALE RESTRIKTIONER

Bemærk, som følge af specifikke lokale regler og restriktioner kan den anbefalede anvendelse for produktet variere fra land til land. Se venligst det landespecifikke datablad.

## JURIDISK BEMÆRKNING

Enhver oplysning om eller forslag til brug af Sika's produkter, som vi enten skriftligt eller mundtligt har givet til købere eller slutbrugere af produktet er afgivet i god tro efter vore egne erfaringer og baseret på godkendt praksis og det teknologiske og videnskabelige erkendelsesniveau på tidspunktet for meddelelse af sådanne forslag eller oplysninger, som er afgivet uden garanti af nogen art, og som ikke medfører noget yderligere ansvar for Sika Danmark A/S ud over, hvad der måtte fremgå af den til grund liggende salgsaftale. Det er købers eller slutbrugers ansvar selv at undersøge eller på anden måde at fastslå, at vore produkter er egnede til den påtænkte brug og i øvrigt at sørge for, at produkterne opbevares og anvendes på korrekt måde i overensstemmelse med meddelte forskrifter og under hensyn til konkrete forhold, således at skader eller mindre tilfredsstillende resultater undgås. Enhver ordre er alene accepteret og enhver leverance alene effektueret i henhold til Sika Danmark A/S's generelle salgs- og leveringsbetingelser, som forudsættes bekendt og accepteret, men i øvrigt udleveres på forlangende. Vore udsendte kataloger opdateres ikke systematisk. Nærværende datablad er udelukkende til brug i Danmark. Værdier angivet i nærværende datablad skal betragtes som vejledende, med mindre andet er angivet.