

PRODUKTDATABLAD

SikaBond®-551

Allround vævklæber

PRODUKTBEKRIVELSE

SikaBond®-551 er en stivelses forstærket PVAc baseret dispersionslim til glasvæv og tapet.

Produktet opfylder kriterierne for kemiske produkter i BASTA (Sverige).

ANVENDELSE

SikaBond®-551 anvendes til opsætning af papirtape-ter, glasvæv, glasfibervæv og vinylvægmaterialer med papirbagside i rum, der ikke udsættes for fugt. SikaBond®-551 hæfter formidabelt på de fleste gængse bygningsunderlag som: spånplade, træfiberplader, pap, gipsplader.

EGENSKABER

SikaBond®-551 er udviklet til maskin- eller spraypåføring, men er også velegnet til påføring med ruller, pensel eller fintandet spartel. Dette tapetklæbemiddel er godkendt i henhold til MTB-standarder.

PRODUKTINFORMATION

Emballage	5 liter og 15 liter
Farve	Hvid
Holdbarhed	12 måneder, hvis det opbevares korrekt i original uåbnet emballage.
Opbevaringsforhold	Beskyt mod frost. Opbevares i et køligt og mørkt sted mellem + 10 °C og + 20 °C.
Densitet	Ca. 1,04 kg/liter
Konsistens	Crement
Temperaturbestandighed	+15 °C til +25 °C
Forbrug	En liter rækker op til 4 m ² . Mængden af lim skal dog altid tilpasses materiale og underlag.

INSTRUKTION

FORBEREDELSE AF UNDERLAGET

Det er vigtigt for et godt og optimalt limresultat, at alle krav til underlaget er opfyldt og at dette er afrenset

forskriftsmæssigt.

- Evt. vinyltapet og løstsiddende tapet fjernes.
- Der foretages opspartling af overfladerne med Sika MiniPack letspartel, SikaFinish-HM eller Sikacryl-S (se relevante datablade for detaljer)
- Malede overflader afvaskes med 5% soda eller ammoniakopløsning og efterskylles omhyggeligt med

rent vand

- Alkyd- eller oliemalede, behandlede overflader slibes med sandpapir og afvaskes efterfølgende med 5% soda eller ammoniakopløsning og efterskylles omhyggeligt med rent vand
- Foretag opspartling af alle samlinger (evt. med ilægning af glasfiberstrimler) ved alle pladesamlinger
- Underlag af beton, letbeton og puds kan fuldpartles for optimalt resultat
- Stærksugende underlag forlimes med en fortynding 1 del lim til 5 dele vand

ANVENDELSE / VÆRKTØJ

Lim påføres med pensel, rulle, fintandet spartel eller maskine i et passende lag (mængde svarende til 1 liter til 4 m²).

Lim påføres underlaget eller tapet iht beklædningsfabrikantens anvisning. Ved glasvæv, filt o. lign. påføres lim på underlaget. Der påføres lim til 2-3 baner ad gangen, hvorefter vævet monteres i den endnu våde lim.

RENGØRING AF VÆRKTØJ

Værktøj og stænk skal vaskes af med vand, inden produktet er tørret. Tørret lim kan kun fjernes mekanisk.

YDERLIGERE DOKUMENTER

Inden efterfølgende maling skal overfladen tørre i min. 1 døgn.

BEMÆRK

Alle tekniske data på dette produkt er baseret på laboratorietests. De faktiske forhold varierer og er udenfor vores kontrol

LOKALE RESTRIKTIONER

Bemærk, som følge af specifikke lokale regler og restriktioner kan den anbefalede anvendelse for produktet variere fra land til land. Se venligst det landespecifikke datablad.

MILJØ, SUNDHED OG SIKKERHED

For information om sikker håndtering, opbevaring og bortskaffelse henvises til seneste udgave af sikkerhedsdatablad (SDS) for produktet. SDS indeholder desuden fysiske, toksikologiske og andre sikkerhedsrelaterede data.

JURIDISK BEMÆRKNING

Enhver oplysning om eller forslag til brug af Sika's produkter, som vi enten skriftligt eller mundtligt har givet til købere eller slutbrugere af produktet er afgivet i god tro efter vore egne erfaringer og baseret på godkendt praksis og det teknologiske og videnskabelige erkendelsesniveau på tidspunktet for meddelelse af sådanne forslag eller oplysninger, som er afgivet uden garanti af nogen art, og som ikke medfører noget yderligere ansvar for Sika Danmark A/S ud over, hvad der måtte fremgå af den til grund liggende salgsaftale. Det er købers eller slutbrugers ansvar selv at undersøge eller på anden måde at fastslå, at vore produkter er egnede til den påtænkte brug og i øvrigt at sørge for, at produkterne opbevares og anvendes på korrekt måde i overensstemmelse med meddelte forskrifter og under hensyn til konkrete forhold, således at skader eller mindre tilfredsstillende resultater undgås. Enhver ordre er alene accepteret og enhver leverance alene effektueret i henhold til Sika Danmark A/S's generelle salgs- og leveringsbetingelser, som forudsættes bekendt og accepteret, men i øvrigt udleveres på forlangende. Vore udsendte kataloger opdateres ikke systematisk. Nærværende datablad er udelukkende til brug i Danmark. Værdier angivet i nærværende datablad skal betragtes som vejledende, med mindre andet er angivet.

Sika Danmark A/S
Hirsemarken 5
3520 Farum
Tlf. +45 48 18 85 85
www.sika.dk



Produktdatablad
SikaBond®-551
Juli 2020, Version 01.01
02051303000000007

SikaBond-551-da-DK-(07-2020)-1-1.pdf