

PRODUKTDATABLAD

Sika® Separol® Synthese-44 D

Slipmiddel baseret på syntetisk olie

PRODUKTBESKRIVELSE

Sika® Separol® Synthese-44 D er et brugsklart slipmiddel baseret på syntetisk olie, til beton og mørtel. Produktet giver desuden korrosionshæmmende beskyttelse på stålforskalling.

ANVENDELSE

Sika® Separol® Synthese-44 D kan anvendes både på byggepladser og i betonelementfabrikker:

- På træ-, beton-, stål-, plast-, glasfiber- og aluminiumsforskalling.
- Under både kolde og varme forhold (mellem -15 °C og +90 °C).
- Til både vibreret- og selvkompakterende beton.

EGENSKABER

Sika® Separol® Synthese-44 D sikrer:

- en overfladefinish af høj kvalitet,
- forebyggelse af rustdannelse,
- at den behandlede forskalling forbliver ren,
- at efterfølgende belægnings eller maling kan påføres uden problemer.

PRODUKTINFORMATION

Emballage	210 liter tromle
Holdbarhed	3 år fra produktionsdato
Opbevaringsforhold	Produktet skal opbevares i originale, uåbnede og ubeskadigede emballager, i tørre omgivelser ved temperaturer mellem +5 °C og +45 °C, beskyttet mod direkte varmestråling og sollys. Kontroller altid teksten på emballagen.
Densitet	≈ 0,82
Flammepunkt	> 61°C

ANVENDELSE

Forbrug	▪ Træ : ≈ 25 m²/kg ▪ Stål eller plastik : ≈ 50 m²/kg Dækkeevne er afhængig af vindforhold, temperatur og luftfugtighed.
---------	---

BEMÆRK

Alle tekniske data på dette produkt er baseret på laboratorietests. De faktiske forhold varierer og er udenfor vores kontrol.

VIGTIGE OVERVEJELSER

Overskydende materiale kan løbe ned ad lodrette flader og samle sig i pytter i bunden. Fjern overskydende materiale med en tør klud eller svamp. Påføring med for stort forbrug kan medføre misfarvning af den hærrede beton.

MILJØ, SUNDHED OG SIKKERHED

Brugeren skal læse det seneste sikkerhedsdatablad (SDS) for produktet, før de bruger det. Sikkerhedsdatabladet indeholder oplysninger og råd om sikker håndtering, opbevaring og bortskaffelse af kemiske produkter og indeholder fysiske, miljømæssige, toksikologiske og andre sikkerhedsrelaterede data.

INSTRUKTION

ANVENDELSE

Sika® Separol® Synthese-44 D leveres klar til brug. Forskallings- og formflader skal være rene og fri for fugt, snavs og cementslam. Påfør ét jævnt lag med pensel, rulle eller sprøjte.

LOKALE RESTRIKTIONER

Bemærk, som følge af specifikke lokale regler og restriktioner kan den anbefalede anvendelse for produktet variere fra land til land. Se venligst det landespecifikke datablad.

JURIDISK BEMÆRKNING

Enhver oplysning om eller forslag til brug af Sika's produkter, som vi enten skriftligt eller mundtligt har givet til købere eller slutbrugere af produktet er afgivet i god tro efter vore egne erfaringer og baseret på godkendt praksis og det teknologiske og videnskabelige erkendelsesniveau på tidspunktet for meddelelse af sådanne forslag eller oplysninger, som er afgivet uden garanti af nogen art, og som ikke medfører noget yderligere ansvar for Sika Danmark A/S ud over, hvad der måtte fremgå af den til grund liggende salgsaftale. Det er købers eller slutbrugers ansvar selv at undersøge eller på anden måde at fastslå, at vore produkter er egnede til den påtænkte brug og i øvrigt at sørge for, at produkterne opbevares og anvendes på korrekt måde i overensstemmelse med meddelte forskrifter og under hensyn til konkrete forhold, således at skader eller mindre tilfredsstillende resultater undgås. Enhver ordre er alene accepteret og enhver leverance alene effektueret i henhold til Sika Danmark A/S's generelle salgs- og leveringsbetingelser, som forudsættes bekendt og accepteret, men i øvrigt udleveres på forlangende. Vore udsendte kataloger opdateres ikke systematisk. Nærværende datablad er udelukkende til brug i Danmark. Værdier angivet i nærværende datablad skal betragtes som vejledende, med mindre andet er angivet.

Sika Danmark A/S
Hirsemarken 5
3520 Farum
Tlf. +45 48 18 85 85
www.sika.dk



Produktdatablad
Sika® Separol® Synthese-44 D
Januar 2026, Version 02.01
021405021000000140

SikaSeparolSynthese-44D-da-DK-(01-2026)-2-1.pdf

