

PRODUKTDATABLAD

Skalflex Hæftemørtel

Universal, cementbaseret hæftemørtel

PRODUKTBEKRIVELSE

Skalflex Hæftemørtel er en alsidig cementbaseret hæftemørtel/tyndpuds til indendørs og udendørs brug, der kun skal tilsættes vand. Skalflex Hæftemørtel leveres i to farver: Grå og Råhvid, og kan stå som færdig overflade eller males med Skalcem 100, Skalflex Facade-Silikatmaling eller Skalflex Siloxanemaling.

ANVENDELSE

Kan anvendes som hæftemørtel/tyndpuds på faste, rengjorte mineralske overflader som tegl, puds, beton, letklinkerbeton m.m. Kan også anvendes indendørs på gipsplader. Kan forstærkes med Skalflex Armeringsnet ved risiko for revnedannelser. Til indendørs og udendørs brug.

EGENSKABER

- Cementbaseret hæftemørtel/tyndpuds
- Leveres i Grå og Råhvid
- Fremragende vedhæftningsevne
- Til mineralske underlag
- Velegnet til netpuds
- Kornstørrelse op til 0,8 mm
- Til udendørs og indendørs brug

PRODUKTINFORMATION

Emballage	20 kg pose
Holdbarhed	Grå: 12 måneder efter produktion Råhvid: 60 måneder efter produktion
Opbevaringsforhold	Tørt og frostfrit
Udseende / farve	Grå og råhvid
Kornstørrelse	Grå: 0,3-0,8 mm Råhvid: 0,1-1,2 mm

ANVENDELSE

Forbrug	Ca. 1,4 kg/m ² pr. mm lagtykkelse
Lagtykkelse	2-5 mm uden net, 3-8 mm med net
Arbejdstemperatur	+5°C til +25°C
Blandingsforhold	Fra 4 liter rent vand pr. 20 kg tørmørtel
Hærdetid	Min. 28 døgn ved +20°C

BEMÆRK

Alle tekniske data på dette produkt er baseret på laboratorietests. De faktiske forhold varierer og er udenfor vores kontrol.

SUPPLERENDE OPLYSNINGER

- MX4 / Aggressiv miljøklasse
- Undgå påføring i direkte solskin, stærk vind eller regnvejr.
- Tilsæt ikke ekstra vand når overfladen bearbejdes, da det kan medføre misfarvninger og revner.
- Uhærdet mørtel tåler ikke frost, og skal beskyttes mod vejrliget i afbindingsperioden.
- Gennemvåde fundamenter må ikke pudses.
- For at undgå risiko for revnedannelser grundet for hurtig udtørring, skal mørtlen afdækkes med plastfolie og/eller holdes fugtig med forstøvet vand i op til en uge.
- Skalflex Hæftemørtel er ikke velegnet på ikke-mineralske, malede eller flisebelagte underlag, her anbefales Skalflex Multipuds.

MILJØ, SUNDHED OG SIKKERHED

Brugeren skal læse det senest sikkerhedsdatablad (SDS) for produktet, før de bruger det. Sikkerhedsdatabladet indeholder oplysninger og råd om sikker håndtering, opbevaring og bortskaffelse af kemiske produkter og indeholder fysiske, miljømæssige, toksikologiske og andre sikkerhedsrelaterede data.

INSTRUKTION

FORBEREDELSE AF UNDERLAGET

Underlaget skal være gennemhærdet og fast uden salte, snavs, løstsiddende materiale m.m. Underlaget forvandes til det fremstår ensartet vandmættet og svagt sugende, dog uden blankt vand. Der pudses på opfugtet underlag. Stærkt sugende og uens sugende underlag grundes med Skalflex Beto-Binder opblandet med vand i forholdet 1:3 (grunder/vand). Der pudses på tørt primerlag.

BLANDING

20 kg Skalflex Hæftemørtel tilsættes fra 4 liter rent, koldt vand, afhængig af opgavens art og underlagets sugevne. Der blandes med egnet blandeværk til konsistensen er homogen og let bearbejdelig. Afmål altid samme vandmængde til hver blanding.

Sika Danmark A/S

Hirsemarken 5
3520 Farum
Tlf. +45 48 18 85 85
www.sika.dk

ANVENDELSE

Skalflex Hæftemørtel påføres i ønsket lagtykkelse med stålbræt eller sprøjte og bearbejdes med filtsebræt eller hårdtopvredet svamp. Ved lagtykkelser over 5 mm trækkes mørtlen på i flere omgange for at undgå svindevner. Ved ilægning af Skalflex Armeringsnet er det vigtigt at nettet er dækket af puds og samtidig ligger i den yderste tredjedel af pudslaget. Netsamlinger skal overlape med min. 10 cm.

EFTERBEHANDLING

Pudset overflade er overmalbar udendørs efter ca. 28 døgn v/+20°C, indendørs når overfladen er tør efter ca. 7 døgn.

RENGØRING AF VÆRKTØJ

Rengør værktøj i rent vand umiddelbart efter brug.

LOKALE RESTRIKTIONER

Bemærk, som følge af specifikke lokale regler og restriktioner kan den anbefalede anvendelse for produktet variere fra land til land. Se venligst det landespecifikke datablad.

JURIDISK BEMÆRKNING

Enhver oplysning om eller forslag til brug af Sika's produkter, som vi enten skriftligt eller mundtligt har givet til købere eller slutbrugere af produktet er afgivet i god tro efter vore egne erfaringer og baseret på godkendt praksis og det teknologiske og videnskabelige erkendelsesniveau på tidspunktet for meddelelse af sådanne forslag eller oplysninger, som er afgivet uden garanti af nogen art, og som ikke medfører noget yderligere ansvar for Sika Danmark A/S ud over, hvad der måtte fremgå af den til grund liggende salgsaftale. Det er købers eller slutbrugers ansvar selv at undersøge eller på anden måde at fastslå, at vore produkter er egnede til den påtænkte brug og i øvrigt at sørge for, at produkterne opbevares og anvendes på korrekt måde i overensstemmelse med meddelte forskrifter og under hensyn til konkrete forhold, således at skader eller mindre tilfredsstillende resultater undgås. Enhver ordre er alene accepteret og enhver leverance alene effektueret i henhold til Sika Danmark A/S's generelle salgs- og leveringsbetingelser, som forudsættes bekendt og accepteret, men i øvrigt udleveres på forlangende. Vore udsendte kataloger opdateres ikke systematisk. Nærværende datablad er udelukkende til brug i Danmark. Værdier angivet i nærværende datablad skal betragtes som vejledende, med mindre andet er angivet.

Produktdatablad

Skalflex Hæftemørtel
November 2024, Version 01.02
02182020100000059