

PRODUKTDATABLAD

SikaBond®-595

Vandbaseret kontaklim

PRODUKTBEKRIVELSE

SikaBond®-595 er en vandbaseret kontaklim klar til brug. Limen er tyktflydende og kan anvendes vandret og lodret, og har som kontaklim et omgående og særdeles "kraftigt" hug.

ANVENDELSE

SikaBond®-595 anvendes til limning af de fleste forekommende materialer – gulv, væg, loft osv.

Typiske emner er:

- Limning af gulv- og vægmaterialer
- Limning af kantlister af plast, metal o. lign.
- Limning af ituslåede emner ved reparation

Da limen hæfter på de fleste materialer såsom plast, træ, metal, pap, papir, tekstiler m.fl. haves et utroligt bredt anvendelsesområde.

EGENSKABER

- Stor klæbeeffekt til de fleste materialer
- Meget kraftigt hug ved montering
- Tyktflydende og særdeles nem at arbejde med
- Øjeblikkelig udhærdning

PRODUKTINFORMATION

Produkt deklARATION	Vandbaseret kontaklim på basis af forstærket neoprengummi
Emballage	Spande på 1 liter
Holdbarhed	12 måneder
Opbevaringsforhold	Opbevares køligt i ubrudt emballage. SikaBond®-595 tåler ikke frost.
Farve	Hvid (bliver transparent tør)
Tørstofindhold vægt	Ca. 50%
Konsistens	Tyktflydende

TEKNISK INFORMATION

Temperaturbestandighed	-30°C til +80°C
Fugtbestandighed	Limen er fugtbestandig, men tåler ikke kraftig vedvarende vandpåvirkning.

ANVENDELSE

Forbrug	4-5 m ² /l ved tosidig limpåføring.
Arbejdstemperatur	+18°C til +30°C og maks. RF på 75%
Hærdetid	Limfuger opnår øjeblikkelig høj styrke. Fuld udhærdning opnås efter nogle døgn.

BEMÆRK

Alle tekniske data på dette produkt er baseret på laboratorietests. De faktiske forhold varierer og er udenfor vores kontrol.

YDERLIGERE DOKUMENTER

- Sikkerhedsdatablad

SUPPLERENDE OPLYSNINGER

- Det er vigtigt for et godt og optimalt limresultat, at krav til overfladerne inden limning er opfyldt.
- Limen kan fortyndes med vand, men det anbefales ikke generelt, da det kan nedsætte limens styrke.

MILJØ, SUNDHED OG SIKKERHED

Brugeren skal læse det seneste sikkerhedsdatablad (SDS) for produktet, før de bruger det. Sikkerhedsdatabladet indeholder oplysninger og råd om sikker håndtering, opbevaring og bortskaffelse af kemiske produkter og indeholder fysiske, miljømæssige, toksikologiske og andre sikkerhedsrelaterede data.

INSTRUKTION

FORBEREDELSE AF UNDERLAGET

Limfladerne skal være rene, tørre, fri for olie, fedtstoffer, slipmiddel, støv og løse partikler i øvrigt.

ANVENDELSE / VÆRKTØJ

SikaBond®-595 omrøres i spanden.

- Påføring sker med pensel eller rulle - evt. planspartel.
- Laget påføres i et ensartet tyndt lag på begge flader. På stærkt sugende flader kan det være nødvendigt at påføre lim 2 gange for opnåelse af tilstrækkeligt lag
- Lad herefter limen tørre til den er transparent. Tørretiden er mellem 20 minutter og 2 timer afhængig af temperatur, fugtighed, ventetid og underlagets sugsevne. Tørretiden kan reduceres væsentligt ved brug af varmeblæser.
- Herefter lægges emnerne præcist sammen.

Sika Danmark A/S

Hirsemarken 5
3520 Farum
Tlf. +45 48 18 85 85
www.sika.dk

Bemærk! Det er vigtigt at emnerne tilpasses helt præcist, da limen hugger direkte og ikke giver mulighed for efterfølgende justering. Emnerne presses godt sammen med en hård gummirulle eller finerhammer, idet man skal være særligt omhyggelig med kanter og samlinger og være påpasselig med, at emnerne har fuld kontakt. Ved sammenpresning sørges for størst muligt presstryk i få sekunder – få sekunders pres i koldpres er særdeles effektivt.

RENGØRING AF VÆRKTØJ

Våd lim afrenses med vand. Afhærdet lim kan kun fjernes mekanisk, evt. i kombination med iblødsætning i et organisk opløsningsmiddel, men pas på evt. misfarvninger.

LOKALE RESTRIKTIONER

Bemærk, som følge af specifikke lokale regler og restriktioner kan den anbefalede anvendelse for produktet variere fra land til land. Se venligst det landespecifikke datablad.

JURIDISK BEMÆRKNING

Enhver oplysning om eller forslag til brug af Sika's produkter, som vi enten skriftligt eller mundtligt har givet til købere eller slutbrugere af produktet er afgivet i god tro efter vore egne erfaringer og baseret på godkendt praksis og det teknologiske og videnskabelige erkendelsesniveau på tidspunktet for meddelelse af sådanne forslag eller oplysninger, som er afgivet uden garanti af nogen art, og som ikke medfører noget yderligere ansvar for Sika Danmark A/S ud over, hvad der måtte fremgå af den til grund liggende salgsaftale. Det er købers eller slutbrugers ansvar selv at undersøge eller på anden måde at fastslå, at vore produkter er egnede til den påtænkte brug og i øvrigt at sørge for, at produkterne opbevares og anvendes på korrekt måde i overensstemmelse med meddelte forskrifter og under hensyn til konkrete forhold, således at skader eller mindre tilfredsstillende resultater undgås. Enhver ordre er alene accepteret og enhver leverance alene effektueret i henhold til Sika Danmark A/S's generelle salgs- og leveringsbetingelser, som forudsættes bekendt og accepteret, men i øvrigt udleveres på forlangende. Vore udsendte kataloger opdateres ikke systematisk. Nærværende datablad er udelukkende til brug i Danmark. Værdier angivet i nærværende datablad skal betragtes som vejledende, med mindre andet er angivet.



Produktdatablad

SikaBond®-595
Februar 2024, Version 01.01
02051307000000011

