

**Produkt datablad**  
Udgave 10/05/2016  
Identifikation nr:  
020806020050000009

# Sika® FloorJoint PD

## Præfabrikeret polymer/komposit gulvfuge-panel til P-Dæk

<b>Produkt beskrivelse</b>	Sika® FloorJoint PD er et præfabrikeret, kulfiber-forstærket polymer komposit panel med høje fysiske egenskaber. Med baggrund i det "bølgede" fugedesign opnås der en forbedret fordeling af belastningen.	
<b>Anvendelsesområder</b>	■ Gulvfuger i nybyggerier og til renovering af fuger i betonbelægninger med normalt op til medium høj belastning f.eks. i lagerområder, p-huse og ramper.	
<b>Karakteristika / fordele</b>	■ Kan slibes = ultra-flad ■ Termisk udvidelseskoefficient som kunststofbaserede belægninger ■ Vandtæt design er muligt ■ Ingen vibrationer ved direkte trafik påvirkning ■ Kort installationstid / klar til trafik efter 24 timer ■ Nem installation / nem at reparere ■ Kemisk og mekanisk resistent ■ Kan belægges med de fleste Sikafloor-Systemer ■ Ikke korrosiv	
<b>Test</b>	Reaction to fire classification acc. to DIN EN 13301-1. Test report No.: KB-Hoch-140803. The fire behaviour of the polymeric material of Sika® FloorJoint PD er klassificeret som: B <sub>fl</sub> s1.	
<b>Produkt data</b>		
<b>Form</b>		
<b>Udseende / farve</b>	RAL 7037	
<b>Emballager</b>	84 stk på en EU-palle. længde x bredde x højde: Ca. 1200 mm x 250 mm x 15/20 mm. Vægt ca. 9,0 kg/stk.	
<b>Opbevaring / holdbarhed</b>	3 år fra produktionsdato opbevaret korrekt i originale, uåbnede emballager i kølige og tørre omgivelser ved temperaturer mellem +5°C og +30°C, altid opbevaret i vandret position.	
<b>Tekniske data</b>		
<b>Kemisk base</b>	PU	
<b>Trækstyrke</b>	~ 30 N/mm <sup>2</sup> (efter 14 dage ved 23°C / 50% RF.)	DIN EN 196-1
<b>Trykstyrke</b>	~ 80 N/mm <sup>2</sup> (efter 14 dage ved 23°C / 50% RF.)	DIN EN 196-1



## Udførelsesdetaljer

**Overfladens kvalitet og forbehandling** Referer til "Metode Beskrivelse Vurdering og Forbehandling af overflader til Gulvbelægninger".

**Forbrug** 1 stk. pr. 1,2 m.

## Udførelseskonditioner / begrænsninger

**Overflade temperatur** +10°C ... +30°C  
Overfladen og det uhærdede gulv skal være mindst + 3°C over dugpunktet for at reducere kondens og misfarvning af gulvets finish.

**Luft temperatur** +10°C min. / +30°C maks.

**Overfladens fugtindhold** < 4% fugt indhold.  
Test metode: Sika®-Tramex måler, CM – målemetode eller Veje-tørre-Metode.  
Ingen opstigende fugt.

**Relativ fugtighed** 80% RF. maks.

**Dugpunkt** Vær opmærksom på eventuel kondens!  
Overfladen og det uhærdede gulv skal være mindst + 3°C over dugpunktet for at reducere kondens og misfarvning af gulvets finish.

## Påføringsinstruktioner

**Blanding og blandetid** Referer venligst til produkt datablade for Sikadur®-30 Normal og Sikadur®-31 CF Normal

**Påføringsmetode og værktøj** Referer venligst til produkt datablade for Sikadur®-30 Normal og Sikadur®-31 CF Normal og/eller Metode Beskrivelse "Sika® FloorJoint PD".

**Rengøring af værktøj** Referer venligst til produkt datablade for Sikadur®-30 Normal og Sikadur®-31 CF Normal.

**Noter / begrænsninger**  
Anvendes kun indendørs.  
Opbevar altid panelerne liggende vandret

**Værdier** Alle tekniske data oplyst i dette produkt datablad er baseret på laboratorie tests. Aktuelle målte data kan variere på grund af omstændigheder ude af vor kontrol.

**Sikkerhed** Se senest gældende sikkerhedsdatablad for produktet.

**Bemærk**  
"Enhver oplysning om eller forslag til brug af Sika's produkter, som vi enten skriftligt eller mundtligt har givet til købere eller slutbrugere af produktet er afgivet i god tro efter vore egne erfaringer og baseret på godkendt praksis og det teknologiske og videnskabelige erkendelsesniveau på tidspunktet for meddelelse af sådanne forslag eller oplysninger, som er afgivet uden garanti af nogen art, og som ikke medfører noget yderligere ansvar for Sika Danmark A/S ud over, hvad der måtte fremgå af den til grund liggende salgsaftale. Det er købers eller slutbrugers ansvar selv at undersøge eller på anden måde at fastslå, at vore produkter er egnede til den påtænkte brug og i øvrigt at sørge for, at produkterne opbevares og anvendes på korrekt måde i overensstemmelse med meddelte forskrifter og under hensyn til konkrete forhold, således at skader eller mindre tilfredsstillende resultater undgås. Enhver ordre er alene accepteret og enhver leverance alene effektueret i henhold til Sika Danmark A/S's generelle salgs- og leveringsbetingelser, som forudsættes bekendt og accepteret, men i øvrigt udeliveres på forlangende. Vore udsendte kataloger opdateres ikke systematisk. Nærværende datablad er udelukkende til brug i Danmark. Værdier angivet i nærværende datablad skal betragtes som vejledende, med mindre andet er angivet."



Sika Danmark A/S  
Hirsemarken 5  
DK-3520 Farum  
Denmark

Phone +45 4818 85 85  
Fax +45 4818 84 96  
[www.sika.dk](http://www.sika.dk) – mail: [sika@dk.sika.com](mailto:sika@dk.sika.com)

