

PRODUKTDATABLAD

Skalflex Sokkelpuds Vandtæt

Vandafvisende pudse- og udfyldningsmørtel

PRODUKTBEKRIVELSE

Skalflex Sokkelpuds Vandtæt er en vandafvisende, stærk og vejrbestandig puds på cementbasis, med god vedhæftningsevne. Skalflex Sokkelpuds Vandtæt har et meget lavt vandoptag, hvilket gør den særlig velegnet til områder på bygninger, der er udsat for fugtpåvirkning og slagregn. Skalflex Sokkelpuds Vandtæt er velegnet til forstærkning med Skalflex Armeringsnet.

ANVENDELSE

Velegnet til pudsning af sokler og andre udsatte murflader. Påført på Skalflex sokkelisolering, og ved risiko for revnedannelser i øvrigt, skal pudslaget altid forstærkes med Skalflex Armeringsnet - se også info om Skalflex Facadeisolering eller kontakt Skalflex. Indvendig er Skalflex Sokkelpuds Vandtæt velegnet til afretning af kældervæg f.eks. i forbindelse med fugtsikring. Til indendørs og udendørs brug. Velegnet over og under terræn.

PRODUKTINFORMATION

Produkt deklARATION	Eksponeeringsklasse MX3.2, MX4
Emballage	20 kg pose
Holdbarhed	12 måneder fra produktion
Opbevaringsforhold	Tørt og frostfrit
Densitet	I løs vægt 1,65 g/cm ³

ANVENDELSE

Forbrug	Ca. 1,7 kg/mm/m ²
Lagtykkelse	2-10 mm pr. lag, på EPS min. 6mm lagtykkelse med net
Arbejdstemperatur	Mellem +5°C og +25°C hele døgnet

EGENSKABER

- Stærk, cementbaseret mørtel
- Vandafvisende
- Diffusionsåben
- Fremragende vedhæftningsevne
- Til mineralske underlag over og under terræn
- Velegnet til sokler, trappevanger, kælderskakter, læmure m.m.
- Armeringsbærende – velegnet til netpuds
- Kan påføres direkte på EPS sokkelisolering og letklinkerbeton (ilægges net)
- Til udendørs og indendørs brug

MILJØINFORMATION

- Produktet er optaget/registreret i databasen for byggeprodukter, der kan anvendes/indgå i Svanemærket byggeri.

BEMÆRK

Alle tekniske data på dette produkt er baseret på laboratorietests. De faktiske forhold varierer og er udenfor vores kontrol.

SUPPLERENDE OPLYSNINGER

- Overmalbar: Udendørs efter ca. 28 døgn. Indendørs efter ca. 7 døgn.
- Undgå påføring i direkte solskin, stærk vind eller regnvejr.
- Påfør kun på sunde og forbehandlede overflader.
- Tilsæt ikke ekstra vand når overfladen bearbejdes, da det kan medføre misfarvninger og revner.
- Uhærdet mørtel tåler ikke frost, og skal beskyttes mod vejrliget i afbindingsperioden.
- Gennemvåde fundamenter må ikke pudses.
- For at undgå for hurtig udtørring, skal mørtlen umiddelbart efter påføring afdækkes med plastfolie og/eller holdes fugtig med forstøvet vand i op til en uge.

MILJØ, SUNDHED OG SIKKERHED

Brugeren skal læse det senest sikkerhedsdatablad (SDS) for produktet, før de bruger det. Sikkerhedsdatabladet indeholder oplysninger og råd om sikker håndtering, opbevaring og bortskaffelse af kemiske produkter og indeholder fysiske, miljømæssige, toksikologiske og andre sikkerhedsrelaterede data.

INSTRUKTION

FORBEREDELSE AF UNDERLAGET

Underlaget skal være gennemhærdet og fast uden salte, snavs, løstsiddende materiale m.m.

Underlaget forvandes til det fremstår ensartet vandmættet og svagt sugende, og der pudses på opfugtet underlag. Stærkt sugende og uens sugende underlag grundes med Skalflex Beto-Binder opblandet med vand i forholdet 1:3 (grunder/vand), og der pudses på tørt primerlag. Skalflex sokkelisolering skal ikke forvandes eller grundes.

BLANDING

Sokkelpuds Vandtæt tilsættes fra 2,8 liter rent, koldt vand afhængig af opgavens art og underlagets sugevne.

Hæld afmålt vand i et blandekar og tilsæt derefter Skalflex Sokkelpuds Vandtæt. Der omrøres med egnet blandeværktøj til konsistensen er homogen og letbe- arbejdlig. Afmål altid samme vandmængde til hver blanding.

ANVENDELSE

Skalflex® Sokkelpuds Vandtæt påføres med stålbræt eller sprøjte og bearbejdes med pudsebræt eller filtsebræt. Lagtykkelser op til 10 mm pr. pudslag. Skalflex Sokkelpuds Vandtæt påføres i ønsket lagtyk- kelse med stålbræt. Overfladen bearbejdes med pudse- eller filtsebræt. Produktet kan påføres i lagtykkelser fra 2-10 mm pr. lag, på EPS min. 6mm lagtykkel- se med net. Ved større lagtykkelser trækkes pudsen på i flere omgange. Ved ilægning af Skalflex Armeringsnet er det vigtigt, at nettet ligger i den yderste tredjedel af pudslaget og samtidig er helt dækket af puds. Der efterfyldes ved behov.

For at undgå for hurtig udtørring, skal mørtlen umid- delbart efter påføring afdækkes med plastfolie og/el- ler holdes fugtig med forstøvet vand i op til en uge.

Efterbehandling

Skalflex Sokkelpuds Vandtæt kan stå som færdig over- flade uden yderligere efterbehandling. Indvendig i kælder kan der efter 3-4 døgn pudses med Skalflex S2000/CF2000 eller males med den meget dif- fussionsåbne murmaling Skalcem 100. Anden efterbe- handling kan udføres, når pudsen er fuldt hærdet.

RENGØRING AF VÆRKTØJ

Vand umiddelbart efter brug

LOKALE RESTRIKTIONER

Bemærk, som følge af specifikke lokale regler og re- striktioner kan den anbefalede anvendelse for produk- tet variere fra land til land. Se venligst det landespeci- fikke datablad.

JURIDISK BEMÆRKNING

Enhver oplysning om eller forslag til brug af Sika's produkter, som vi enten skriftligt eller mundtligt har givet til købere eller slutbrugere af produktet er afgivet i god tro efter vore egne erfaringer og baseret på godkendt praksis og det teknologiske og videnskabelige erkendelsesniveau på tidspunktet for meddelelse af sådanne forslag eller oplysninger, som er afgivet uden garanti af nogen art, og som ikke medfører noget yderligere ansvar for Sika Danmark A/S ud over, hvad der måtte fremgå af den til grund liggende salgsaftale. Det er købers eller slutbrugers ansvar selv at undersøge eller på anden måde at fastslå, at vore produkter er egnede til den påtænkte brug og i øvrigt at sørge for, at produkterne opbevares og anvendes på korrekt måde i overensstemmelse med meddelte forskrifter og under hensyn til konkrete forhold, således at skader eller mindre tilfredsstillende resultater undgås. Enhver ordre er alene accepteret og enhver leverance alene effektueret i henhold til Sika Danmark A/S's generelle salgs- og leveringsbetingelser, som forudsættes bekendt og accepteret, men i øvrigt udleveres på forlangende. Vore udsendte kataloger opdateres ikke systematisk. Nærværende datablad er udelukkende til brug i Danmark. Værdier angivet i nærværende datablad skal betragtes som vejledende, med mindre andet er angivet.

Sika Danmark A/S

Hirsemarken 5
3520 Farum
Tlf. +45 48 18 85 85
www.sika.dk

Produktdatablad

Skalflex Sokkelpuds Vandtæt
Juni 2024, Version 01.02
02183010100000059