

PRODUKTDATABLAD

Sika® Ucrete® TZ

(tidligere Ucrete® TZ)

Hygiejnisk, glat, robust polyuretan/cement hybrid terrazzo gulvbelægning

PRODUKTBESKRIVELSE

Sika® Ucrete® TZ er et glat terrazzogulv i polyuretan/cement hybrid med en dekorativ æstetik, der har en meget god modstandsdygtighed over for aggressive kemikalier, kraftig slid og temperaturer op til +150 °C

ANVENDELSE

Sika® Ucrete® TZ anvendes som slidlag til Sika® Ucrete® gulvsystemer.

Sika® Ucrete® TZ kan anvendes til våde og tørre procesområder, herunder følgende anvendelsesområder:

- Medicinalindustrien
- Kemiske anlæg
- Clean rooms
- Lagre
- Forsvarsområder
- Elektroniske anlæg og datacentre

Bemærk venligst:

- Produktet bør kun bruges af professionelle, erfarne montører.
-

EGENSKABER

- Installation foretaget af fuldt uddannede og certificerede udlæggere
- Velegnet til påføring på 7 dage gammelt beton eller 3 dage gammelt polymerafretningslag
- Modstandsdygtig over for bakterie- eller skimmelvækst
- Fugefri og hygiejnisk
- Nem at rengøre og vedligeholde
- Smags- og lugtneutral efter blanding
- God modstandsdygtighed over for slid
- God modstandsdygtighed over for specifikke kemikalier
- God temperaturbestandighed
- Lav VOC-emission
- Tolerant over for underlag med højt fugtindhold

GODKENDELSER / STANDARDER

- Halal Certification Europe (HCE), Sika® Ucrete®, WHFC, Certificate No. 21453-2/1/1/Y1
- Food and Beverage Facilities Suitability, Sika® Ucrete®, HACCP, Test Report No. I-PE-769-SA-2-RG-06b
- Indoor Air Comfort Gold EN 16516, Sika® Ucrete®, eurofins, Certificate No. IACG-321-01-01-2023

PRODUKTINFORMATION

Kemisk base	Vandbaseret polyuretan/cement hybrid	
Emballage	Komponent 1	2,37 kg poser
	Komponent 2	2,86 kg poser
	Komponent 3	24,80kg sække
	Komponent 4 (farve)	0,50 kg poser
	1+2+3	30,03 kg færdigdoserede emballager + farve ialt 30,53 kg

Farve	Hærdet farve	Rød, Orange, Gul, lys gul, creme, grå, lysegrå, Grøn, lysegrøn, Grøn/ Brun, blå.
Holdbarhed	Komponent 1	9 måneder efter produktionsdato
	Komponent 2	12 måneder efter produktionsdato
	Komponent 3	9 måneder efter produktionsdato
	Komponent 4 (farve)	24 måneder efter produktionsdato
Opbevaringsforhold	Produktet skal opbevares i original, uåbnet og ubeskadiget emballage under tørre forhold ved temperaturer mellem +5 °C og +30 °C. Se altid emballagen.	
Densitet	Blandet produkt	~2,09 kg/l (EN ISO 2811-1)

TEKNISK INFORMATION

Trykstyrke	Hærdet i 28 dage ved +23 °C	55 N/mm ²	(EN 13892-2)	
Elasticitetsmodulus i tryk	3250 MPa		(BS 6319-6)	
Bøjningsstyrke	Hærdet i 28 dage ved +23 °C	14 N/mm ²	(EN 13892-2)	
Trækstyrke	Hærdet i 28 dage ved +20 °C	6 MPa	(BS 6319-7)	
Aftræksstyrke	> 2,0 N/mm ² (betonbrud)		(EN 1542)	
Koefficient ved temperatur udvidelse	2,4 X 10 ⁻⁵ °C ⁻¹		(ASTM C531)	
Brandklasse	Klasse B _{fl} -s1		(EN 13501-1)	
Kemisk modstandsdygtighed	Laboratorietestet modstandsdygtighed overfor mange kemikalier. Kontakt Sika Teknisk Service for mere information.			
Skridsikkerhed	PTV, slider 96	35-40 vådt	(EN 13036-4)	
Temperaturbestandighed	Lagtykkelse	Minimum	Maksimum	Lejlighedsvis spild
	9 mm	-40 °C	+120 °C	-
	12 mm	-40 °C	+130 °C	+150 °C

SYSTEM INFORMATION

System struktur	Lag	Produkt
	1. Primer	Sika® Ucrete® PSC
	2. Slidlag	Sika® Ucrete® TZ

ANVENDELSE

Forbrug	Lag	Produkt	Forbrug
	Primer	Sika® Ucrete® PSC	0,2-0,4 kg/m ²
	Slidlag	Sika® Ucrete® TZ	20-22 kg/m ² for 9 mm 26-27 kg/m ² for 12 mm

Bemærk: Opgivne forbrug er teoretisk og omfatter ikke ekstra materialeforbrug grundet overfladens porøsitet, ruhed, ujævnheder eller evt. spild m.v. Produktet påføres et testområde for at beregne det nøjagtige forbrug for de specifikke underlag og det foreslåede udlægningsudstyr.

Lagtykkelse	~9–12 mm	
Produkt temperatur	Maksimum	+30 °C
	Minimum	+10 °C
Arbejdstemperatur	Maksimum	+35 °C
	Minimum	+5 °C

Temperatur på underlaget	Maksimum	+30 °C
	Minimum	+5 °C
Hærdetid	Underlagstemperatur	Brugsklar
	+8 °C	16-24 timer
	+10 °C	4 timer (med Sika® Ucrete® Accelerator)

Bemærk: Tiderne er anslået og vil være påvirket af ændringer i de omgivende konditioner, specielt temperatur og relativ luftfugtighed.

BEMÆRK

Alle tekniske data på dette produkt er baseret på laboratorietests. De faktiske forhold varierer og er udenfor vores kontrol.

SPECIFIKATION

Vælg mellem følgende specifikationer alt efter behov:

- Et 9 mm Sika® Ucrete® TZ gulv er fuldt modstandsdygtigt over for væskespild og udledning ved høje temperaturer op til +120 °C og tåler fuld damprensning. Velegnet til temperaturer ned til -40 °C
- Et 12 mm Sika® Ucrete® TZ gulv er fuldt modstandsdygtigt over for væskespild og udledning ved høje temperaturer op til +150°C og tåler fuld damprensning. Velegnet til temperaturer ned til -40°C

MILJØ, SUNDHED OG SIKKERHED

Brugeren skal læse det seneste sikkerhedsdatablad (SDS) for produktet, før de bruger det. Sikkerhedsdatabladet indeholder oplysninger og råd om sikker håndtering, opbevaring og bortskaffelse af kemiske produkter og indeholder fysiske, miljømæssige, toksikologiske og andre sikkerhedsrelaterede data.

INSTRUKTION

FORBEREDELSE AF UNDERLAGET

VIGTIGT

Reduceret levetid på grund af forkert behandling af revner

Forkert vurdering og behandling af revner kan føre til reduceret levetid og tilbagevendende revner.

1. Ved statiske revner skal du sørge for, at bredden af revnerne er egnet til belægning med Sika® Ucrete® TZ
2. Ved dynamiske revner skal du sørge for, at bevægelsen er inden for revneoverbygningsevnen for Sika® Ucrete® TZ.

BEHANDLING AF FUGER OG REVNER

Konstruktionsfuger og eksisterende statiske overfladerrevner i underlaget kræver forbehandling før udlægning. Brug egnede Sikadur eller Sikafloor produkter.

UNDERLAGETS KVALITET

Systemet kan anvendes på nyudlagt eller fugtig beton uden blankt vand. Nyudlagt beton skal være mindst 3 dage gammelt, for at undgå svindrevner og krybning i den færdige overflade.

Cementholdige underlag skal være sunde og have tilstrækkelig trykstyrke (mindst 30 N/mm²) med en minimum trækstyrke på 1,5 N/mm².

Underlaget skal være rent, tørt og fri for urenheder såsom snavs, olie, fedt, belægninger, cementslam, overfladebehandlinger og løst, porøst materiale.

ANVENDELSE

Udlægningen skal udføres af en fuldt uddannet og certificeret Sika® Ucrete® udlægger.

LOKALE RESTRIKTIONER

Bemærk, som følge af specifikke lokale regler og restriktioner kan den anbefalede anvendelse for produktet variere fra land til land. Se venligst det landespecifikke datablad.

JURIDISK BEMÆRKNING

Enhver oplysning om eller forslag til brug af Sika's produkter, som vi enten skriftligt eller mundtligt har givet til købere eller slutbrugere af produktet er afgivet i god tro efter vore egne erfaringer og baseret på godkendt praksis og det teknologiske og videnskabelige erkendelsesniveau på tidspunktet for meddelelse af sådanne forslag eller oplysninger, som er afgivet uden garanti af nogen art, og som ikke medfører noget yderligere ansvar for Sika Danmark A/S ud over, hvad der måtte fremgå af den til grund liggende salgsaftale. Det er købers eller slutbrugers ansvar selv at undersøge eller på anden måde at fastslå, at vore produkter er egnede til den påtænkte brug og i øvrigt at sørge for, at produkterne opbevares og anvendes på korrekt måde i overensstemmelse med meddelte forskrifter og under hensyn til konkrete forhold, således at skader eller mindre tilfredsstillende resultater undgås. Enhver ordre er alene accepteret og enhver leverance alene effektueret i henhold til Sika Danmark A/S's generelle salgs- og leveringsbetingelser, som forudsættes bekendt og accepteret, men i øvrigt udleveres på forlangende. Vore udsendte kataloger opdateres ikke systematisk. Nærværende datablad er udelukkende til brug i Danmark. Værdier angivet i nærværende datablad skal betragtes som vejledende, med mindre andet er angivet.

Sika Danmark A/S

Hirsemarken 5
3520 Farum
Tlf. +45 48 18 85 85
www.sika.dk



Produktdatablad

Sika® Ucrete® TZ
November 2024, Version 01.01
02081400000002028

SikaUcreteTZ-da-DK-(11-2024)-1-1.pdf