

PRODUKTDATABLAD

SikaBond®-535

KLASSE D2 TRÆLIM BASERET PÅ MODIFISERET PVAC-DISPERSION

PRODUKTBEKRIVELSE

SikaBond®-535 er primært beregnet til trælimning ved kolde temperaturer fra -10°C til +20°C. Limen er ikke frostsensitiv og tåler at blive transporteret og opbevaret i temperature ned til -40°C.

ANVENDELSE

SikaBond®-535 er hovedsageligt beregnet til sammenføjning af træmaterialer som taplimning, finering, kantlimning og limning af fer og not m.m. Limen er også meget velegnet til mange andre materialer på cellulosebasis, f.eks. pap, karton, tekstiler, fiberplader osv.

EGENSKABER

- Kan anvendes i frostvejre ned til $\pm 10^{\circ}\text{C}$
- Vandbaseret
- Hurtighærdende
- Kraftig vedhæftning til alle træsorter
- Giver en farveløs limfuge
- Kan opbevares ned til -40°C

GODKENDELSER / STANDARDER

Opfylder klasse D2 iht. EN204

PRODUKTINFORMATION

Emballage	750 ml flaske
Farve	Gullig – hvid
Holdbarhed	12 måneder ved +10°C til +20°C og ubrudt emballage
Opbevaringsforhold	Ikke frostsensitiv og tåler at blive transporteret og opbevaret i temperature ned til -40°C. Omrøres før brug, når det er optøet.
Densitet	Ca. 1100 kg/m ³
Tørstofindhold vægt	Ca. 44%
Termisk modstanddygtighed	-30°C til +80°C efter hærdning
Temperaturbestandighed	-10°C til +20°C
Forbrug	Ca. 0,2 l/m ²
Skinddannelsestid	Skal samles inden for 5 minutter
Pressetid	Ved -10°C forvent 24 timer, ved højere temperaturer vil pressetiden være kortere.

BEMÆRK

Alle tekniske data på dette produkt er baseret på laboratorietests. De faktiske forhold varierer og er udenfor vores kontrol

LOKALE RESTRIKTIONER

Bemærk, som følge af specifikke lokale regler og restriktioner kan den anbefalede anvendelse for produktet variere fra land til land. Se venligst det landespecifikke datablad.

MILJØ, SUNDHED OG SIKKERHED

For information og rådgivning om sikker transport og håndtering, samt opbevaring og bortskaffelse af kemiske produkter henvises til det relevante sikkerhedsdatablad, som indeholder fysiske, miljømæssige, toksikologiske og andre sikkerhedsrelaterede data.

JURIDISK BEMÆRKNING

Enhver oplysning om eller forslag til brug af Sika's produkter, som vi enten skriftligt eller mundtligt har givet til købere eller slutbrugere af produktet er afgivet i god tro efter vore egne erfaringer og baseret på godkendt praksis og det teknologiske og videnskabelige erkendelsesniveau på tidspunktet for meddelelse af sådanne forslag eller oplysninger, som er afgivet uden garanti af nogen art, og som ikke medfører noget yderligere ansvar for Sika Danmark A/S ud over, hvad der måtte fremgå af den til grund liggende salgsaftale. Det er købers eller slutbrugers ansvar selv at undersøge eller på anden måde at fastslå, at vore produkter er egnede til den påtænkte brug og i øvrigt at sørge for, at produkterne opbevares og anvendes på korrekt måde i overensstemmelse med meddelte forskrifter og under hensyn til konkrete forhold, således at skader eller mindre tilfredsstillende resultater undgås. Enhver ordre er alene accepteret og enhver leverance alene effektueret i henhold til Sika Danmark A/S's generelle salgs- og leveringsbetingelser, som forudsættes bekendt og accepteret, men i øvrigt udleveres på forlangende. Vore udsendte kataloger opdateres ikke systematisk. Nærværende datablad er udelukkende til brug i Danmark. Værdier angivet i nærværende datablad skal betragtes som vejledende, med mindre andet er angivet.

Sika Danmark A/S
Hirsemarken 5
3520 Farum
Tlf. +45 48 18 85 85
www.sika.dk



Produktdatablad
SikaBond®-535
Marts 2020, Version 02.01
020513030000000003

SikaBond-535-da-DK-(03-2020)-2-1.pdf