

Sikacryl®-WT

Resistent akrylfugemasse

Tekniske produktdata

Type	1-komponent akryl-emulsion
Farve	Transparent
Densitet (DIN 53479) (Ikke hærdet)	1060 kg/m ³
Hindedannelse* (Tack-free time)	10 min.
Hærdehastighed*	1-2 mm pr. døgn
Hårdhed, Shore A (DIN 53505)	Ca. 40
Brudforlængelse (DIN 53504)	Ca. 500%
Maks. bevægelse	± 10%
Anvendelsestemperatur	-30°C - +70°C
Holdbarhed (Opbevaret ved temperaturer mellem +15°C-+30°C)	12 måneder

¹⁾ 23°C / 55% r.f.

Beskrivelse

Sikacryl®-WT er en 1-komponent fugemasse baseret på akryldispersion. Produktet er meget lugtsvagt og virker ikke korrosivt på metal. Efter påføring af Sikacryl®-WT fordamper det vand, som fugemassen indeholder. Derved forsvinder den hvidlige farve og massen bliver transparent. I takt med denne proces vil produktet ligeledes hærdes op til en plastisk-elastisk fugemasse.

Sikacryl®-WT er fremstillet i overensstemmelse med ISO 9001 og ISO 14001 Kvalitets- og miljøstyringssystemer.

Produktfordele

- Lav MAL-kode
- Lugtfri
- Transparent
- Høj ældningsresistens
- God vedhæftning på mange materialer

Anvendelsesområder

Sikacryl®-WT anvendes til tætning og fugning af revner og sprækker med små bevægelser, samt til alle indendørs fuger.

Typisk anvendelse for Sikacryl®-WT er: Indvendig fugning omkring vinduer og døre, udfyldning af pladesamlinger, skillevægstilslutning – gulv/væg/loft samt lydfulger i lejlighedsskel. Dette produkt bør kun anvendes af professionelle, erfarne brugere. Der skal foretages afprøvninger på de aktuelle emner og under de aktuelle forhold for at sikre vedhæftning og materialets egnethed.



Brugsanvisning

Forbehandling

Hæftefladerne skal være rene, tørre, samt fri for olie, fedt og løse partikler. Ved anvendelse på stærkt sugende materialer forbehandles disse ved at påføre et tyndt, men dækkende lag Sikacryl®-WT opløst med vand.

Fugemassen må ikke påføres, hvis temperaturen i omgivelserne eller på emnerne er mindre end +5°C eller mere ned +40°C. Den optimale temperatur er mellem +15°C og +25°C.

Ovenstående oplysninger er kun generel information. Ønskes mere uddybende rådgivning, kontakt venligst Teknisk Service.

Rengøring

Sikacryl®-WT kan fjernes fra værktøj og udstyr med Sika® Remover-208 eller et andet egnet opløsningsmiddel.

Hærdet materiale kan kun fjernes mekanisk. Hænder og udsatte hudområder rengøres straks med Sika® Handclean eller et egnet industrielt hånd-reensemiddel og vand.

Brug ikke opløsningsmidler!

Yderligere information

Følgende publikationer kan fås ved henvendelse:

- Sikkerhedsdatablad

Emballagestørrelser

patron	310 ml
Pose*	600 ml
Spand	23 l
Tromle*	195 l

*Lagerføres ikke i Danmark

Basisværdier

Alle tekniske data nævnt i dette produktdatablad er baseret på laboratorietests. De aktuelle data kan afvige af grunde uden for vor indflydelse.

Sundheds- og sikkerhedsinformation

For information og rådgivning om sikker håndtering, opbevaring og bortskaffelse af kemiske produkter henvises til det relevante sikkerhedsdatablad, som indeholder fysiske, miljømæssige, toksikologiske og andre sikkerhedsrelaterede data.

MAL-kode: 0-1 (1993)

Bemærk

"Enhver oplysning om eller forslag til brug af Sika's produkter, som vi enten skriftligt eller mundtligt har givet til købere eller slutbrugere af produktet, er afgivet i god tro efter vore egne erfaringer og baseret på godkendt praksis og det teknologiske og videnskabelige erkendelsesniveau på tidspunktet for meddelelse af sådanne forslag eller oplysninger, som er afgivet uden garanti af nogen art, og som ikke medfører noget yderligere ansvar for Sika Danmark A/S ud over, hvad der måtte fremgå af den til grund liggende salgsaftale. Det er købers eller slutbrugers ansvar selv at undersøge eller på anden måde at fastslå, at vore produkter er egnede til den påtænkte brug og i øvrigt at sørge for, at produkterne opbevares og anvendes på korrekt måde i overensstemmelse med meddelte forskrifter og under hensyn til konkrete forhold, således at skader eller mindre tilfredsstillende resultater undgås. Enhver ordre er alene accepteret og enhver leverance alene effektueret i henhold til Sika Danmark A/S's generelle salgs- og leveringsbetingelser, som forudsættes bekendt og accepteret, men i øvrigt udleveres på forlangende. Vore udsendte kataloger opdateres ikke systematisk. Nærværende datablad er udelukkende til brug i Danmark. Værdier angivet i nærværende datablad skal betragtes som vejledende, med mindre andet er angivet."

Ydere oplysninger kan ses på:

www.sika.dk

www.sika.com



Sika Danmark A/S
Præstemosevej 2-4
DK-3480 Fredensborg
Danmark

Tel. 48 18 85 85
Fax 48 18 84 96



Sikacryl®-WT 2 / 2