

SikaFiller®-101 Letspartel Fin

Til let håndspartling 0-3 mm

Anvendelses- områder

SikaFiller-101 Letspartel Fin anvendes som allround spartel i tørre rum på beton, letbeton, puds og gipsplader m.m., i en lagtykkelse fra 0 – 3 mm.

Følgende anvendelser er typiske for SikaFiller-101 Letspartel Fin:

- Specielt velegnet til udspartling af vægsamlinger
- Til bredspartling af større vægoverflader
- Til spartling af samlinger på gipsplader

Produktbeskrivelse

SikaFiller-101 Letspartel Fin er en færdigblandet, vandbaseret letspartelmasse på basis af letfiller, som er let bearbejdelig med en god fyldningsevne og minimalt svind.

Spartelmassen anvendes til udspartling på de fleste væg/loftoverflader i tørre rum.

Egenskaber

- God fyldningsevne og minimalt svind
- Velegnet til overmaling
- Lang holdbarhed
- Kan påføres i lagtykkelser fra 0 – 3 mm pr. arbejdsgang
- Stor vedhæftningsevne til beton, puds og gips

Produktdata

Tekniske data		
Type:		Letspartel baseret på acrylat-dispersion
Densitet:		Ca. 1,1 g/cm ³
Farve:		Hvidgrå
Anvendelsestemperatur:		+5-+35°C
Konsistens:		Let pastøs
Fortynder/rengøring:		Vand
Lagring:		Køligt, beskyttes mod frost
Tørretid:		Efter 2-3 timer er spartlen tør og klar til en let slibning (+20°C). Ved lagtykkelser over 3 mm spartles ad flere gange. Tørretider afhænger af underlag, temperatur og luftfugtighed.
Kornstørrelse:		Max. 0,12 mm
Tørstofindhold:		55%
Forbrug:		Ca. 1,1 kg/m ²

Brugsvejledning

SikaFiller-101 Letspartel Fin anvendes som let håndspartel til overflader, som ønskes jævne og glatte, klar til overmaling, tapetsering eller lignende.

	<p>Alle overflader skal være bærefaste, rene, fri for evt. fedt, løse partikler og andet der kan hindre en optimal vedhæftning.</p> <p>SikaFiller-101 Letspartel Fin påføres med stålspartel i lagtykkelser af ca. 3 mm og skal være gennemhærdet før påføring af næste lag.</p>
Emballage	SikaFiller-101 Letspartel Fin fås i emballager á 500 ml, samt 5 og 10 liter.
Rengøring	Rengøring af værktøj foretages med vand.
Holdbarhed	Minimum 12 måneder i lukket emballage ved kølig opbevaring.
Supplerende oplysninger	<p>Vær særlig opmærksom på overholdelse af lagtykkelser og tørretider.</p> <p>Eventuel for hurtig opbygning af næste lag kan medføre sprækker og sætninger af spartelmassen.</p> <p>Ved større lagtykkelse anvendes SikaFiller-105 Letspartel grov.</p>
Sikkerhed	Se seneste udgave af sikkerhedsdatablad for produktet.
	<p>Bemærk:</p> <p>"Enhver oplysning om eller forslag til brug af Sika's produkter, som vi enten skriftligt eller mundtligt har givet til købere eller slutbrugere af produktet er afgivet i god tro efter vore egne erfaringer og baseret på godkendt praksis og det teknologiske og videnskabelige erkendelsesniveau på tidspunktet for meddelelse af sådanne forslag eller oplysninger, som er afgivet uden garanti af nogen art, og som ikke medfører noget yderligere ansvar for Sika Danmark A/S ud over, hvad der måtte fremgå af den til grund liggende salgsaftale. Det er købers eller slutbrugers ansvar selv at undersøge eller på anden måde at fastslå, at vore produkter er egnede til den påtænkte brug og i øvrigt at sørge for, at produkterne opbevares og anvendes på korrekt måde i overensstemmelse med meddelte forskrifter og under hensyn til konkrete forhold, således at skader eller mindre tilfredsstillende resultater undgås. Enhver ordre er alene accepteret og enhver leverance alene effektueret i henhold til Sika Danmark A/S's generelle salgs- og leveringsbetingelser, som forudsættes bekendt og accepteret, men i øvrigt udleveres på forlangende. Vore udsendte kataloger opdateres ikke systematisk. Nærværende datablad er udelukkende til brug i Danmark. Værdier angivet i nærværende datablad skal betragtes som vejledende, med mindre andet er angivet."</p>

Construction



Sika Danmark A/S
Præstemosevej 2-4
DK-3480 Fredensborg
Denmark

Phone +45 48 18 85 85
Telefax +45 48 18 84 96
e-mail: sika@dk.sika.com
www.sika.com