

## PRODUKTDATABLAD

## Sika® Joint Tape SA

Selvklæbende polymergummibelagt tape med vævet polyesterbelægning

## PRODUKTBESKRIVELSE

Selvklæbende polymer gummibelagt tape med plastikbeskyttelse på undersiden og vævet polyesterbelægning på oversiden. Forbedrer styrken og holdbarheden af Sikalastic® tag- og vandtætningsmembraner ved samlinger og vinkelændringer.

## ANVENDELSE

- Forstærkning af samlinger mellem dækplader på isolering
- Forstærkning af samlinger mellem krydsfinerdækpåner
- Forstærkning af samlinger og sømme i metaltag
- Afrivning af metalflanger til bærende dæk

## EGENSKABER

- Selvklæbende, ingen primer nødvendig til de fleste anvendelser
- Fleece-belægning giver en positiv binding mellem harpiks og belægning
- Strækkes med membranen for at imødekomme termiske og strukturelle bevægelser
- Giver ekstra styrke og holdbarhed
- Formår sig til underlagets konturer og inddækningsforhold

## PRODUKTINFORMATION

|                    |                                                                                                                                                              |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Emballage          | 76.2 mm eller 152.4 mm brede x 15.24 m lange roller.<br>1 karton indeholder 8 x 76.2 mm brede roller og 4 x 152.4 mm brede roller, 9.92 m <sup>2</sup> total |
| Udseende/farve     | Off-white fleece-overflade, sort bundflade                                                                                                                   |
| Holdbarhed         | 24 måneder                                                                                                                                                   |
| Opbevaringsforhold | Opbevares fladt i original, uåbnet og ubeskadiget forseglet emballage under tørre forhold. Må ikke udsættes for direkte sollys eller andre varmekilder.      |
| Længde             | 15.4 m                                                                                                                                                       |
| Bredde             | 76.2 mm eller 152.4 mm                                                                                                                                       |
| Tykkelse           | 0.77 mm                                                                                                                                                      |

## BEMÆRK

Alle tekniske data på dette produkt er baseret på laboratorietests. De faktiske forhold varierer og er udenfor vores kontrol.

## SUPPLERENDE OPLYSNINGER

- Eventuelle reparationer, der er nødvendige for at opnå en plan overflade, skal udføres før påføring (kontakt en Sika-repræsentant for vejledning om forskel-

lige Sika-produktløsninger). Ujævnheder i overfladen kan afspejles i det hærdede system.

- For at undgå dugpunktsforhold under påføring må den relative luftfugtighed ikke være mere end 95 %, og underlagstemperaturen skal være mindst 3 °C over den målte dugpunktstemperatur.
- Minimumstemperatur for omgivelses- og underlagstemperatur under påføring og hærkning af materialet er -6 °C; maksimumtemperaturen er 65 °C.
- Opbevar ikke materialer udendørs, der er direkte udsat for sollys og fugt. Dæk og beskyt materialer med åndbare overtræk, såsom presenninger af lærred, for at muliggøre ventilation og beskyttelse mod vejr og fugt. Overhold kravene til opbevaring og konditionering.
- Må ikke påføres porøse eller fugtige overflader, hvor der vil forekomme fugtdamptransmission under påføring og hærkning.
- Underlaget skal være tørt før påføring. Må ikke påføres en mat, våd eller fugtig overflade. Giv underlaget tilstrækkelig tid til at tørre efter regn eller dårligt vejr, da der er risiko for bindingsproblemer.

## MILJØ, SUNDHED OG SIKKERHED

Brugeren skal læse det seneste sikkerhedsdatablad (SDS) for produktet, før de bruger det. Sikkerhedsdatabladet indeholder oplysninger og råd om sikker håndtering, opbevaring og bortskaffelse af kemiske produkter og indeholder fysiske, miljømæssige, toksikologiske og andre sikkerhedsrelaterede data.

## INSTRUKTION

### FORBEREDELSE AF UNDERLAGET

Underlag, inklusive inddækningsunderlag, skal være rene og tørre, fri for snavs, støv, løs rust, affald og olier. Det anbefales at aftørre metalfanger eller forurenede overflader med denatureret alkohol eller acetone med opløsningsmiddel.

Priming er typisk ikke påkrævet. Underlag, der er støvede eller oxiderede, og anvendelser i koldt vejr (-6-4 °C) kræver brug af Sika Joint Tape SA Primer, påført med en omtrentlig mængde på 4,75-5,94m<sup>2</sup>/l med en pensel med naturhår eller en rulle med fenolharpikskerne (se separat datablad).

### ANVENDELSE

**Ikke-bevægelige fuger:** Påfør Sika® Joint Tape SA på det forberedte underlag. Fjern 10,2-15,2 cm af beskyttelsesfilmen fra undersiden af navn. Placer navn centreret over fugen, så den strækker sig mindst 2,54-1,27 cm over hver side af fugen, og tryk den på plads. Fortsæt med at fjerne beskyttelsesfilmen, og tryk Sika Joint Tape SA fast på underlagets overflade.

#### Sika Danmark A/S

Hirsemarken 5  
3520 Farum  
Tlf. +45 48 18 85 85  
www.sika.dk



#### Produktdatablad

Sika® Joint Tape SA  
December 2025, Version 01.01  
020945118000000018

Påfør ekstra tryk på den påførte Sika® Joint Tape SA for at aktivere bindingsprocessen. Brug en tagrulle af stål for at opnå de bedste resultater. Jo fastere trykket er, desto hurtigere og stærkere bliver bindingen.

**Opfriskning:** Prik luftbobler i, skær eller prik huller i dem, og pres luften ud, og tryk derefter rSika® Joint Tape SA på plads igen. Klip de demonterede sektioner af tapen op, tryk Sika® Joint Tape SA på plads igen, og påfør et ekstra lag Sika® Joint Tape SA over snittet, så det strækker sig mindst 2,54-1,27 cm over snittet i alle retninger. Klip sammenkrøblede sektioner af tapen væk, tryk Sika® Joint Tape SA på plads igen, og påfør et ekstra lag Sika® Joint Tape SA over snittet, så det strækker sig mindst 2,54-1,27 cm over snittet i alle retninger. Brug en ståltaglæggerrulle til alle udbedrings-/reparationsopgaver.

**Overmaling:** Sikalastic harpikser og belægninger kan påføres umiddelbart efter påføring af Sika Joint Tape SA og skal påføres inden for 72 timer på en ren og tør tapeoverflade. Grundning af Sika Joint Tape SA-fleeceoverfladen er ikke påkrævet, men påvirker heller ikke tapens ydeevne. Sika Joint Tape SA er UV-resistent, men er ikke beregnet til direkte eksponering.

## LOKALE RESTRIKTIONER

Bemærk, som følge af specifikke lokale regler og restriktioner kan den anbefalede anvendelse for produktet variere fra land til land. Se venligst det landsspecifikke datablad.

## JURIDISK BEMÆRKNING

Enhver oplysning om eller forslag til brug af Sika's produkter, som vi enten skriftligt eller mundtligt har givet til købere eller slutbrugere af produktet er afgivet i god tro efter vore egne erfaringer og baseret på godkendt praksis og det teknologiske og videnskabelige erkendelsesniveau på tidspunktet for meddelelse af sådanne forslag eller oplysninger, som er afgivet uden garanti af nogen art, og som ikke medfører noget yderligere ansvar for Sika Danmark A/S ud over, hvad der måtte fremgå af den til grund liggende salgsaftale. Det er købers eller slutbrugers ansvar selv at undersøge eller på anden måde at fastslå, at vore produkter er egnede til den påtænkte brug og i øvrigt at sørge for, at produkterne opbevares og anvendes på korrekt måde i overensstemmelse med meddelte forskrifter og under hensyn til konkrete forhold, således at skader eller mindre tilfredsstillende resultater undgås. Enhver ordre er alene accepteret og enhver leverance alene effektueret i henhold til Sika Danmark A/S's generelle salgs- og leveringsbetingelser, som forudsættes bekendt og accepteret, men i øvrigt udleveres på forlangende. Vore udsendte kataloger opdateres ikke systematisk. Nærværende datablad er udelukkende til brug i Danmark. Værdier angivet i nærværende datablad skal betragtes som vejledende, med mindre andet er angivet.

SikaJointTapeSA-da-DK-(12-2025)-1-1.pdf

