

Skalflex® NATURLIG HYDRAULISKE KALKMØRTLER

	Styrke	Kornstr.	Anvendelse	Udendørs	Indendørs	Eksponeringsklasse/ Miljøklasse
Skalflex® Kh 100/400	NHL 5 1:1,5	0-4 mm	Grundingsmørtel. Udkast.	✓	✓	MX4 Aggressiv miljøklasse
Skalflex® KKh 20/80/475	NHL 5 1:2	0-4 mm	Opmuring af tegl- og natursten. Lægning af rygings- og gratsten. Tagsten på murværk og kamme. Læggemørtel på tegl- og naturstensgulve.	✓	✓	MX3.2 Aggressiv miljøklasse
Skalflex® KKh 35/65/500	NHL 3,5 1:2	0-4 mm	Opmuring og fugning af teglsten, natursten, blokke og tavler i bindingsværk. Til pudsning og trækning af gesimser.	✓	✓	MX3.1 Moderat miljøklasse
Skalflex® KKh 35/65/500	NHL 3,5 1:2	0-2 mm	Fugning af murværk, teglstens- og naturstensgulve samt vedligeholdelse af understrygning. Til pudsning, filtsning og vandskuring.	✓	✓	MX3.1 Moderat miljøklasse
Skalflex® KKh 35/65/650	NHL 3,5 1:2,5	0-1 mm	Fugning af fine fuger. Slutpuds/finpuds, hvor fin, men struktureret overflade ønskes. Til tyndpuds, filtsning og vandskuring.	✓	✓	MX3.1 Moderat miljøklasse
Skalflex® KKh 50/50/575	NHL 2 1:2	0-2 mm	Puds på mursten og blokke. Understrygning af tegltag. Fugning af tavler i bindingsværk.	—	✓	MX1 Passiv miljøklasse