

PRODUKTDATABLAD

Sika® Ucrete® P 460

Polyuretanprimer til Sika® Ucrete® CR 460

PRODUKTBESKRIVELSE

Sika® Ucrete® P 460 er en 2-komponent polyuretanprimer, der anvendes til at prime porøse og ikke-porøse underlag før påføring af Sika® Ucrete® CR 460.

ANVENDELSE

Sika® Ucrete® P 460 bruges som primer til:

- Forbedring af vedhæftning på beton, Sika® Ucrete® gulve, stål og jern
- Reduktion af pinholes i Sika® Ucrete® CR 460

Bemærk venligst:

- Produktet bør kun bruges af professionelle, erfarne montører.
- Produktet kan anvendes til indendørs og udendørs brug.

EGENSKABER

- Hurtig hærdning
- God vedhæftning til mange byggematerialer
- Lavt forbrug, men høj dækning
- Lav lugt
- Lav VOC-emission
- Nem anvendelse

GODKENDELSE / STANDARDER

- Food and Beverage Facilities Suitability, Sika® Ucrete®, HACCP, Test Report No. I-PE-769-SA-2-RG-06b
- Halal Certification Europe (HCE), Sika® Ucrete®, WHFC, Certificate No. 21453-2/1/1/Y1

PRODUKTINFORMATION

Kemisk base	Polyuretan	
Emballage	Komponent A	0,474 kg
	Komponent B	0,178 kg
	Komponent A + B	0,652 kg
Farve	Ravfarvet	
Holdbarhed	12 måneder fra produktionsdatoen	
Opbevaringsforhold	Produktet skal opbevares i original, uåbnet og ubeskadiget emballage under tørre forhold ved temperaturer mellem +5°C og +30°C. Se altid emballagen.	

ANVENDELSE

Forbrug	50-80 m fuge pr. enhed	
Produkt temperatur	Maksimum	+40 °C
	Minimum	+5 °C

Arbejdstemperatur	Maksimum	+40 °C
	Minimum	+5 °C
Temperatur på underlaget	Maksimum	+40 °C
	Minimum	+5 °C
Ventetid / genbehandling	Ved brug af Sika® Ucrete® CR 460 på Sika® Ucrete® P 460, skal der gå følgende tid:	
	Minimum	30 minutter
	Maksimum	2 timer
Bemærk: Tiderne er anslået og vil være påvirket af ændringer i de omgivende konditioner, specielt temperatur og relativ luftfugtighed.		

BEMÆRK

Alle tekniske data på dette produkt er baseret på laboratorietests. De faktiske forhold varierer og er udenfor vores kontrol.

MILJØ, SUNDHED OG SIKKERHED

Brugeren skal læse det seneste sikkerhedsdatablad (SDS) for produktet, før de bruger det. Sikkerhedsdatabladet indeholder oplysninger og råd om sikker håndtering, opbevaring og bortskaffelse af kemiske produkter og indeholder fysiske, miljømæssige, toksikologiske og andre sikkerhedsrelaterede data.

INSTRUKTION

FORBEREDELSE AF UNDERLAGET

VIGTIGT

Dårlig klæbeevne pga. forkert primerprocedure

Forkert definerede eller ukontrollerede primerprocedurer kan føre til en variation i produktets ydeevne.

1. Test vedhæftning på projektspecifikke underlag og aftale procedurer med alle parter før fuld projektføring. Kontakt Sika tekniske afdeling for yderligere oplysninger.

Dårlig klæbeevne på grund af utilstrækkelig overfladeforberedelse

Bemærk: Primere er vedhæftningsfremmende. Primeren kan ikke erstatte korrekt overfladeforberedelse og overfladerengøring.

1. Brug ikke primere til at forbedre dårligt forberedte eller dårligt rensede overflader.

Overfladen skal være ren, tør og fri for alle forurenninger så som olie, fedt, coatninger og overfladebehandlinger, etc.

Underlaget skal have tilstrækkelig styrke til at modstå den belastning fugen vil afstedkomme

1. Brug teknikker som stålborstning, slibning, sandblæsning eller andre egnede mekaniske metoder til at fjerne alt svagt underlagsmateriale.
2. Reparer alle beskadigede fugekanter med passende Sika reparationsprodukter.
3. Fjern støv, løst og skrøbeligt materiale fra alle over-

flader, før du påfører primeren.

Brug følgende klargørings- eller forbehandlingsprocedurer for at sikre optimal vedhæftning og fugens holdbarhed, eller hvis produktet anvendes til højtydende anvendelser som fuger på fleretagers bygninger, stærkt belastede fuger eller samlinger, der udsættes for ekstreme vejrforhold.

BLANDING

1. Brug en omrører med langsom hastighed til at blande indholdet af komponent A-spanden i 30 sekunder for at sprede eventuelt separeret materiale.
2. Tilføj indholdet af komponent B.
3. VIGTIGT Bland ikke for meget for at minimere indtrængende luft. Bland de to dele i yderligere 1-2 minutter.
4. Sørg for, at der ikke er noget ublandet komponent A tilbage på siden af spanden.

ANVENDELSE

VIGTIGT

Følg installationsprocedurerne nøje

Følg nøje installationsprocedurerne som defineret i metodebeskrivelse, anvendelsesvejledninger og arbejdsinstruktioner, og som altid skal tilpasses de faktiske forhold på stedet.

1. Efter den påkrævede forberedelse af underlaget ind sættes et bagstop i den ønskede dybde.
2. Påfør Sika® Ucrete® P 460 på underlaget med en børste, og påfør et tyndt lag ($\pm 100 \mu\text{m}$) på fugekanterne.
3. Mens Sika® Ucrete® P 460 stadig er klæbrig (30 minutter til 2 timer, afhængigt af temperaturen), hældes den blandede Sika® Ucrete® CR 460 i for at fylde fugen, så det flugter med overfladen. Kan påføres på vinklede overflader med op til 2 % fald uden at glide af.
4. Se produktdatabladet for Sika® Ucrete® CR 460 for påføring af fugemasse.

RENGØRING AF VÆRKTØJ

Rengør alt værktøj og applikationsudstyr umiddelbart efter brug med Sika® Remover-208. Når det er hærdet, kan hærdet materiale kun fjernes mekanisk.

Produktdatablad

Sika® Ucrete® P 460

Oktober 2026, Version 01.01

020515040000000026

BUILDING TRUST



LOKALE RESTRIKTIONER

Bemærk, som følge af specifikke lokale regler og restriktioner kan den anbefalede anvendelse for produktet variere fra land til land. Se venligst det landsspecifikke datablad.

JURIDISK BEMÆRKNING

Enhver oplysning om eller forslag til brug af Sika's produkter, som vi enten skriftligt eller mundtligt har givet til købere eller slutbrugere af produktet er afgivet i god tro efter vore egne erfaringer og baseret på godkendt praksis og det teknologiske og videnskabelige erkendelsesniveau på tidspunktet for meddelelse af sådanne forslag eller oplysninger, som er afgivet uden garanti af nogen art, og som ikke medfører noget yderligere ansvar for Sika Danmark A/S ud over, hvad der måtte fremgå af den til grund liggende salgsaftale. Det er købers eller slutbrugers ansvar selv at undersøge eller på anden måde at fastslå, at vore produkter er egnede til den påtænkte brug og i øvrigt at sørge for, at produkterne opbevares og anvendes på korrekt måde i overensstemmelse med meddelte forskrifter og under hensyn til konkrete forhold, således at skader eller mindre tilfredsstillende resultater undgås. Enhver ordre er alene accepteret og enhver leverance alene effektueret i henhold til Sika Danmark A/S's generelle salgs- og leveringsbetingelser, som forudsættes bekendt og accepteret, men i øvrigt udleveres på forlangende. Vore udsendte kataloger opdateres ikke systematisk. Nærværende datablad er udelukkende til brug i Danmark. Værdier angivet i nærværende datablad skal betragtes som vejledende, med mindre andet er angivet.

Sika Danmark A/S

Hirsemarken 5
3520 Farum
Tlf. +45 48 18 85 85
www.sika.dk



Produktdatablad

Sika® Ucrete® P 460
Oktober 2026, Version 01.01
020515040000000026

SikaUcreteP460-da-DK-(10-2026)-1-1.pdf