

SikaGard[®]-6250 S

Sprøjtbar voks i spraydåse til rustbeskyttelse af hulrum

Tekniske produktdata

Basis	Voksopløsning
Farve	Hvid, transparent
Hærdemekanisme	Lufttørring
Vægtfylde (flydende)	Ca. 0,79 kg/l
Tørstofindhold	Ca. 13%
Påføringstemperatur	15°C - 25°C
Filmtykkelse	våd 300 µm Tør 40 µm
Tørretid ¹	Ca. 3 timer
Anvendelsestemperatur	±25 – 75°C
Holdbarhed (opbevaret ved 5°C - 25°C)	24 måneder

¹) 23°C / 50% r.f.

Beskrivelse

SikaGard[®]-6250 S er en hvid transparent, letanvendelig og holdbar voks med fremragende beskyttelse egenskaber. Anvendes til effektiv beskyttelse mod rust i hulrum og udviser glimrende påførings-egenskaber og slutresultater. Efter tørring dannes et hvidt, let gennemsigtigt klæbrigt vokslag som beskytter hulrum imod rust. SikaGard[®]-6250 S er fremstillet i overensstemmelse med ISO 9001 Kvalitets- og miljøstyringssystem.

Produktfordele

- Kræver intet udstyr (aerosol)
- Bestandig mod vejsalt
- God filmbygning
- Enestående vandforskydnings-effekt
- Gode egenskaber ved lave temperaturer
- Varme resistent
- Drypper ikke ved påføring
- Permanent elastisk

Anvendelsesområder

SikaGard[®]-6250 S er en spray påført antirust beskyttelse til reparation og beskyttelse af hulrum på køretøjer, såsom hulrum ved døre, i sidepaneler, motorhjelme, bagagerum, bagskærme, vanger og søjler. Produktet drypper ikke ud af drænhullerne. SikaGard[®]-6250 S klæber glimrende til forskellige malingstyper, metal primere, metal og PVC uden nogen form for forbehandling. Dette produkt bør kun anvendes af professionelle, erfarne brugere. Der skal foretages afprøvninger på de aktuelle materialer inden brug.

Industry



Kemisk modstandsdygtighed

SikaGard®-6250 S er modstandsdygtig over for vand, saltvand, salttåger, olie, basiske opløsninger og syrer.

Ovenstående oplysninger er kun generel information. Ønskes mere uddybende rådgivning, kontakt venligst Teknisk Service Industry.

Brugsanvisning

Forbehandling

Overfladerne skal være rene, tørre, fri for rust, støv og fedt.

Metalunderlag skal forbehandles for at forhindre korrosion om nødvendigt (f.eks. ubehandlet stål, etc.).

Påføring

Dåsen omrystes grundigt 40 gange før brug. Afdæk omliggende områder før spraying. Påføres ved stuetemperatur og sprøjtes på overfladen eller i hulrummet i en afstand af ca. 25 cm. for at når hulrum anvendes der en fleksibel ML-slange. Anvend de eksisterende adgangshuller eller bor flere i karrosseriet.

Påfør et ensartet lag. Hold dåsen opret og spray ikke på dele af bremse-, motor- eller udstødningssystemet.

Efter brug vendes dåsen på hovedet, og der sprayeres i korte pust for at rense dysen.

Grundet antændingsrisiko skal hulrummene udluftes under tørretiden før lukning.

Rengøring

Uhærdet SikaGard®-6250 S kan fjernes fra værktøj og udstyr med Sika® Remover-208. Hærdet materiale kan kun fjernes mekanisk.

Hænder og udsatte hudområder vaskes straks med Sika® Handclean servietter eller et egnet industrielt håndrensemiddel og vand. Brug ikke opløsningsmidler!

Overmaling

SikaGard®-6250 S kan ikke overmales.

Yderligere information

Følgende publikationer findes på vores hjemmeside www.sika.dk under Download Center eller fås ved henvendelse til Teknisk Service Industry:

- Sikkerhedsdatablad

Emballagestørrelser

Spray	500 ml
-------	--------

Basisværdier

Alle tekniske data nævnt i dette produktdatablad er baseret på laboratorietests. De aktuelle data kan afvige af grunde uden for vor indflydelse.

Sundheds- og sikkerhedsinformation

For information og rådgivning om sikker håndtering, opbevaring og bortskaffelse af kemiske produkter henvises til det relevante sikkerhedsdatablad, som indeholder fysiske, miljømæssige, toksikologiske og andre sikkerhedsrelaterede data for den aktuelle type stof.

Bemærk:

"Enhver oplysning om eller forslag til brug af Sikas produkter, som vi enten skriftligt eller mundtligt har givet til købere eller slutbrugere af produktet, er afgivet i god tro efter vore egne erfaringer og baseret på godkendt praksis og det teknologiske og videnskabelige erkendelsesniveau på tidspunktet for meddelelse af sådanne forslag eller oplysninger, som er afgivet uden garanti af nogen art, og som ikke medfører noget yderligere ansvar for Sika Danmark A/S ud over, hvad der måtte fremgå af den tilgrundliggende salgsaftale. Det er købers eller slutbrugers ansvar selv at undersøge eller på anden måde at fastslå, at vore produkter er egnede til den påtænkte brug og i øvrigt at sørge for, at produkterne opbevares og anvendes på korrekt måde i overensstemmelse med meddelte forskrifter og under hensyn til konkrete forhold, således at skader eller mindre tilfredsstillende resultater undgås. Enhver ordre er alene accepteret og enhver leverance alene effektueret i henhold til Sika Danmark A/S' generelle salgs- og leveringsbetingelser, som forudsættes bekendt og accepteret, men i øvrigt udleveres på forlangende. Vore udsendte kataloger opdateres ikke systematisk. Nærværende datablad er udelukkende til brug i Danmark. Værdier angivet i nærværende datablad skal betragtes som vejledende, med mindre andet er angivet."

Yderligere information kan ses på:

www.sika.dk
www.sika.com

Sika Danmark A/S
Præstemosevej 2-4
DK-3480 Fredensborg
Danmark

Tel. +45 48 18 85 85
Fax +45 48 18 84 96

