

SikaTop® -107/1 Montagemørtel

Thixotropisk, cementbaseret og akrylforstærket, let fleksibel klæbemørtel

Anvendelsesområder SikaTop-107/1 Montagemørtel anvendes på overflader af beton, cementmørtel, murværk, jern, stål etc.

SikaTop-107/1 Montagemørtel anvendes som klæber til betonelementer, gulv- og vægfliser, gasbeton og isoleringsplader.

Produktbeskrivelse SikaTop-107/1 Montagemørtel er en 2-komponent let fleksibel montage- og tætningsmørtel.
SikaTop-107/1 Montagemørtel er let at forarbejde, er smidig og har en lang bearbejdningsstid.
SikaTop-107/1 Montagemørtel er særlig velegnet ved montage af betonelementer på grund af den friske mørtels vedhæfnings- egenskaber og bearbejdelighed.

Produktdata

Tekniske data

Densitet:	
Komp. A:	1,04 kg/l
Komp. B:	1,50 kg/l
Komp. A+B:	2,00 kg/l

Forarbejdningsstid v/ +10-20°C: Ca. 8 timer.

Styrke i MPa v/+20°C, 65% RF	Efter 3 døgn	Efter 28 døgn
---------------------------------	--------------	---------------

Trykstyrke:	17 - 21	30 - 34
-------------	---------	---------

Bøjningstrækstyrke:	5 - 6	8 - 10
---------------------	-------	--------

E-modul:	15-20.000
----------	-----------

Vedhæftning til beton	1,5 - 2,0	2 - 3
-----------------------	-----------	-------

Bemærkninger

Laveste arbejdstemperatur: +5°C.

OBS! SikaTop A-modul, som anvendes til vore andre SikaTop-mørtler kan ikke anvendes til SikaTop-107/1 Montagemørtel og SikaTop-107 Forsegling.

Anvendt til forsegling af revner kan mørtlen blive hvidskjoldet.

Udførelse

Overflade

Overflader skal inden montage være sunde, rene, fri for olie, fedt samt rust, cementslam og løse partikler. Sugende overflader forvandes grundigt, men skal dog være svagt sugende, når SikaTop-107/1 Montagemørtel påføres.

Ved afformning af elementet eller senere, kan forvanding erstattes af primning med SikaTop-79 Betonklæber, som efter 1 døgn modvirker udtørring af mørtel under montagen.



Blanding	Væsken (komponent A) hældes i et egnet blandekar, hvorefter tørstoffet (komp. B) tilsættes under langsom omrøring. Blandetiden er 2 - 3 minutter. For at opnå passende konsistens kan det være nødvendigt, udover den afmålte dunk med komponent A, at tilsætte yderligere max. 0,5 liter vand.
Rengøring	Værktøj etc. rengøres umiddelbart efter brug med vand. Udhærdnet SikaTop-107/1 Montagemørtel kan kun fjernes mekanisk.
Opbevaring og holdbarhed	SikaTop-107/1 Montagemørtel er ved kølig og tør opbevaring i lukket originalemballage holdbar i 6 måneder fra produktionsdato.

Sikkerhed**Komp. A**

Faresymboler: Ingen
Kodenummer: 00-1 (1993)

Komp. B

Faresymboler: Xi Lokalirriterende
R37/38 Irriterer åndedrætsorganerne og huden
R41 Risiko for alvorlig øjenskade
Kodenummer: 00-4 (1993)

Brugsklar blanding

Kodenummer: 00-4 (1993)

Personligt beskyttelsesudstyr for kodenummererede produkter:
Ansigtsskærm, handsker, hætte, beskyttelsesdragt

Bemærk:

"Enhver oplysning om eller forslag til brug af Sika's produkter, som vi enten skriftligt eller mundtligt har givet til købere eller slutbrugere af produktet er afgivet i god tro efter vore egne erfaringer og baseret på godkendt praksis og det teknologiske og videnskabelige erkendelsesniveau på tidspunktet for meddelelse af sådanne forslag eller oplysninger, som er afgivet uden garanti af nogen art, og som ikke medfører noget yderligere ansvar for Sika Danmark A/S ud over, hvad der måtte fremgå af den til grund liggende salgsaftale. Det er købers eller slutbrugers ansvar selv at undersøge eller på anden måde at fastslå, at vore produkter er egnede til den påtænkte brug og i øvrigt at sørge for, at produkterne opbevares og anvendes på korrekt måde i overensstemmelse med meddelte forskrifter og under hensyn til konkrete forhold, således at skader eller mindre tilfredsstillende resultater undgås. Enhver ordre er alene accepteret og enhver leverance alene effektueret i henhold til Sika Danmark A/S's generelle salgs- og leveringsbetingelser, som forudsættes bekendt og accepteret, men i øvrigt udleveres på forlangende. Vore udsendte kataloger opdateres ikke systematisk. Nærværende datablad er udelukkende til brug i Danmark. Værdier angivet i nærværende datablad skal betragtes som vejledende, med mindre andet er angivet."



Sika Danmark A/S
Præstemosevej 2-4
DK-3480 Fredensborg
Danmark

Tlf. +45 48 18 85 85
Fax +45 48 18 84 96
e-mail: sika@dk.sika.com
www.sika.dk