

PRODUKTDATABLAD

SikaBiresin® VR410

Styrenfri reparationsspartelmasse

TYPISK PRODUKTDATA (MERE INFO SE SIKKERHEDSDATABLAD)

Kemisk base	Tokomponent styrenfri umættet polyester		
Color	Lysegrøn		
Hærdemekanisme	Kemisk reaktion		
Densitet	1.0 kg/l ^{a)}		
Blandingsforhold	100:3		
Påføringsstemperatur	10 - 30 °C		
Bearbejdningstid	9 min. ved 10 °C	5 min ved 20 °C	4 min ved 30 °C
Slibetid	30 min. ved 10 °C	25 min ved 20 °C	15 min ved 30 °C
Anvendelstemperatur	-20 °C - 90 °C		
Holdbarhed	12 måneder		

a) ved 20 °C

b) med 3% hærdere

c) Opbevares mellem 5 - 30 °C

BESKRIVELSE

SikaBiresin® VR410 er en universal letvægts polyester styrenfri spartelmasse og kan med dens cremede konsistens, nemme blanding og anvendelse, gøre det muligt at anvende som både fin- og grov spartelmasse. Dens fremragende slibeegenskaber, reducerer tiden og øger effektiviteten og gør det derfor lettere at reparere en skade.

PRODUKTFORDELE

- Styrenfri for lavere MAL-kode
- Letvægts-teknologi
- Nem at bearbejde
- Meget nem at slibe
- Fremragende finish

ANVENDELSESOMRÅDER

SikaBiresin® VR410 kan anvendes som reparationsspartelmasse.

Kan påføres på stål, aluminium, galvaniserede- og polyesteroverflader. Hvis maksimal korrosionsbeskyttelse er påkrævet, skal du anvende på epoxy primer inden påføring af spartelmas-sen.

Dette produkt bør kun anvendes af professionelle, erfarne brugere.

HÆRDEMEKANISME

Hærdningen af SikaBiresin® VR410 finder sted ved kemisk reaktion mellem de to komponenter. Hærder ved omgivelsernes temperatur. Produktet vil ikke hærde op under 5°C. Hærdehastigheden kan accelereres ved at øge temperaturen (max. op til 80 °C) ved hjælp af infrarøde lampe (5 min / 80 cm / 80 °C).

PÅFØRINGSMETODE

Forberedelse af overfladen

Overfladerne skal være rene, tørre og fri for fedt, olie og snavs. Fjern gammel maling og rust. Slip overfladen med sandpapir P80 - P150 og afrens med Sika® Remover-208 eller lignende.

Mixing process

SikaBiresin® VR410 blandes 100:3 (vægt). Mere hærder end 3% accelererer ikke hærdningen, men kan forårsage tab af vedhæftning og / eller misfarvning af efterfølgende lakering. Bland komponenterne grundigt til en ensfarvet masse inden påføring.

Påføring

Påfør spartelmassen i tynde lag i intervaller indenfor potlife med metal-, plast- eller gummi spartel. Brug ikke produktet på termoplast og wash-primere.

Bearbejdning og finish

Den hærdede spartelmasse slibes indledende med P120/150 og afsluttes med P220/240. Tørslib, da polyester materialer er følsomme over for vand

Rengøring

Uhærdet SikaBiresin® VR410 kan fjernes fra værktøj og udstyr med Sika® Remover-208 eller et andet egnet opløsningsmiddel. Hærdet materiale kan kun fjernes mekanisk. Hænder og udsatte hudområder rengøres straks med Sika® Cleaner-350H renseserviet-ter eller et egnet industrielt hånd-rensmiddel og vand. Brug ikke opløsningsmidler!

Overmalbarhed

SikaBiresin® VR410 skal grundes før påføring af grundmaling og klarlak.

YDERLIGERE INFORMATION

Ovenstående informationer er kun en generel vejledning. Råd vedrørende specifikke applikationer kan fås ved henvendelse til Teknisk Service Sika Industry.

Kopier af følgende publikationer kan fås ved henvendelse:

- Sikkerhedsdatablade

EMBALLAGE INFORMATION

Dåse	1 l inkl. hærder
Dispenserparon	1.65 l inkl. hærder

BASISVÆRDIER

Alle tekniske data nævnt i dette produktdatablad er baseret på laboratorieforsøg. De aktuelle data kan afvige af grunde uden for vores indflydelse.

MILJØ OG SIKKERHEDSINFORMATION

Brugeren skal læse det seneste sikkerhedsdatablad (SDS) for produktet, før de bruger det. Sikkerhedsdatabladet indeholder oplysninger og råd om sikker håndtering, opbevaring og bortskaffelse af kemiske produkter og indeholder fysiske, miljømæssige, toksikologiske og andre sikkerhedsrelaterede data.

BEMÆRK

Enhver oplysning om eller forslag til brug af Sikas produkter, som vi enten skriftligt eller mundtligt har givet til købere eller slutbrugere af produktet, er afgivet i god tro efter vore egne erfaringer og baseret på godkendt praksis og det teknologiske og videnskabelige erkendelsesniveau på tidspunktet for meddelelse af sådanne forslag eller oplysninger, som er afgivet uden garanti af nogen art, og som ikke medfører noget yderligere ansvar for Sika Danmark A/S ud over, hvad der måtte fremgå af den tilgrundliggende salgsaftale. Det er købers eller slutbrugers ansvar selv at undersøge eller på anden måde at fastslå, at vore produkter er egnede til den påtænkte brug og i øvrigt at sørge for, at produkterne opbevares og anvendes på korrekt måde i overensstemmelse med meddelte forskrifter og under hensyn til konkrete forhold, således at skader eller mindre tilfredsstillende resultater undgås. Enhver ordre er alene accepteret og enhver leverance alene effektueret i henhold til Sika Danmark A/S' generelle salgs- og leveringsbetingelser, som forudsættes bekendt og accepteret, men i øvrigt udleveres på forlangende. Vore udsendte kataloger opdateres ikke systematisk. Nærværende datablad er udelukkende til brug i Danmark. Værdier angivet i nærværende datablad skal betragtes som vejledende, med mindre andet er angivet.