BUILDING TRUST

PRODUKTDATABLAD

SikaLastomer®-710

Butyl fugemasse

TYPISK PRODUKTDATA (MERE INFO SE SIKKERHEDSDATABLAD)

Kemisk base	Butyl
Farve (CQP001-1)	Hvid, grå, sort
Densitet	1.4 kg/l
Påføringstemperatur	10 – 35 °C
Skinddannelsestid (CQP019-1)	10 – 20 minutter [A]
Svind (CQP014-1)	12 %
Service temperature (CQP513-3)	-30 – 80 °C
Holdbarhed (CQP 016-1)	15 måneder [B]

CQP = Corporate Quality Procedure
[A] 23 °C / 50 % r. f.
[B] opbevares (uåbnet) et tørt sted ved mellem 5 °C og 30 °C. Skal beskyttes mod direkte sollys.

BESKRIVELSE

SikaLastomer®-710 er en pastøs, stabil, butylbaseret tætningsmasse, der indeholder opløsningsmidler. Hærdningen sker ved fysisk tørring.
Dette produkt kan anvendes til plastisk tætning af fuger inden for mange industrielle sektorer.

PRODUKTFORDELE

- Let at påføre
- Godt vedhæftningsspektrum
- God ældningsbestandighed
- Plastisk adfærd
- Hærder uden varme
- Kan adskilles senere

ANVENDELSESOMRÅDER

SikaLastomer®-710 er særligt velegnet til plastforseglinger, der let kan adskilles. Det anvendes inden for bil-, bus-, lastbil- og campingvognsindustrien. SikaLastomer®-710 udviser god vedhæftning med minimal forbehandling af overfladen på stort set alle gængse underlag, der anvendes inden for de nævnte områder.
Dette produkt er udelukkende beregnet til erfarne, professionelle brugere. Der skal udføres test under faktiske forarbejdningsforhold samt med eventuelle supplerende materialer – såsom fibre og slipmidler – for at dokumentere materialekompatibiliteten.

KEMISK MODSTANDSDYGTIGHED

SikaLastomer®-710 er modstandsdygtig over for ferskvand, havvand, kalkvand og vandbaserede rengøringsmidler; har begrænset modstandsdygtighed over for brændstoffer, mineralolier samt vegetabilske og animalske fedtstoffer.
Ovenstående oplysninger er kun vejledende. I tilfælde af potentiel kemisk eller termisk påvirkning er det nødvendigt at udføre projektspecifikke test.

PÅFØRINGSMETODE

Forberedelse af overfladen

Overfladerne skal være rene og fri for støv, fedt, olie og vand.
Hvis vedhæftningen er afgørende, skal den verificeres ved hjælp af tests på de originale underlag.

Påføring

Påfør fugemassen i fugen ved hjælp af en egnet manuel pistol eller trykluftpistol, og sørg for at undgå, at der indespærres luft.
Må ikke påføres ved temperaturer under 10 °C eller over 35 °C.

Bearbejdning og finish

Fuger udført med SikaLastomer®-710 kan let glittes med vand og sæbe.

Rengøring

På ikke-porøse overflader skal fugemasse tørre, hvorefter den kan fjernes ved duppen den af. På porøse overflader kan hærdet SikaLastomer®-710 kun fjernes mekanisk.
Hænder og blottet hud skal straks vaskes ved hjælp af vådservietter, såsom Sika® Cleaner-350H, eller et egnet industrielt håndrensemiddel og vand.
Brug ikke opløsningsmidler på huden.

Overmalbarhed

SikaLastomer®-710 kan kun overmales med visse vandbaserede systemer. Malingens kompatibilitet skal kontrolleres ved hjælp af forudgående forsøg.
Maling har normalt en lavere elasticitet end fugemasser. Dette kan medføre, at malingen revner i fugeområdet.

YDERLIGERE INFORMATION

Oplysningerne heri tilbydes kun til generel vejledning. Rådgivning om specifikke applikationer er tilgængelig på forespørgsel fra Sika Industrys tekniske afdeling.
Kopier af følgende publikationer er tilgængelige på anmodning:

- Sikkerhedsdatablad

EMBALLAGE INFORMATION

Cartridge	310 ml

BASISVÆRDIER

Alle tekniske data nævnt i dette produktdatablad er baseret på laboratorieforsøg. De aktuelle data kan afvige af grunde uden for vores indflydelse.

MILJØ OG SIKKERHEDSINFORMATION

Brugeren skal læse det seneste sikkerhedsdatablad (SDS) for produktet, før de bruger det. Sikkerhedsdatabladet indeholder oplysninger og råd om sikker håndtering, opbevaring og bortskaffelse af kemiske produkter og indeholder fysiske, miljømæssige, toksikologiske og andre sikkerhedsrelaterede data.

BEMÆRK

Enhver oplysning om eller forslag til brug af Sikas produkter, som vi enten skriftligt eller mundtligt har givet til købere eller slutbrugere af produktet, er afgivet i god tro efter vore egne erfaringer og baseret på godkendt praksis og det teknologiske og videnskabelige erkendelsesniveau på tidspunktet for meddelelse af sådanne forslag eller oplysninger, som er afgivet uden garanti af nogen art, og som ikke medfører noget yderligere ansvar for Sika Danmark A/S ud over, hvad der måtte fremgå af den tilgrundliggende salgsaftale. Det er købers eller slutbrugers ansvar selv at undersøge eller på anden måde at fastslå, at vore produkter er egnede til den påtænkte brug og i øvrigt at sørge for, at produkterne opbevares og anvendes på korrekt måde i overensstemmelse med meddelte forskrifter og under hensyn til konkrete forhold, således at skader eller mindre tilfredsstillende resultater undgås. Enhver ordre er alene accepteret og enhver leverance alene effektueret i henhold til Sika Danmark A/S' generelle salgs- og leveringsbetingelser, som forudsættes bekendt og accepteret, men i øvrigt udleveres på forlangende. Vore udsendte kataloger opdateres ikke systematisk. Nærværende datablad er udelukkende til brug i Danmark. Værdier angivet i nærværende datablad skal betragtes som vejledende, med mindre andet er angivet.

Sika Danmark A/S
Hirsemarken 5
3520 Farum
Tlf. +45 48 18 85 85
www.sika.dk