

## PRODUKTDATABLAD

# Skalflex Lyn-Cement

Ekstrem hurtighærdende monterings- og reparationsmørtel

## PRODUKTBESKRIVELSE

Skalflex Lyn-Cement er en ekstremt hurtighærdende reparationsmørtel til f.eks. fikseringsopgaver, hvor der ønskes hurtig styrke samt til små reparationsopgaver, hvor der skal efterbehandles umiddelbart efter. Produktet påbegynder afbinding efter ca. 3 minutter, og kan efterbehandles efter blot 30 minutter.

## ANVENDELSE

Velegnet til omgående fiksering af rør, bolte og lign. Velegnet til reparation af f.eks. beton, mursten og slidlag. Velegnet i vådrum og andre vandbelastede områder. Hæfter på fugtige underlag. Til udendørs og indendørs brug på mineralske underlag.

## EGENSKABER

- Stærk, cementbaseret reparationsmørtel
- Ekstrem hurtighærdende
- Til omgående reparationer og fikseringer
- Velegnet på mineralske underlag
- Begyndende afbinding efter 3 minutter
- Kan efterbehandles efter 30 minutter
- Til udendørs og indendørs brug

## PRODUKTINFORMATION

|                    |  |
|--------------------|--|
| Emballage          | 5 kg spand                               |
| Holdbarhed         | 60 måneder efter produktionsdato         |
| Opbevaringsforhold | Tørt og frostfrit i tæt lukket emballage |
| Kornstørrelse      | 0,1-0,3 mm                               |

## ANVENDELSE

|                   |   |
|-------------------|---|
| Blandingsforhold  | 1 del rent, koldt vand til 3 dele Skalflex Lyn-Cement eller 1,3 liter rent, koldt vand til 5 kg Skalflex Lyn-Cement |
| Forbrug           | 1,3 kg pr. m <sup>2</sup> pr. mm lagtykkelse  |
| Arbejdstemperatur | Mellem +5°C og +25°C hele døgnet  |
| Anvendelsestid    | Ca. 3 minutter ved +20°C  |

## BEMÆRK

Alle tekniske data på dette produkt er baseret på laboratorietests. De faktiske forhold varierer og er udenfor vores kontrol.

## SUPPLERENDE OPLYSNINGER

- Undgå påføring i direkte solskin, stærk vind eller regnvejr
- Påfør kun på sunde og forbehandlede overflader
- Tilsæt ikke ekstra vand når overfladen bearbejdes, da det kan medføre misfarvninger og revner
- Uhærdet mørtel tåler ikke frost, og skal beskyttes mod vejrliget i afbindingsperioden

## MILJØ, SUNDHED OG SIKKERHED

Brugeren skal læse det senest sikkerhedsdatablad (SDS) for produktet, før de bruger det. Sikkerhedsdatabladet indeholder oplysninger og råd om sikker håndtering, opbevaring og bortskaffelse af kemiske produkter og indeholder fysiske, miljømæssige, toksikologiske og andre sikkerhedsrelaterede data.

## INSTRUKTION

### FORBEREDELSE AF UNDERLAGET

Underlaget skal være rent og strukturelt sundt. Underlaget forvandes til det fremstår ensartet vandmættet og svagt sugende, dog uden blankt vand. Stærkt sugende underlag grundes med Skalflex® Beto-Binder opblandet med rent vand i forholdet 1:3 (grunder/vand) umiddelbart før behandling.

### BLANDING

Hav alt klar til opgaven, inkl. rengøringsvand, inden opblandingen påbegyndes!  
Afmålt vand hældes i en blandespand og mørtlen tilsættes efterfulgt af omrøring med egnet blandeværktøj eller mureske. OBS: Grundet produktets ekstremt korte bearbejdningsstid anbefales det at opblende små portioner af gangen.

## ANVENDELSE

### Påføring

Den oprørte cement påføres med mureske, spartel eller lignende, og trykkes grundigt på plads for at sikre maksimal vedhæftning.

OBS: Opblandet produkt skal anvendes inden ca. 3 minutter!

### Efterbehandling

Kan efterbehandles efter blot 30 minutter.

### RENGØRING AF VÆRKTØJ

Værktøj m.m. rengøres med vand straks efter brug.

## LOKALE RESTRIKTIONER

Bemærk, som følge af specifikke lokale regler og restriktioner kan den anbefalede anvendelse for produktet variere fra land til land. Se venligst det landespecifikke datablad.

## JURIDISK BEMÆRKNING

Enhver oplysning om eller forslag til brug af Sika's produkter, som vi enten skriftligt eller mundtligt har givet til købere eller slutbrugere af produktet er afgivet i god tro efter vore egne erfaringer og baseret på godkendt praksis og det teknologiske og videnskabelige erkendelsesniveau på tidspunktet for meddelelse af sådanne forslag eller oplysninger, som er afgivet uden garanti af nogen art, og som ikke medfører noget yderligere ansvar for Sika Danmark A/S ud over, hvad der måtte fremgå af den til grund liggende salgsaftale. Det er købers eller slutbrugers ansvar selv at undersøge eller på anden måde at fastslå, at vore produkter er egnede til den påtænkte brug og i øvrigt at sørge for, at produkterne opbevares og anvendes på korrekt måde i overensstemmelse med meddelte forskrifter og under hensyn til konkrete forhold, således at skader eller mindre tilfredsstillende resultater undgås. Enhver ordre er alene accepteret og enhver leverance alene effektueret i henhold til Sika Danmark A/S's generelle salgs- og leveringsbetingelser, som forudsættes bekendt og accepteret, men i øvrigt udleveres på forlangende. Vore udsendte kataloger opdateres ikke systematisk. Nærværende datablad er udelukkende til brug i Danmark. Værdier angivet i nærværende datablad skal betragtes som vejledende, med mindre andet er angivet.

Sika Danmark A/S  
Hirsemarken 5  
3520 Farum  
Tlf. +45 48 18 85 85  
www.sika.dk

Produktdatablad  
Skalflex Lyn-Cement  
December 2024, Version 01.01  
02182030100000013

SkalflexLyn-Cement-da-DKSKAL-(12-2024)-1-1.pdf